



# PROFI-VORLACK ZQ

## Synthetische matte voorlak - projectlak

Synthetische tussenlaag voor alle houtsoorten en voorbehandelde metalen, op basis van alkydharsen. Voor binnengebruik bij grote projecten.

### Toepassing

Binnen op alle voorbehandelde houtondergronden en voorbehandelde metalen.

### Eigenschappen

Aromatenvrij.  
Snelle droging.  
Gemakkelijk verwerkbaar met borstel en rol  
Zeer goede vloeit  
Mat  
Ideale grondlaag voor afwerking met Herbol-PROFI-SATIN ZQ  
Ideale prijs/kwaliteitverhouding, daarom uiterst geschikt voor grote projecten.

### Technische data

|                    |                                                                                                                  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dichtheid          | Ca. 1,42 kg/L                                                                                                    |
| Bindmiddel         | Alkydhars                                                                                                        |
| Pigmentatie        | Rutiel Titaandioxyde en aangepaste vulstoffen                                                                    |
| Glans              | Mat                                                                                                              |
| Kleur              | Beschikbaar in wit                                                                                               |
| Verpakkingen       | 2,5 L                                                                                                            |
| Opslag             | In originele gesloten verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats.                                       |
| VOS-EU-grenswaarde | EU-grenswaarde voor dit product (cat.A/d) : 400 g/L (2007) / 300 g/L (2010). Dit product bevat max. 299 g/L VOS. |
| Vaste stofgehalte  | In volume ca 63 %; in gewicht ca 81 %                                                                            |

### Verwerkingsdata

|                           |                                                                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verwerking                | Borstel, rol en spuiten (ook airless)                                                        |
| Verwerkingsomstandigheden | Toepassen bij minstens 5 °C voor ondergrond en luchttemperatuur tijdens en na de verwerking. |
| Theoretisch probleem      | Ca. 80 ml/m <sup>2</sup> per laag                                                            |

| Verwerkingsdata                            |                                                                                                                   |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Droogtijden (bij 23°C en 50% R. V.)</b> | Stofdroog: na ca. 2 uur<br>Kleefvrij: na ca. 4 uur<br>Overschilderbaar: na ca. 16 uur<br>Doordroog: na ca. 24 uur |
| <b>Reiniging van de gereedschappen</b>     | Herbol-KUNSTHARZ-VERDÜNNUNG V40 of white spirit                                                                   |
| <b>Spuitgegevens airless</b>               | Onverdund<br>Druk: ca. 140 à 180 bar, afhankelijk van het debiet<br>Spuitskop: vanaf 0,013 inch                   |

| Veiligheidsinformatie |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vlampunt</b>       | > 23°C DIN 53213                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Transportcode</b>  | UN 1263 PAINT VSE (ADR 2.2.3.1.5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>R en S zinnen</b>  | R 10 Ontvlambaar<br>R 66 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.<br>S 2 Buiten het bereik van kinderen bewaren.<br>S 16 Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.<br>S 23 Gas/Rook/Damp/Nevel niet inademen.<br>S 24/25 Aanraking met de ogen en de huid vermijden.<br>S 46 In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.<br>S 51 Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. |
| <b>Algemeen</b>       | Tijdens en na de verwerking voor voldoende ventilatie zorgen.<br>Bij onvoldoende ventilatie, geschikte adembescherming dragen.<br>Bij bewerkingen van verflagen zoals schuren, lassen, afbranden etc. kunnen gevaarlijke stofdeeltjes en/of dampen vrijkomen. Werk in een goed geventileerde ruimte. Gebruik geschikte zelfbeschermingsmiddelen wanneer nodig.                                                                                                                 |

| Systeemopbouw                         |                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | Al het schilderwerk en de noodzakelijke voorbehandelingen moeten aan het object worden aangepast: d.w.z. ze moeten worden afgestemd op de toestand, de prestatie eisen en de omstandigheden waaraan zij worden blootgesteld. |
| <b>Vorbereiding van de ondergrond</b> | Ervoor zorgen dat op een stevige en gezonde ondergrond kan worden gewerkt.                                                                                                                                                   |
| <b>Verfysteem ***</b>                 | Het volgende verfysteem is enkel van toepassing op nieuw hout binnen.<br>Grondlaag: Herbol-PROFI-VORLACK ZQ<br>Tussenlaag: Herbol-PROFI-VORLACK ZQ<br>Afwerking: Herbol-PROFI-SATIN ZQ                                       |

**PROFI-VORLACK ZQ**  
Hout  
Afwerking  
TNH11250

AKZO NOBEL PAINTS Belgium N.V./S.A.  
PROF – HERBOL  
G. Levisstraat 2  
B-1800 Vilvoorde  
Technical Center Herbol

#### Versienr. en geldigheidsdata

Oktober 2009.  
De in deze uitgave vermelde gegevens werden overeenkomstig de huidige stand van de onderzoekstechniek samengesteld.  
Wegens de veelzijdigheid van de toepassing- en verwerkingsmethoden kan echter geen aansprakelijkheid aanvaard worden.  
Voor advies en levering gelden onze algemene levering- en betalingsvoorwaarden.

 schnell • sicher • produktiv

**Herbol**®