



PROFI-VORLACK ZQ

Synthetische matte voorlak - projectlak

Synthetische tussenlaag voor alle houtsoorten en voorbehandelde metalen, op basis van alkydharsen. Voor binnengebruik bij grote projecten.

Toepassing

Binnen op alle voorbehandelde houtondergronden en voorbehandelde metalen.

Eigenschappen

Aromatenvrij.
Snelle droging.
Gemakkelijk verwerkbaar met borstel en rol
Zeer goede vloeï
Mat
Ideale grondlaag voor afwerking met Herbol-PROFI-SATIN ZQ
Ideale prijs/kwaliteitverhouding, daarom uiterst geschikt voor grote projecten.

Technische data

Dichtheid	Ca. 1,42 kg/L
Bindmiddel	Alkydhars
Pigmentatie	Rutiel Titaandioxyde en aangepaste vulstoffen
Glans	Mat
Kleur	Kan aangekleurd worden via het Herbol Color Service Systeem beschikbaar in wit + basis LU1 + basis LU2 + basis LU3
Verpakkingen	2,5 L
Opslag	In originele gesloten verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats.
VOS-EU-grenswaarde	EU-grenswaarde voor dit product (cat.A/d) : 400 g/L (2007) / 300 g/L (2010). Dit product bevat max. 299 g/L VOS.
Vaste stofgehalte	In volume ca 63 %; in gewicht ca 81 %

Verwerkingsdata

Verwerking	Borstel, rol en spuiten (ook airless)
Verwerkingsomstandigheden	Toepassen bij minstens 5 °C voor ondergrond en luchttemperatuur tijdens en na de verwerking.
Theoretisch probleem	Ca. 80 ml/m ² per laag

Verwerkingsdata	
Droogtijden (bij 23°C en 50% R. V.)	Stofdroog: na ca. 2 uur Kleefvrij: na ca. 4 uur Overschilderbaar: na ca. 16 uur Doordroog: na ca. 24 uur
Reiniging van de gereedschappen	Herbol-KUNSTHARZ-VERDÜNNUNG V40 of white spirit
Spuitgegevens airless	Onverdund Druk: ca. 140 à 180 bar, afhankelijk van het debiet Spuitskop: vanaf 0,013 inch

Veiligheidsinformatie	
Vlampunt	> 23°C DIN 53213
Transportcode	UN 1263 PAINT VSE (ADR 2.2.3.1.5)
R en S zinnen	R 10 Ontvlambaar R 66 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. S 2 Buiten het bereik van kinderen bewaren. S 16 Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken. S 23 Gas/Rook/Damp/Nevel niet inademen. S 24/25 Aanraking met de ogen en de huid vermijden. S 46 In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. S 51 Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

Algemeen

Tijdens en na de verwerking voor voldoende ventilatie zorgen.
Bij onvoldoende ventilatie, geschikte adembescherming dragen.
Bij bewerkingen van verflagen zoals schuren, lassen, afbranden etc. kunnen gevaarlijke stofdeeltjes en/of dampen vrijkomen. Werk in een goed geventileerde ruimte. Gebruik geschikte zelfbeschermingsmiddelen wanneer nodig.

Systeemopbouw	
	Al het schilderwerk en de noodzakelijke voorbehandelingen moeten aan het object worden aangepast: d.w.z. ze moeten worden afgestemd op de toestand, de prestatie eisen en de omstandigheden waaraan zij worden blootgesteld.
Vorbereiding van de ondergrond	Ervoor zorgen dat op een stevige en gezonde ondergrond kan worden gewerkt.
Verfysteem ***	Het volgende verfysteem is enkel van toepassing op nieuw hout binnen. Grondlaag: Herbol-PROFI-VORLACK ZQ Tussenlaag: Herbol-PROFI-VORLACK ZQ Afwerking: Herbol-PROFI-SATIN ZQ

PROFI-VORLACK ZQ
Hout
Afwerking
TNH11250

AKZO NOBEL PAINTS Belgium N.V./S.A.
PROF – HERBOL
G. Levisstraat 2
B-1800 Vilvoorde
Technical Center Herbol

Versienr. en geldigheidsdata

Oktober 2009.
De in deze uitgave vermelde gegevens werden overeenkomstig de huidige stand van de onderzoekstechniek samengesteld.
Wegens de veelzijdigheid van de toepassing- en verwerkingsmethoden kan echter geen aansprakelijkheid aanvaard worden.
Voor advies en levering gelden onze algemene levering- en betalingsvoorwaarden.

 schnell • sicher • produktiv

 Herbol®