



## ZENIT PU 03

Matte, waterverdunbare, isolerende muurverf voor binnen, op basis van PU-versterkt acrylhars

Matte, waterverdunbare, isolerende muurverf voor binnen, op basis van PU-versterkt acrylhars.

### Toepassing

Binnenmuren en plafonds.  
Als matte isolerende grond- en afwerklaag .

### Eigenschappen

Gemakkelijke verwerking (spat niet en reukarm)  
Potmat  
Isolerende eigenschap

### Technische data

<b>Dichtheid</b>	Ca. 1,40 kg/l
<b>Bindmiddel</b>	PU-versterkt acrylaathars
<b>Pigmentatie</b>	Rutiel Titaandioxyde en speciale vulstoffen
<b>DIN EN 13300</b>	Natte slijtvastheid klasse 1 Dekvermogen klasse 2, bij een verbruik van 9 m <sup>2</sup> /L Mat Fijne korrelgrootte
<b>Glans</b>	Mat
<b>Kleurassortiment</b>	Kan aangekleurd worden via het Herbol-Color-Service systeem Beschikbaar in wit + basis DU 1 + basis DU 2 + basis DU 3.
<b>Verpakkingen</b>	5 en 12,5 L, in de basisverpakkingen ook in 1 lt beschikbaar
<b>Opslag</b>	In originele gesloten verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats
<b>VOS-EU-grenswaarde</b>	EU-grenswaarde voor dit product (cat A/a):75 g/L(2007)/ 30 g/L (2010). Dit product bevat max. 25 g/L VOS
<b>Vaste stofgehalte</b>	In volume ca 42 %; in gewicht ca 60 %

### Verwerkingsdata

<b>Verwerking</b>	Borstel, rol
<b>Verwerkingsomstandigheden</b>	Toepassen bij minstens 5 °C voor ondergrond en luchttemperatuur tijdens en na de verwerking.
<b>Verbruik-gegevens</b>	Borstel / rol: ca. 9 m <sup>2</sup> /L per laag. Afhankelijk van de zuigkracht en de structuur van de ondergrond

## Verwerkingsdata

**Droogtijden (bij 23°C en 50% R.V.)** Stofdroog: na ca. 1 uur  
Overschilderbaar: na ca. 6 uur

**Verdunning/reiniging van de gereedschappen** Water

## Veiligheidsinformatie

**Vlampunt** Niet van toepassing

**Transportcode** Niet van toepassing

**R en S zinnen** S 2 Buiten het bereik van kinderen bewaren  
S 46 In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

**Algemeen** Tijdens en na de verwerking voor voldoende ventilatie zorgen.  
Bij onvoldoende ventilatie, geschikte adembescherming dragen.  
Bij bewerkingen van verflagen zoals schuren, lassen, afbranden enz. kunnen gevaarlijke stofdeeltjes en/of dampen vrijkomen. Werk in een goed geventileerde ruimte. Gebruik geschikte zelfbeschermingsmiddelen wanneer nodig.

## Systeemopbouw

Al het schilderwerk en de noodzakelijke voorbehandelingen moeten aan het object worden aangepast: d.w.z. ze moeten worden afgestemd op de toestand, de prestatie eisen en de omstandigheden waaraan zij worden blootgesteld.

### Muren – Plafonds – Minerale ondergronden

Ervoor zorgen dat op een stevige en zuivere ondergrond gewerkt kan worden.  
**Nieuw:** • Bij zuigende en stofferige ondergronden eerst fixeren met Herbol-PUTZGRUND

- (1:1 tot 1:3 verdund met water)
- tussenlaag: 1 × Herbol-ZENIT PU 03, max. 5% à 10% verdund met water
- afwerking: 1 × Herbol-ZENIT PU 03, onverdund

#### **Renovatie (matte, zwak zuigende verflagen):**

- grondlaag: 1 × Herbol-ZENIT PU 03, max. 5% verdund met water
- afwerking: 1 × Herbol-ZENIT PU 03, onverdund

Opm.: • Nicotine-, vocht- en vetplekken zoveel mogelijk afwassen met water en een

vetoplossend huishoudelijk reinigingsmiddel; roetaanslag droog verwijderen. Voldoende laten drogen en droog afborstelen.

- Verontreinigde ondergronden (nicotine, roet, enz.) behandelen met 2 lagen Herbol-ZENIT PU 03 **onverdund**. Tussen grond- en eindlaag minstens 24 u laten doorharden; het toevoegen van water vermindert de isolerende eigenschap
- Herbol-ZENIT PU 03 is niet geschikt voor toepassing in sterk waterdampbelaste ruimtes zoals bakkerijen, beenhouwerijen enz.

**ZENIT PU 03**  
Muren  
Afwerking  
TNH11174



AKZO NOBEL PAINTS Belgium N.V./S.A.  
PROF – HERBOL  
G. Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde  
Technical Center Herbol

E : HERBOLTECHNICAL@AKZONOBEL.COM

### Versienr. en geldigheidsdata

Maart 2013.  
De in deze uitgave vermelde gegevens werden overeenkomstig de huidige stand van de onderzoekstechniek samengesteld.  
Wegens de veelzijdigheid van de toepassing- en verwerkingsmethoden kan echter geen aansprakelijkheid aanvaard worden.  
Voor advies en levering gelden onze algemene levering- en betalingsvoorwaarden.

