



Fassaden Fungizid

Fungizides Spezialkonzentrat für Dispersionsfarben im Aussenbereich mit hoher Schutzwirkung


I. Werkstoffbeschreibung

Spezialkonzentrat für den vorbeugenden Schutz gegen mikrobiologischen Bewuchs beschichteter Aussenflächen. Fassaden Fungizid wird zum Schutz gegen Pilze, Algen und Flechten zu Dispersions- oder Silikonharz-Fassadenfarben zugegeben.

Werkstoffbeschreibung

Art des Werkstoffes	Additiv für Dispersions- und Silikonharz-Fassadenfarben
Farbtöne	Weisslich
Dichte	1,01 kg/l (Mittelwert)
Zusammensetzung (gemäss VdL)	Styrolacrylatdispersion, Wasser, Additive, Esteralkohol, Zinkpyrithion, Konservierungsmittel.
Wirkstoffe	Enthält 3,6% Zinkpyrithion.
Registrier-Nr.	CHZB2208
Produkt-Code Farben und Lacke	M-BA 02
Verdünnungsmittel	Unverdünnt anwenden, bzw. zumischen
Packungsgrössen	1 Liter
Gefahrenkennzeichnung	Sicherheitsrelevante Daten und die Kennzeichnung entnehmen Sie dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt. Die Kennzeichnung ist auch auf dem Produkt-Etikett angegeben, die Hinweise sind zu beachten.

Wichtige Hinweise	<p>Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen!</p> <p>Nicht in bewohnten Innenräumen einsetzen. Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Bei unzureichender Belüftung Atemschutz verwenden. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.</p> <p>Die Weiterbehandlungen wie Schleifen, Abbrennen etc. von Farbschichten kann gefährlichen Staub und/oder Rauch entwickeln. Nass-Schleifen/Planschleifen sollte nach Möglichkeit angewandt werden. Arbeiten nur in gut belüfteten Bereichen durchführen. Angemessene (Atem-)Schutzausrüstung anlegen, falls erforderlich.</p>
--------------------------	--



Werkstoffbeschreibung (Fortsetzung)

II. Verarbeitungshinweise

Alle Beschichtungen und erforderlichen Vorarbeiten richten sich stets nach dem Objekt, d.h., sie müssen abgestimmt sein auf dessen Zustand und auf die Anforderungen, denen es ausgesetzt wird. Siehe auch VOB, Teil C, DIN 18363, Absatz 3, Maler- und Lackierarbeiten.

Hinweis: Fassaden Fungizid nur als Zusatz zur nachträglichen algiziden/fungiziden Ausrüstung von Fassadenfarben verwenden. Für die Behandlung bereits mikrobiologisch bewachsener Fassadenflächen siehe Technisches Merkblatt Fassaden Reiniger*.

Grenzen der Prophylaxe bei Fassadenfarben: Aus Gründen des Arbeits- und Umweltschutzes muss der Einsatz von Bioziden auf ein Mindestmass begrenzt werden, wenn nicht ganz auf diese Zusätze verzichtet werden kann. Die Ursachen der Entstehung sind von vielfältigen Randbedingungen, wie der Gebäudekonstruktion, dem Standort des Gebäudes, den Umgebungs- und Klima-Bedingungen, etc. geprägt. Die Wahrscheinlichkeit der Entstehung ist in der Praxis nicht im Voraus bestimmbar. Die Hauptursache für den Bewuchs ist die Feuchtigkeitsanreicherung in Verbindung mit Schmutzablagerungen. Vorbeugend sind deshalb sinnvollerweise die erkennbaren Ursachen zu vermeiden, bzw. beseitigen zu lassen.

Beispiele: Dachüberstand vergrößern, Fensterbänke und Abdeckungen verbreitern, Undichtigkeiten der Regenrinne beseitigen, angrenzenden Bewuchs entfernen oder zurückschneiden, etc. An algen- und pilzgefährdeten Objekten kann das Wachstum der Mikroorganismen mit Fungizid ausgerüsteten Fassadenfarben für eine begrenzte Zeit unterdrückt werden. Eine absolut sichere biozide Ausrüstung von Beschichtungsstoffen ist auf Grund des Arbeits- und Umweltschutzes nicht erreichbar.

Verarbeitungshinweise

Mischungsverhältnis	Zugabe zu Fassadenfarben 6 Vol.-% entsprechend 0,750 Liter Fassaden Fungizid zu 12,5 Liter Fassadenfarbe.
Verarbeitungstemperatur	Während der Verarbeitungs- und Trockenzeit soll eine Temperatur von +5°C (Untergrund und Luft) nicht unterschritten, eine rel. Luftfeuchtigkeit von 70% nicht überschritten werden.
Verbrauch	60 ml pro Liter Fassadenfarben (unverdünnte Anwendung)
Reinigung der Werkzeuge	Sofort nach Gebrauch mit Wasser. Das Abwasser darf nicht ohne Vorbehandlung in die Kanalisation eingeleitet werden.
Lagerung	In gut verschlossenen Gebinden kühl und trocken aber frostfrei lagern. Mindesthaltbarkeit siehe Aufkleber auf dem Gebinde.

III Beschichtungsaufbauten

Die aufgeführten Beschichtungsaufbauten und Untergründe sind als mögliche Beispiele zu verstehen. Auf Grund der Vielzahl von Objektbedingungen ist deren Eignung fachgerecht zu prüfen.

Beschichtungsaufbauten

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Allgemeine Untergrunderfordernisse

Der Untergrund muss fest, sauber, trocken sowie tragfähig und frei von Ausblühungen, Algen, Pilzbefall, Mehlkornschichten, Sinterschichten und Trennmitteln sein.

Beschichtungsaufbauten (Fortsetzung)

Allgemeine Untergrundvorbereitung

Reinigen des Untergrundes von Verschmutzungen, Russ und k Reidenden Bestandteilen. Fehlstellen, Locher und Beschadigungen mit artgerechtem Fullstoff ausbessern, evtl. vorhandene Nachputzstellen fluatieren.

Schlussbeschichtung

Dispersions- oder Silikonharz-Fassadenfarben nach Zugabe von 6 Vol.-% Fassaden Fungizid in ublicher Weise verarbeiten. Die einzelnen Beschichtungsaufbauten entnehmen Sie den Technischen Merkblattern der Dispersions-Fassadenfarben.

1.102 Fassaden Fungizid

Fassadenbeschichtungen
Spezialprodukte

Entsorgungshinweise

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Reste einem qualifizierten Entsorgungsunternehmen zw. Sammelstelle abgeben oder nach Aushartung unter EU-Abfallschlüssel Nr. 101311 entsorgen.

Alle Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Technik. Fur die aufgefuhrten Beschichtungsaufbauten erheben wir keinen Anspruch auf Vollstandigkeit, sie sind lediglich als mogliche Beispiele zu verstehen. Wegen der Vielzahl von Untergrunden und Objektbedingungen wird der Kauffer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf die Eignung fur den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prufen. Im ubrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Ausgabe: Dezember 2016
Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gultigkeit.



Akzo Nobel Coatings AG
Industriestrasse 17a
CH-6203 Sempach Station
Telefon +41 41 469 67 00
Telefax +41 41 469 67 01
E-mail info@herbol.ch
www.herbol.ch



www.herbol.ch