



Herbol-Armierungsgewebe blau

I. Description du matériau

Tissu en fibres de verre hautement résistant au déchirement et recouvert d'une imprégnation résistante aux alcalis. Pour le renforcement des systèmes d'isolation thermique des façades. Est également parfaitement adapté pour la réparation des façades endommagées, pour reboucher des craquellements grossiers dans les murs et en tant que couche intermédiaire stabilisatrice. Ce tissu spécial en fibres de verre, qui ne bouge pas, peut être utilisé avec le système de réparation des façades Herbol.

Description du matériau

Type de matériau	Tissu de renforcement en fibre de verre
Teintes	Bleu
Densité	160 g/cm ³ (valeur moyenne)
Largeur du maillage	4 x 4 mm
Résistance au déchirement après stockage en climat normal	Chaîne: 2038 N / 50mm Schuss: 2774 N / 50mm
Résistance au déchirement après stockage dans une lessive de soude 5%	Chaîne: 1288 N/50mm Trame: 1929 N / 50mm
Emballage	En rouleau de 50 m, emballé dans une feuille de polyéthylène Largeur: 100 cm poids du rouleau env. 8 kg 33 cm poids du rouleau env. 2,7 kg

Informations sur la mise en œuvre

Utilisation	Pour renforcer les systèmes d'isolation thermique des façades en polystyrène expansé. Enrobage du tissu de renforcement Herbol, d'une largeur de 100 cm, dans le mortier appliqué uniformément sur les panneaux d'isolation thermique, par exemple, Herbol-Universalmörtel. Chevauchement en surface: 10 cm au moins avec nouveau lissage. Epaisseur de la couche: minimum 3mm, maximum 4mm. Tissu de renforcement d'une largeur de 33 cm sert à la finition des raccords.
-------------	---

Stockage Dans des locaux secs et protégés des intempéries.



5.301 Armierungsgewebe blau

Système de recouvrement de fissures
Tissu de renforcement

Informations sur le recyclage

Les restes de matériaux peuvent être recyclés par une entreprise spécialisée ou être amenés à un point de collecte approprié. Après durcissement, le recyclage se fait conformément au code 101311 de l'Union Européenne sur les déchets (déchets de construction et de démolition divers).

www.herbol.ch

Toutes les informations sont conformes à l'état actuel de la technique. Nous ne prétendons pas à l'exhaustivité des mises en œuvre et des supports décrits, ceux-ci doivent être considérés comme des exemples possibles. En raison de la multitude de supports et des nombreuses conditions relatives à un bâtiment, l'acheteur / l'utilisateur n'est pas dispensé de vérifier comme il se doit et sous sa propre responsabilité, l'aptitude de nos matériaux pour l'utilisation prévue et pour les conditions précises d'un objet défini. Pour le reste, les conditions générales de vente s'appliquent.

Edition: septembre 2011
Ce document perdra sa validité à la sortie d'une prochaine édition.



Akzo Nobel Coatings AG
Täschmattstrasse 16
CH -6015 Lucerne
Téléphone +41 / 41 268 14 14
Téléfax +41 / 41 268 13 18
E-mail info@herbol.ch
www.herbol.ch

