



Herbol-Fungimos

Solution biocide aqueuse pour nettoyer les surfaces recouvertes d'algues et de moisissures avant l'application d'un revêtement.

I. Description du matériau

Fungimos est une solution microbicide efficace, prête à l'emploi et à base d'ammonium quaternaire. Elle permet de traiter des surfaces attaquées par des microbes, à l'intérieur et à l'extérieur, avant l'application d'un revêtement.

Description du matériau

Type de matériau	Solution biocide aqueuse
Teintes	Incolore
Nuançage	Ne pas mélanger ou nuancer Fungimos avec d'autres produits.
Densité	1,0 kg/l (valeur moyenne)
Composition (conformément à VdL)	Eau, additifs, substance active
Substance active selon le type et la quantité	Contient 21 g/l de chlorure d'alkyle diméthyle benzyle ammonium
Code du produit peintures et vernis	M-GD 20
Emballages	5,0 litres
Prescription de stockage et de transport	UN 3082 Le stockage se fait conformément aux prescriptions locales. Stocker à l'abri de la chaleur et de la lumière directe du soleil. Observer les indications sur l'étiquette.
Marquage de danger	Dangereux pour l'environnement. Très toxique pour les organismes aquatiques. Ne pas jeter les résidus à l'égout. Conserver hors de la portée des enfants. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Avant d'utiliser le produit, lire toujours les caractéristiques et les informations produit. Sur demande, la fiche de données de sécurité est disponible pour les professionnels.



Description du matériau (suite)

II. Informations sur la mise en œuvre

Tous les revêtements ainsi que les travaux préalables nécessaires doivent être définis en fonction du bâtiment, cela signifie qu'ils doivent être adaptés à l'état de celui-ci et aux exigences requises. Voir également le VOB (cahier des charges pour l'octroi des travaux du bâtiment), partie C, et la norme DIN 18363, alinéa 3, Travaux de peinture et de vernissage. Éliminer les moisissures par un nettoyage humide et conformément aux exigences administratives et / ou légales. Appliquer ensuite, avec une brosse pour plafond, deux couches humide sur humide régulières et épaisses de Fungimos, dans sa forme prête à l'emploi, sur les surfaces attaquées. Laisser agir Fungimos pendant au moins 24 heures. Ne pas rincer les surfaces traitées avec Fungimos. En cas de fortes attaques, il est possible de répéter plusieurs fois l'application.

Informations sur la mise en œuvre

Procédure d'application	Au pinceau, ne pas appliquer au pistolet.
Température de mise en œuvre	Pendant le temps de mise en œuvre et de séchage, la température ne doit pas être inférieure à +5°C et ne doit pas dépasser 30°C, l'humidité relative de l'air ne doit pas dépasser 70 %. Ne pas appliquer lors d'un ensoleillement direct ou sur des supports chauffés.
Temps de séchage (à 23°C et 50% d'humidité relative de l'air)	Laisser agir pendant au moins 24 heures et laisser sécher complètement le support après le traitement.
Consommation	4-8 l/m ² , selon le type et le pouvoir d'absorption du support.
Nettoyage des outils	Immédiatement après utilisation avec de l'eau
Stockage	Dans l'emballage d'origine fermé, au sec et au frais, mais à l'abri du gel. Se conserve 1 an.

III. Variantes de revêtements

Les structures de couches mentionnées ainsi que les supports sont des exemples possibles. En raison des nombreuses conditions entrant en ligne de compte pour un bâtiment, il est nécessaire de vérifier de manière professionnelle leurs aptitudes.

Renseignement important:

Le traitement ultérieur et l'enlèvement de couches de peinture, (ponçage, soudage, brûlage, etc.) peuvent entraîner la formation de poussière et / ou de vapeurs dangereuses. Ces travaux ne doivent être effectués que dans des lieux bien aérés. Si nécessaire, portez un équipement de protection (respiratoire) approprié.

Variantes de revêtements

PREPARATION DU SUPPORT

Exigences générales concernant le support	Nettoyer le support, enlever en particulier les saletés, la suie et les éléments farinants. Réparer les zones défectueuses, les trous et les dégradations avec un matériau de remplissage/mastic adapté. Fluater, le cas échéant, les surfaces enduites existantes.
Revêtement suivant	Fungimos peut être recouvert avec Innenweiss Schimmelschutz*, mais également avec toutes les peintures et tous les enduits muraux Herbol. Vous trouverez toutes les variantes de revêtement dans les fiches techniques des revêtements couvrants correspondants.

1.103 Herbol-Fungimos

Peintures pour parois intérieures
Produits spéciaux

Informations sur le recyclage
Amener au centre de recyclage uniquement des emballages entièrement vides.
Les restes de matériaux peuvent être recyclés conformément au code des déchets 080112 de l'Union Européenne sur les déchets.

www.herbol.ch

Toutes les informations sont conformes à l'état actuel de la technique. Nous ne prétendons pas à l'exhaustivité des mises en œuvre et des supports décrits, ceux-ci doivent être considérés comme des exemples possibles. En raison de la multitude de supports et des nombreuses conditions relatives à un bâtiment, l'acheteur / l'utilisateur n'est pas dispensé de vérifier comme il se doit et sous sa propre responsabilité, l'aptitude de nos matériaux pour l'utilisation prévue et pour les conditions précises d'un objet défini. Pour le reste, les conditions générales de vente s'appliquent.

Edition: décembre 2010
Ce document perdra sa validité à la sortie d'une prochaine édition.



Akzo Nobel Coatings AG
Täschmattstrasse 16
CH -6015 Lucerne
Téléphone +41 / 41 268 14 14
Téléfax +41 / 41 268 13 18
E-mail info@herbol.ch
www.herbol.ch

