



Herbol-Blancfixe

Pittura a colla molto coprente, all'acqua

I. Descrizione prodotto

Pittura a colla acquosa per verniciature su soffitti interni prive di segni di sovrapposizione e di ripresa, resistente alla strofinatura. Su tutti i supporti in uso nell'edilizia come intonaco a gesso, calcestruzzo, intonaco a calce, a cemento frattazzato, pannelli di masonite, ecc. Isolare da prima delle macchie d'acqua o di nicotina onde evitare l'affioramento.

Descrizione prodotto

Tipo di prodotto	Pittura a colla all'acqua, per verniciatura di soffitti interni.
Tinte	Bianco
Colorazione	Non tintare il prodotto Blancfixe.
Brillantezza	Opaco
Densità	1,45 kg/l (valore medio)
Composizione (secondo VdL- Associazione Industria Vernici, Germania)	Copolimero acrilico, colla di cellulosa, biossido di titanio, carbonato di calcio, acqua, additivi, conservante.
Codice prodotto pitture e vernici	M-DF 01
Confezione	12,5 litri
Prescrizioni di magazzinaggio e trasporto	ONU: - Conservare in conformità alla normativa vigente. Proteggere dal calore e dalla luce solare diretta. Osservare le istruzioni sull'etichetta.
Indicazioni di pericolo	Tenere fuori dalla portata dei bambini. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti. In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVENI o un medico. Smaltire il prodotto e il recipiente in conformità alla regolamentazione locale/nazionale. Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one e miscela di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no 220-239-6] (3:1). Può provocare una reazione allergica.



AkzoNobel



Descrizione prodotto (continua)

Avvertenze importanti	Durante la spruzzatura: non respirare la nebbia di spruzzo. In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto. L'ulteriore trattamento/rimozione di strati di pittura come carteggiatura, saldatura, decapaggio, ecc. può produrre polvere e/o vapore pericolosi. Eseguire sempre queste operazioni in locali ben ventilati. Se necessario, indossare dispositivi di protezione individuale adeguati per le vie respiratorie.
------------------------------	--

II. Indicazioni per l'applicazione

Tutti i rivestimenti applicati ed i lavori preliminari necessari devono essere mirati all'oggetto, devono cioè essere consoni allo stato dell'oggetto e alle sollecitazioni cui sarà esposto. Vedere anche VOB, parte C, DIN 18363, cpv. 3, Pittura e imbiancatura.

Indicazioni per l'applicazione

Istruzioni per l'applicazione	A pennello, a rullo o a spruzzo (airless)
Diluyente	Non diluito per l'applicazione a pennello e a rullo, se necessario diluire con poca acqua. A spruzzo airless: se necessario con acqua, in funzione del sistema e dell'attrezzatura.
A spruzzo airless	Tipo di apparecchiatura Graco da ST MAX 395 Ugelli/Dimensione ugelli 286 – da x17 a x25 Pressione materiale 150 bar Filtro pistola (mesh) 60 Angolo 40-80°
Temperatura di applicazione	Durante l'applicazione e l'essiccamento, la temperatura non deve essere inferiore a + 5°C né superiore a 30°C, l'umidità relativa dell'aria non deve essere superiore al 70%.
Essiccamento (a 23°C e 50% d'umidità relativa dell'aria)	Fuori polvere dopo 1 ora, mano successiva a pennello dopo 5 ore circa, perfettamente asciutto dopo 24 ore circa. Le temperature basse e l'elevata umidità dell'aria possono rallentare l'essiccamento.
Resa	150 ml/m ² / mano circa di materiale non diluito, in funzione del potere assorbente e della rugosità del supporto.
Pulizia attrezzi	Immediatamente dopo l'uso con acqua.
Magazzinaggio	Nelle latte originali non aperte si conserva per circa 1 anno; conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dal gelo.

III. Ciclo di verniciatura

I cicli di verniciatura descritti e i supporti sono da intendersi come possibili esempi. Data la molteplicità delle condizioni dell'oggetto verificarne accuratamente l'idoneità.

Ciclo di verniciatura

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Requisiti generali del supporto	Il supporto deve essere stabile, pulito, solido, asciutto, privo di efflorescenze, infestazione da funghi, strati a grana fine, strati sinterizzati e distaccanti.
Preparazione generale del supporto	Pulire il supporto, rimuovere in particolare sporcizia, calamina e residui sfarinanti. Riparare punti difettosi, buchi e danni con stucchi idonei, se necessario neutralizzare i rappezzati.

Ciclo di verniciatura (continua)

MANO DI FONDO

Intonaci a calce/cemento e intonaci di malta cementizia CS II, CS III, CS IV (P II e P III)	A seconda della stagione e delle condizioni della temperatura, non trattare gli intonaci freschi per almeno 2 - 4 settimane. Verniciare gli intonaci solidi, stabili e ad assorbimento normale senza trattamento preliminare. Sugli intonaci porosi, a forte assorbimento e friabili applicare una mano di fondo Tiefgrund Aqua*, diluito con acqua nella misura di 1:1 parti in volume, o Zenit-Grund*, diluito con acqua nella misura dal 5% al 20% max. Osservare la scheda BFS n. 10.
Intonaci a gesso (P IV e P V)	Applicare una mano di fondo Tiefgrund Aqua*, diluito con acqua nella misura di 1:1 parti in volume, o Zenit-Grund*, diluito con acqua al 30% max. Osservare la scheda BFS n. 10.
Pannelli di cartongesso	Applicare una mano di fondo Tiefgrund Aqua*, diluito con acqua nella misura di 1:1 parti in volume, o Zenit-Grund*, diluito con acqua nella misura dal 5% al 20% max. Sui punti stuccati teneri e carteggiati, applicare il fondo intensamente, massaggiando bene. Osservare la scheda BFS n. 12.
Calcestruzzo e calcestruzzo poroso (all'interno)	Applicare una mano di fondo Tiefgrund Aqua*, diluito con acqua nella misura di 1:1 parti in volume, o Zenit-Grund*, diluito con acqua nella misura dal 5% al 30% max. Osservare le schede BFS n. 8 e 11.
Pietra arenaria calcarea (solo mattoni paramano resistenti al gelo)	La muratura di pietra arenaria calcarea non deve presentare scolorimenti né inclusioni di diverso colore. Le connessioni devono essere asciutte, compatte, prive di crepe, sali ed efflorescenze. Il rivestimento deve essere applicato non prima di tre mesi dal completamento della muratura a facciavista. Osservare la scheda BFS n. 2. Applicare una mano di fondo Tiefgrund Aqua*, diluito con acqua nella misura di 1:1 parti in volume, o Zenit-Grund*, diluito con acqua nella misura dal 5% al 30% max.
Vecchie pitture ancora solide (opache, a debole assorbimento), tappezzerie e superfici ruvide aderenti e verniciabili	Non occorre alcun trattamento preliminare particolare, applicare direttamente. Rimuovere completamente le tappezzerie maladerenti e la carta foderata. Lavare la colla c'amido.
Vecchie pitture ancora solide (brillanti, non assorbenti)	Irruvidire e sgrassare le superfici. Applicare una mano di fondo Zenit-Grund*, diluito con acqua nella misura del 5% max.
Vecchie pitture a colla	Rimuoverle completamente. Applicare una mano di fondo Tiefgrund Aqua*, diluito con acqua nella misura di 1:1 parti in volume, o Zenit-Grund*, diluito con acqua nella misura dal 5% al 30% max.

MANO INTERMEDIA

per tutti i supporti summenzionati	Sui supporti ricchi di contrasti, con forte o diverso potere assorbente, applicare anche una mano intermedia di Blancfixe, se necessario diluito con poca acqua.
---	--

MANO DI FINITURA

per tutti i supporti summenzionati	Applicare una mano copiosa e uniforme con Blancfixe. Per evitare segni di ripresa applicare velocemente bagnato su bagnato.
---	---

* Osservare la relativa scheda tecnica aggiornata.

2.101 Blancfixe

Rivestimenti per pareti
Pitture per pareti interni

Istruzioni per lo smaltimento

Gettare le latte vuote, prive di residui nell'apposito contenitore per la raccolta differenziata dei rifiuti. Smaltire i residui di materiale conformemente al codice rifiuti UE 080112.

www.herbol.ch

Tutte le indicazioni corrispondono allo stato attuale della tecnica. I cicli di verniciatura descritti non hanno pretesa di completezza e sono da intendersi esclusivamente come possibili esempi. Data la molteplicità di supporti e condizioni dell'oggetto, l'acquirente / l'utilizzatore non è esonerato dall'obbligo di verificare accuratamente e sotto la propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo previsto a seconda delle condizioni dell'oggetto di volta in volta presenti. Vigono inoltre le nostre condizioni generali di vendita.

Edizione: ottobre 2014

Alla pubblicazione di una nuova versione, la presente perde di validità.



Akzo Nobel Coatings AG
Täschmattstrasse 16
CH-6015 Lucerna
Telefono +41 / 41 268 14 14
Telefax +41 / 41 268 13 18
E-mail info@herbol.ch
www.herbol.ch

