



Chromisil Putzgrund

Fondo per esterni ed interni, all'acqua

I. Descrizione prodotto

Prima mano su intonaci di fondo a gesso e intonaci a calce/cemento, ecc. Consente di ottenere un supporto ad assorbimento uniforme ed una superficie ruvida e mordente sui supporti lisci. Garantisce l'applicazione uniforme dell'intonaco di finitura. Sui pannelli di cartongesso e masonite possono comparire alterazioni cromatiche.

Descrizione prodotto

Tipo di prodotto	Fondo per esterni ed interni.
Tinte	Bianco
Colorazione	Servizio tintometrico di fabbrica. Può essere tintato con paste universali come Pintasol nella misura del 2% al massimo.
Densità	1,33 kg/l (valore medio)
Grado di brillantezza	Opaco
Composizione (secondo VdL- Associazione Industria Vernici, Germania)	Copolimero di acetato di vinile, biossido di titanio, carbonato di calcio, acqua, conservante
Codice prodotto pitture e vernici	M-GP 01
Confezione	20 kg
Prescrizioni di magazzinaggio e trasporto	ONU: Conservare in conformità alla normativa vigente. Proteggere dal calore e dalla luce solare diretta. Osservare le istruzioni sull'etichetta.
Indicazioni di pericolo	Tenere fuori della portata dei bambini. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti. In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. Smaltire il prodotto e il recipiente in conformità alla regolamentazione locale/nazionale. Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one e miscela di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no 220-239-6] (3:1). Può provocare una reazione allergica.



Descrizione prodotto (continua)

Avvertenze importanti

Ventilare bene durante l'applicazione. Trattamenti quali carteggiatura, sabbiatura o rimozione con fiamma, ecc., degli strati di pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi. La carteggiatura a umido deve essere utilizzata laddove possibile. Lavorare in ambienti ben ventilati. Indossare gli idonei mezzi di protezione individuale.

II. Indicazioni per l'applicazione

Tutti i rivestimenti applicati ed i lavori preliminari necessari devono essere mirati all'oggetto, devono cioè essere consoni allo stato dell'oggetto e alle sollecitazioni cui sarà esposto. Vedere anche VOB, parte C, DIN 18363, cpv. 3, Pittura e imbiancatura.

Indicazioni per l'applicazione

Istruzioni per l'applicazione	A pennello e a rullo
Diluyente	Il prodotto è pronto all'uso, applicare se possibile non diluito. Se necessario diluire con poca acqua.
Temperatura di applicazione	Durante l'applicazione e l'essiccamento, la temperatura non deve essere inferiore a + 5 °C né superiore a 30 °C (supporto e aria), l'umidità relativa dell'aria non deve essere superiore al 70%.
Essiccamento (a 23 °C e 50 % di umidità relativa dell'aria)	Mano successiva dopo 5 -12 ore, perfettamente asciutto dopo 24 ore. Le temperature basse e l'umidità elevata dell'aria rallentano l'essiccamento.
Resa	150-200 g/m ² / mano, in funzione del potere assorbente e della rugosità del supporto.
Pulizia attrezzi	Immediatamente dopo l'uso con acqua.
Magazzinaggio	Nelle latte originali non aperte si conserva per circa 1 anno; conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dal gelo.

III. Ciclo di verniciatura

I cicli di verniciatura descritti e i supporti sono da intendersi come possibili esempi. Data la molteplicità delle condizioni dell'oggetto verificarne accuratamente l'idoneità.

Ciclo di verniciatura

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Requisiti generali del supporto	Il supporto deve essere stabile, pulito, solido, asciutto, nonché privo di efflorescenze, alghe, infestazione da funghi, strati a grana fine, strati sinterizzati e distaccanti.
Preparazione generale del supporto	Pulire il supporto, rimuovere in particolare sporcizia, fuliggine e residui sfarinanti. Riparare punti difettosi, buchi e danni con p.es. Universalmörtel*, Sanierungsmörtel*, Dichtungsmörtel* o altri stucchi idonei al supporto (su supporti minerali). Se necessario neutralizzare i rappezzi.

MANO DI FONDO

Intonaci stabili, poco e uniformemente assorbenti CS I > 1,0 N/mm², CS II, CS III e CS IV (P Ic, P II e P III)	A seconda della stagione e delle condizioni della temperatura, non trattare gli intonaci freschi per almeno 2-4 settimane. Su intonaci poco assorbenti e solo leggermente friabili applicare una mano di fondo Chromisil Putzgrund, diluito con poca acqua in funzione del potere assorbente del supporto. Su intonaci friabili, molto assorbenti o farinosi applicare una mano di fondo Tiefgrund Aqua*.
---	---

Ciclo di verniciatura (continua)

Calcestruzzo	<p>Su supporti poco assorbenti e porosi, applicare una mano di fondo Chromisil Putzgrund, diluito con poca acqua in funzione del potere assorbente del supporto.</p> <p>Su supporti molto assorbenti, applicare una mano di fondo Tiefgrund Aqua*.</p> <p>In caso di crepe capillari nel supporto applicare una mano di fondo Multigrund SB* od Polyton Absperrgrund*</p> <p>Su supporti poco assorbenti e per ottenere una superficie riempitiva e mordente, applicare una mano di fondo Chromisil Putzgrund.</p> <p>Osservare la scheda BFS n. 8.</p>
Pitture a dispersione e pitture siliciche opache, intonaci sintetici	<p>Su supporti poco assorbenti e per ottenere una superficie riempitiva e mordente, applicare una mano di fondo Chromisil Putzgrund. Su supporti molto assorbenti, applicare una mano di fondo Tiefgrund Aqua*.</p>
Vecchie pitture ancora solide (brillanti, non assorbenti)	<p>Irruvidire e sgrassare le superfici. Applicare una mano di fondo Chromisil Putzgrund*.</p>
Intonaci a gesso (P IV e P V)	<p>Chromisil Putzgrund, diluito con acqua nella misura del 15%. Osservare la scheda BFS n. 10.</p>
Pannelli di cartongesso, fibrogesso e masonite	<p>Diluire eventualmente Chromisil Putzgrund con un po' d'acqua. Importante: Sui pannelli di cartongesso e masonite possono comparire alterazioni cromatiche dovute a sostanze idrosolubili. Se necessario, applicare prima una mano di fondo isolante Polyton Absperrgrund*. Osservare la scheda BFS n. 12.</p>
MANO INTERMEDIA	
Per tutti i supporti summenzionati	<p>Per ottenere una superficie riempitiva e mordente, applicare una mano di fondo Chromisil Putzgrund.</p>
MANO DI FINITURA	
Per tutti i supporti summenzionati	<p>Tutti gli intonaci sintetici rinforzato ai silossani Chromisil*. Avvertenza: per i vari cicli di verniciatura consultare le schede tecniche dei relativi rivestimenti di finitura.</p>

* Osservare la relativa scheda tecnica aggiornata.

1.210 Chromisil Putzgrund Rivestimenti per facciate Fondi

Istruzioni per lo smaltimento

Gettare le latte vuote, prive di residui nell'apposito contenitore per la raccolta differenziata dei rifiuti. Smaltire i residui di materiale conformemente al codice rifiuti UE 080112.

Tutte le indicazioni corrispondono allo stato attuale della tecnica. I cicli di verniciatura descritti non hanno pretesa di completezza e sono da intendersi esclusivamente come possibili esempi. Data la molteplicità di supporti e condizioni dell'oggetto, l'acquirente/l'utilizzatore non è esonerato dall'obbligo di verificare accuratamente e sotto la propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo previsto a seconda delle condizioni dell'oggetto di volta in volta presenti. Vigono inoltre le nostre condizioni generali di vendita.

Edizione: ottobre 2014
Alla pubblicazione di una nuova versione, la presente perde di validità.



Akzo Nobel Coatings AG
Täschmattstrasse 16
CH -6015 Lucerna
Telefono +41 / 41 268 14 14
Telefax +41 / 41 268 13 18
E-mail info@herbol.ch
www.herbol.ch

