

Pitture per interni

Classic Plafond



Pittura per pareti interne ultraopaca

Descrizione prodotto

Pittura a dispersione per pareti ultraopaca, priva di solventi e plastificanti, per pareti e soffitti in ambienti interni, per diversi supporti. Facile applicazione, lungo tempo di lavorabilità.

Descrizione prodotto

Tipo di prodotto	Pittura per pareti interne, ultraopaca
Tinte	Bianco, RAL 9010, RAL 9016 e NCS S 0500-N
Colorazione	Tramite Herbol ColorService Osservare la scheda BFS n. 25
Brillantezza	< 2 GU/85° e 60° conforme a ISO 2813
Densità	1,44 kg/l
Caratteristiche secondo DIN EN 13300	Resistenza all'abrasione a umido: classe 2 Potere coprente di classe 2, con resa di 8 m ² /l
Composizione (secondo VdL)	Dispersione di copolimero vinilico, biossido di titanio, carbonato di calcio, silicato d'alluminio, acqua, additivi, conservante.
Codice prodotto	M-DF 01
Confezione	12,5 litri
Indicazioni di pericolo	Per i dati rilevanti sulla sicurezza e il contrassegno riferirsi alla scheda di sicurezza attuale. Il contrassegno è anche sull'etichetta del prodotto. Rispettare le avvertenze ivi riportate.
Avvertenze importanti	Durante e dopo l'applicazione assicurare buona aerazione. Durante la spruzzatura: non respirare la nebbia di spruzzo. In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto. L'ulteriore trattamento/rimozione di strati di pittura come carteggiatura, saldatura, decapaggio, ecc. può produrre polvere e/o vapore pericolosi. Eseguire sempre queste operazioni in locali ben ventilati. Se necessario, indossare dispositivi di protezione individuale adeguati per le vie respiratorie.
	II. Indicazioni per l'applicazione Tutti i rivestimenti applicati ed i lavori preliminari necessari devono essere mirati all'oggetto, devono cioè essere consoni allo stato dell'oggetto e alle sollecitazioni cui sarà esposto. Vedere anche VOB, parte C, DIN 18363, cpv. 3, Pittura e imbiancatura.

Indicazioni per l'applicazione

Istruzioni per l'applicazione	A pennello, a rullo o a spruzzo (airless)
Diluyente	Non diluito per l'applicazione a pennello e a rullo, se necessario diluire con poca acqua. Per l'applicazione a spruzzo airless diluire con acqua nella misura del 5-10%.

A spruzzo airless	Produttore Tipo di apparecchiatura Ugello Pressione materiale	Graco da ST MAX 395 PAA 519 160 bar	Wagner F270 TT 2 415 180 bar	Storch LP 540 519 170 bar
Temperatura di applicazione	Durante l'applicazione e l'essiccamento, la temperatura non deve essere inferiore a +5 °C né superiore a 30 °C (supporto e aria), l'umidità relativa dell'aria non deve essere superiore al 70%.			
Essiccamento (a 23 °C e 50% di umidità relativa dell'aria)	Fuori polvere dopo 1 ora circa, applicazione della mano successiva a pennello o a spruzzo dopo 6 ore circa, perfettamente asciutto dopo 2-3 giorni.			
Resa	100-125 ml/m ² / mano, in funzione del potere assorbente e della rugosità del supporto.			
Pulizia attrezzi	Immediatamente dopo l'uso con acqua.			
Magazzinaggio	Nelle latte originali non aperte si conserva per circa 1 anno; conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dal gelo.			
Avvertenze generali	Controllare la tinta prima dell'applicazione. Su superfici continue usare solo tinte dello stesso lotto e/o colorazioni. III. Ciclo di verniciatura I cicli di verniciatura descritti e i supporti sono da intendersi come possibili esempi. Data la molteplicità delle condizioni dell'oggetto verificarne accuratamente l'idoneità.			

Ciclo di verniciatura

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Requisiti generali del supporto	Il supporto deve essere stabile, pulito, solido, asciutto, privo di efflorescenze, infestazione da funghi, strati a grana fine, strati sinterizzati e distaccanti.
Preparazione generale del supporto	Rimuovere dal supporto sporcizia, fuliggine e residui sfarinanti. Riparare punti difettosi, buchi e danni con materiali idonei, se necessario neutralizzare i rappezzi.

MANO DI FONDO

Intonaci a calce/cemento e intonaci di malta cementizia CS II, CS III e CS IV (P II e P III)	A seconda della stagione e delle condizioni della temperatura, non trattare gli intonaci freschi per almeno 2 - 4 settimane. Verniciare gli intonaci solidi, stabili e ad assorbimento normale senza trattamento preliminare. Sugli intonaci porosi, a forte assorbimento e friabili applicare una mano di fondo impregnante Tiefgrund Aqua*, diluito con acqua nella misura di 1:1 parti in volume, o Zenit-Grund*, diluito con acqua nella misura del 5-20%. Osservare la scheda BFS n. 10.
Intonaci a gesso (P IV e P V)	L'applicazione diretta su intonaco bianco e stuccature è generalmente possibile. Tuttavia l'applicazione è eseguita sotto l'esclusiva responsabilità dell'operatore. <u>Si consiglia di:</u> applicare una mano di fondo impregnante Tiefgrund Aqua, diluito con acqua nella misura del 50% max, o Zenit-Grund, diluito con acqua nella misura del 30% max. Per la tinteggiatura di supporti a base gesso osservare le seguenti schede ASIPG: - rivestimenti su intonaci lisciati e su superfici di costruzione a secco, scheda n. 91. - Checklist / Protocollo di prova - Scheda BFS n. 10.
Pannelli di cartongesso	Applicare una mano di fondo impregnante Tiefgrund Aqua*, diluito con acqua nella misura di 1:1 parti in volume, o Zenit-Grund*, diluito con acqua nella misura del 5-20%. Sui punti stuccati teneri e carteggiati, applicare il fondo intensamente, massaggiando bene. Osservare la scheda BFS n. 12.
Calcestruzzo e calcestruzzo alveolare (all'interno)	Applicare una mano di fondo impregnante Tiefgrund Aqua*, diluito con acqua nella misura di 1:1 parti in volume, o Zenit-Grund*, diluito con acqua nella misura del 5-30%. Osservare le schede BFS n. 8 e 11.

Pietra arenaria calcarea	La muratura di pietra arenaria calcarea non deve presentare scolorimenti né inclusioni di diverso colore. Le fughe devono essere asciutte, compatte, prive di crepe, sali ed efflorescenze. Il rivestimento deve essere applicato non prima di tre mesi dal completamento della muratura a faccia vista. Osservare la scheda BFS n. 2. Applicare una mano di fondo impregnante Tiefgrund Aqua*, diluito con acqua nella misura di 1:1 parti in volume, o Zenit-Grund*, diluito con acqua nella misura del 5-30%.
Vecchie pitture ancora solide (opache, a debole assorbimento), tappezzerie e carte da parati ruvide aderenti e verniciabili	Non occorre alcun trattamento preliminare particolare, applicare direttamente. Rimuovere completamente le tappezzerie mal aderenti e la carta fodera. Lavare la colla d'amido.
Vecchie pitture ancora solide (brillanti, non assorbenti)	Irruvidire e sgrassare le superfici. Applicare una mano di fondo Zenit-Grund*, diluito con acqua nella misura del 5% max.
Vecchie pitture a colla	Rimuoverle completamente. Applicare una mano di fondo impregnante Tiefgrund Aqua*, diluito con acqua nella misura di 1:1 parti in volume, o Zenit-Grund*, diluito con acqua nella misura del 5-30%.

MANO INTERMEDIA

Per tutti i supporti summenzionati	Sui supporti ricchi di contrasti, con forte o diverso potere assorbente, applicare anche una mano intermedia di Classic Plafond, diluito in volume al 10% max con acqua.
------------------------------------	--

MANO DI FINITURA

Per tutti i supporti summenzionati	Mano copiosa e uniforme di Classic Plafond, diluito in volume al 5% max con acqua. Per evitare segni di ripresa applicare velocemente bagnato su bagnato.
------------------------------------	--

Akzo Nobel Coatings AG

Industriestrasse 17a
CH-6203 Sempach Station

Telefono +41 / 41 469 67 00
Telefax +41 / 41 469 67 00

info@herbol.ch
www.herbol.ch

Classic Plafond

Istruzioni per lo smaltimento

Smaltire le confezioni vuote, prive di residui nell'apposito contenitore per la raccolta differenziata dei rifiuti. Smaltire i residui di materiale conformemente al codice rifiuti UE 080111.

Edizione: gennaio 2018
Alla pubblicazione di una nuova versione, la presente perde di validità.

Tutte le indicazioni corrispondono allo stato attuale della tecnica. I cicli di verniciatura descritti non hanno pretesa di completezza e sono da intendersi esclusivamente come possibili esempi. Data la molteplicità di supporti e condizioni dell'oggetto, l'acquirente/l'utilizzatore non è esonerato dall'obbligo di verificare accuratamente e sotto la propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo previsto a seconda delle condizioni dell'oggetto di volta in volta presenti. Vigono inoltre le nostre condizioni generali di vendita.