



Fassaden Spachtel

Stucco fine a base di dispersione resistente agli agenti atmosferici per la preparazione ottimale del supporto.

I. Descrizione prodotto

Stucco fine a base di dispersione per equalizzare e riparare punti difettosi e ineguaglianze su intonaco e calcestruzzo. Stucco fine per la lisciatura completa di tutte le superfici di intonaco fine e calcestruzzo talocciate in modo irregolare. Lo stucco per facciate è resistente agli agenti atmosferici, può essere rasato a zero e possiede un'alta aderenza al supporto

Descrizione prodotto

Tipo di prodotto	Stucco a dispersione per facciate
Tinte	Bianco antico
Colorazione	Non colorare né mescolare con altri prodotti.
Brillantezza	Opaco
Confezione	4 kg e 25 kg
Struttura	Liscio
Densità	1,80 kg/l (valore medio)
Composizione (secondo VdL)	Dispersione di stiroilacrilato, carbonato di calcio, acqua, glicoli, aromatici, additivi, conservante.
Diluyente	Acqua
Prescrizioni di magazzino e trasporto	ONU: - Conservare in conformità alle prescrizioni locali. Proteggere dal calore e dalla luce solare diretta. Osservare le istruzioni sull'etichetta.
Indicazioni di pericolo	Contiene: nafta (petrolio), pesante idrodossolforata. Tenere fuori dalla portata dei bambini. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti. In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. Smaltire il prodotto e il recipiente in conformità alla regolamentazione locale / nazionale. Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one e miscela di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no 220-239-6] (3:1). Può provocare una reazione allergica. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

Descrizione prodotto (continua)

Avvertenze importanti

Durante e dopo l'applicazione assicurare buona aerazione. Durante la spruzzatura: non respirare la nebbia di spruzzo. In caso di ventilazione insufficiente, usare un respiratore. L'ulteriore trattamento/rimozione di strati di pittura come carteggiatura, saldatura, decapaggio, ecc. può produrre polvere e/o vapore pericolosi. Eseguire sempre queste operazioni in locali ben ventilati. Se necessario, indossare dispositivi di protezione individuale adeguati per le vie respiratorie. Scheda di sicurezza disponibile su richiesta per utenti professionisti.

II. Indicazioni per l'applicazione

Tutti i rivestimenti applicati ed i lavori preliminari necessari devono essere mirati all'oggetto, devono cioè essere consoni allo stato dell'oggetto e alle sollecitazioni cui sarà esposto. Vedere anche VOB, parte C, DIN 18363, cpv. 3, Pittura e imbiancatura.

Indicazioni per l'applicazione

Istruzioni per l'applicazione	Applicare con spatola, a pennello o a spruzzo
Alimentazione forzata (coclea)	Pressione spruzzo 5-6 bar Ugello/Grandezza ugello LL5: 419 a 431 Diluizione 2% vol. d'acqua circa
Spessore dello strato	Sono possibili strati spessi 1-3 mm per mano.
Temperatura di applicazione	Durante l'applicazione e l'essiccamento, la temperatura non deve essere inferiore a + 5 °C né superiore a 30 °C, l'umidità relativa dell'aria non deve essere superiore al 70%.
Essiccamento (a 23°C e 50% di umidità relativa dell'aria)	Mano successiva dopo 16-24 ore, perfettamente asciutto dopo 3-4 giorni.
Resa	0,5- 1,2kg/m ² per mano
Pulizia attrezzi	Immediatamente dopo l'uso con acqua
Magazzinaggio	Nelle latte originali non aperte si conserva per circa 1 anno; conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dal gelo.
	III. Ciclo di verniciatura I cicli di verniciatura descritti e i supporti sono da intendersi come possibili esempi. Data la molteplicità delle condizioni dell'oggetto verificarne accuratamente l'idoneità.

Ciclo di verniciatura

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Requisiti generali del supporto	Il supporto deve essere stabile, pulito, solido, asciutto, nonché privo di efflorescenze, alghe, muschio, infestazione da funghi, strati a grana fine, strati sinterizzati e distaccanti.
Preparazione generale del supporto	Pulire il supporto, rimuovere in particolare sporcizia, fuliggine e residui sfarinanti. Riparare i danni evidenti del supporto con riempitivo idoneo, se necessario neutralizzare i rappezzi.

MANO DI FONDO

Intonaci a calce/cemento e intonaci di malta di cemento CS II, CS III e CS IV (P II e P III) calcestruzzo	A seconda della stagione e delle condizioni della temperatura, non trattare gli intonaci freschi per almeno 2-4 settimane. Applicare una mano di fondo con Tiefgrund Aqua*, diluito con acqua in volume al 50% max. in funzione del potere assorbente del supporto. Su intonaci friabili, molto assorbenti o sfarinanti applicare una mano di fondo impregnante Imprägniergrund Tiefgrund*. Osservare la scheda BFS n. 9.
Rivestimenti con pitture a dispersione, pitture silconiche e intonaci sintetici	Eccetto sistemi elastici e coprifessura. I supporti puliti possono essere trattati direttamente e senza mano preliminare di fondo con lo stucco Fassaden Spachtel.

MANO INTERMEDIA E DI FINITURA

per tutti i supporti summenzionati

Stuccatura:

Applicare uno strato fine di stucco Fassaden Spachtel ed equalizzarlo con la cazzuola per lisciare. A seconda della natura del supporto possono essere necessarie più mani. Applicare eventualmente una mano di fondo Tiefgrund Aqua* sui punti stuccati, in particolare sulle superfici carteggiate. Può essere verniciato con tutte le pitture a dispersione per facciate*, intonaci sintetici*, e pitture a dispersione per pareti*.

Avvertenza: per i vari cicli di verniciatura consultare le schede tecniche dei relativi rivestimenti di finitura.

* Osservare la relativa scheda tecnica aggiornata.

1.404 Fassaden Spachtel

Rivestimenti per facciate
Malte / Riempitivi / Stucchi / Vari

Istruzioni per lo smaltimento

Gettare le latte vuote, prive di residui nell'apposito contenitore per la raccolta differenziata dei rifiuti. Smaltire i residui di materiale conformemente al codice rifiuti UE 080112.

Tutte le indicazioni corrispondono allo stato attuale della tecnica. I cicli di verniciatura descritti non hanno pretesa di completezza e sono da intendersi esclusivamente come possibili esempi. Data la molteplicità di supporti e condizioni dell'oggetto, l'acquirente/l'utilizzatore non è esonerato dall'obbligo di verificare accuratamente e sotto la propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo previsto a seconda delle condizioni dell'oggetto di volta in volta presenti. Vigono inoltre le nostre condizioni generali di vendita.

Edizione: ottobre 2014
Alla pubblicazione di una nuova versione, la presente perde di validità.



Akzo Nobel Coatings AG
Täschmattstrasse 16
CH -6015 Lucerna
Telefono +41 / 41 268 14 14
Telefax +41 / 41 268 13 18
E-mail info@herbol.ch
www.herbol.ch

