



Herboflex Rollputz

Intonaco a rullo, armato con fibre, copri-fessura, per esterni

I. Descrizione prodotto

Intonaco sintetico per esterni come mano di finitura su intonaco frattazzato vecchio e nuovo, calcestruzzo, ecc., nonché vecchie pitture per facciate a calce, minerali e a dispersione. Herboflex Rollputz si distingue per il buon potere coprente e l'alta elasticità. Facile da applicare senza segni di ripresa o di sovrapposizione, consente di ottenere una struttura rollata uniforme.

Non adatto su sistemi a cappotto.

Descrizione prodotto

Tipo di prodotto	Intonaco a rullo elastico, a dispersione
Tinte	Bianco
Colorazione	Servizio tintometrico di fabbrica
Densità	1.54 kg/l (valore medio)
Grado di brillantezza	Opaco
Grana	0,4 mm, struttura rollata
Composizione secondo VdL	Stirolacrilato, biossido di titanio, carbonato di calcio, riempitivi organici, acqua, additivi, conservante.
Codice prodotto pitture e vernici	M-DF-02
Confezione	20 kg
Prescrizioni di magazzinaggio e trasporto	ONU: - Conservare in conformità alla normativa vigente. Proteggere dal calore e dalla luce solare diretta. Osservare le istruzioni sull'etichetta.
Indicazioni di pericolo	Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Tenere fuori dalla portata dei bambini. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti. In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. Smaltire il prodotto e il recipiente in conformità alla regolamentazione locale/nazionale. Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one, miscela di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no 220-239-6] (3:1) e 2-ottil-2Hisotiazol-3-one. Può provocare una reazione allergica.



Descrizione prodotto (continua)

Avvertenze importanti

Trattamenti quali carteggiatura, sabbiatura o rimozione con fiamma, ecc., degli strati di pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi. La carteggiatura a umido deve essere utilizzata laddove possibile. Lavorare in ambienti ben ventilati. Indossare gli idonei mezzi di protezione individuale. Scheda di sicurezza disponibile su richiesta per utenti professionisti.

II. Indicazioni per l'applicazione

Tutti i rivestimenti applicati ed i lavori preliminari necessari devono essere mirati all'oggetto, devono cioè essere consoni allo stato dell'oggetto e alle sollecitazioni cui sarà esposto. Vedere anche VOB, parte C, DIN 18363, cpv. 3, Pittura e imbiancatura. Herboflex Rollputz è adatto per coprire crepe sottili nello strato superficiale dell'intonaco (crepe reticolari e capillari da ritiro). Non crepe dovute al supporto o alla malta o all'intonaco (tipo di crepe A secondo scheda BFS N. 19). Queste crepe appaiono reticolari, evidenti nello strato superficiale dell'intonaco.

Per altri tipi di crepe usare Herboflex Deckputz* come mano di finitura abbinato a Herboflex Gum*. Per i vari cicli di verniciatura consultare la scheda tecnica Herboflex Gum*.

Avvertenza: osservare le schede BFS n. 19 e 19.1.

Le crepe strutturali possono essere soggette a movimenti estremi, pertanto non sempre è possibile realizzare una copertura delle crepe durevole e invisibile con i prodotti di rivestimento. I giunti di raccordo su finestre, porte e davanzali devono essere perfettamente chiusi a tenuta con un sigillante idoneo ad elasticità permanente.

Non applicare Herboflex Rollputz con vento forte e sotto i raggi diretti del sole. Proteggere dalla pioggia, dall'estrema umidità dell'aria (nebbia) e dal gelo fino all'essiccamento completo. Non usare Herboflex Rollputz su superfici orizzontali con acqua stagnante o soggetta a umidità permanente, né su supporti ricchi di calce $CS I < 1,5 \text{ N/mm}^2$ (P I) o intonaci minerali alleggeriti.

Le differenze della tonalità di colore rispetto al modello originale sono riconducibili a varie cause come differenti strutture superficiali, gradi di brillantezza, modalità di applicazione, orientamento e incidenza della luce. Anche il potere assorbente del supporto, l'essiccamento e gli agenti atmosferici durante l'applicazione possono causare lievi scostamenti cromatici. Ciò non può dare adito a reclami. In presenza di scostamenti cromatici evidenti, l'accettazione della tonalità deve essere confermata dal committente responsabile.

Indicazioni per l'applicazione

Istruzioni per l'applicazione	A pennello e a rullo
Diluyente	Acqua
Temperatura di applicazione	Durante l'applicazione e l'essiccamento, la temperatura non deve essere inferiore a + 5 °C né superiore a 30 °C (supporto e aria), l'umidità relativa dell'aria non deve essere superiore al 70%.
Essiccamento (a 23 °C e 50% di umidità relativa dell'aria)	Perfettamente asciutto dopo 24 ore circa, in funzione dello spessore dello strato.
Resa	Circa 400 g/m ² per mano
Pulizia attrezzi	Immediatamente dopo l'uso con acqua.
Magazzinaggio	Nelle latte originali non aperte si conserva per circa 1 anno; conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dal gelo.

III. Ciclo di verniciatura

I cicli di verniciatura descritti e i supporti sono da intendersi come possibili esempi. Data la molteplicità delle condizioni dell'oggetto verificarne accuratamente l'idoneità.

Ciclo di verniciatura

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Requisiti generali del supporto

Il supporto deve essere stabile, pulito, solido, asciutto, nonché privo di efflorescenze, alghe, muschio, infestazione da funghi, strati a grana fine, strati sinterizzati e distaccanti.

Preparazione generale del supporto

Pulire il supporto, rimuovere in particolare sporcizia, fuliggine e residui sfarinanti. Riempire di Herboflex Spachtel* punti difettosi, buchi, danni e crepe allargate oppure riparare i punti di rottura con malta idonea e neutralizzare i rappezzi se presenti.

MANO DI FONDO

Intonaci a calce/cemento e intonaci di malta cementizia CS II, CS III e CS IV (P II e P III)

A seconda della stagione e delle condizioni della temperatura, non trattare gli intonaci freschi per almeno 2-4 settimane.

Su intonaci poco assorbenti e solo leggermente friabili applicare una mano di fondo Tiefgrund Aqua*, diluito in volume al 20% max. con acqua, in funzione del potere assorbente del supporto.

Su intonaci friabili, molto assorbenti o sfarinanti applicare una mano di fondo Imprägniergrund Tiefgrund SB* o Multigrund SB*, diluito con Sangajol 5038.

Osservare la scheda BFS n. 9.

Calcestruzzo a vista nn trattato

Verniciare il calcestruzzo a vista dopo un tempo di presa minimo di 6 mesi. Il supporto deve essere pulito e privo di residui di olio da casseri. Riparare prima nidi di ghiaia e cavità con Fassaden Mörtel* o con una malta adatta al supporto del sistema Herbol-Beton. Per evitare le efflorescenze di calce, applicare una mano di fondo Multigrund Aqua*.

Pitture a dispersione e pitture siliciche opache, intonaci sintetici

Adatto anche su rivestimenti solidi, plastoelastici integri.

Su supporti poco assorbenti e porosi, applicare una mano di fondo Tiefgrund Aqua*, diluito in volume al 20% max. con acqua, in funzione del potere assorbente del supporto. Su supporti rovinati dagli agenti atmosferici, molto assorbenti applicare una mano di fondo Imprägniergrund Tiefgrund SB* o Multigrund SB*.

Indicazioni particolari

La mano di fondo non deve assolutamente formare una pellicola chiusa e lucida sulla superficie. Il supporto deve essere assorbente affinché possa penetrarvi il fondo d'imregnazione. I supporti non assorbenti, chiusi e compatti, p.es. vecchie pitture a dispersione intatte, non devono essere trattati con il fondo Imprägniergrund Tiefgrund SB*.

MANO INTERMEDIA

per tutti i supporti summenzionati

1 mano di Herboflex Rollputz, diluito con acqua nella misura del 5-10%.

MANO DI FINITURA

per tutti i supporti summenzionati

1 mano di Herboflex Rollputz, non diluito

* Osservare la relativa scheda tecnica.

5.202 Herboflex Rollputz

Sistemi d'armatura per crepe
Intonaci

Istruzioni per lo smaltimento

Gettare le latte vuote, prive di residui nell'apposito contenitore per la raccolta differenziata dei rifiuti. Smaltire i residui di materiale conformemente al codice rifiuti UE 080112.

Tutte le indicazioni corrispondono allo stato attuale della tecnica. I cicli di verniciatura descritti non hanno pretesa di completezza e sono da intendersi esclusivamente come possibili esempi. Data la molteplicità di supporti e condizioni dell'oggetto, l'acquirente/l'utilizzatore non è esonerato dall'obbligo di verificare accuratamente e sotto la propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo previsto a seconda delle condizioni dell'oggetto di volta in volta presenti. Vigono inoltre le nostre condizioni generali di vendita.

Edizione: ottobre 2014

Alla pubblicazione di una nuova versione, la presente perde di validità.



Akzo Nobel Coatings AG
Täschmattstrasse 16
CH -6015 Lucerna
Telefono +41 / 41 268 14 14
Telefax +41 / 41 268 13 18
E-mail info@herbol.ch
www.herbol.ch

