



## Herbol-Polyton Haftbrücke

### Per interni ed esterni, all'acqua

#### I. Descrizione prodotto

Per migliorare l'aderenza degli intonaci a gesso o a calce/cemento sul calcestruzzo grezzo all'interno ed esterno. Per equilibrare il potere assorbente di lastre in calcestruzzo grezzo. Assicura un buon ancoraggio dell'intonaco su calcestruzzo a superficie liscia e poco assorbente. Applicazione facile a rullo, a pennello e a spruzzo.

#### Descrizione prodotto

<b>Tipo di prodotto</b>	Ponte di aderenza mordente per successive mani di intonaco a gesso o a calce / cemento. Grana 0,4 mm
<b>Tinte</b>	Bianco
<b>Colorazione</b>	Non mescolare o tintare con altri prodotti.
<b>Densità</b>	1,6 kg/l (valore medio)
<b>Brillantezza</b>	Opaco
<b>Composizione (secondo VdL- Associazione Industria Vernici, Germania)</b>	Resina vinilica, biossido di titanio, carbonato di calcio, acqua, conservante
<b>Codice prodotto pitture e vernici</b>	M-GP 01
<b>Confezione</b>	25 kg
<b>Prescrizioni di magazzinaggio e trasporto</b>	ONU: - Conservare in conformità alla normativa vigente. Proteggere dal calore e dalla luce solare diretta. Osservare le istruzioni sull'etichetta.
<b>Indicazioni di pericolo</b>	Conservare fuori della portata dei bambini. In caso di ingestione non provocare il vomito. Consultare il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
<b>Avvertenze importanti</b>	Ventilare bene durante l'applicazione. In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto.

#### II. Indicazioni per l'applicazione

Tutti i rivestimenti applicati ed i lavori preliminari necessari devono essere mirati all'oggetto, devono cioè essere consoni allo stato dell'oggetto e alle sollecitazioni cui sarà esposto. Vedere anche VOB, parte C, DIN 18363, cpv. 3, Pittura e imbiancatura.



## Indicazioni per l'applicazione

<b>Istruzioni per l'applicazione</b>	A pennello e a rullo. Applicazione a spruzzo con serbatoio a pressione o trasportatore a coclea, ugello 6 mm.
<b>Diluyente</b>	Il prodotto è pronto all'uso, applicare se possibile non diluito. Se necessario diluire con poca acqua.
<b>Temperatura di applicazione</b>	Durante l'applicazione e l'essiccamento, la temperatura non deve essere inferiore a + 5°C né superiore a 30°C (supporto e aria), l'umidità relativa dell'aria non deve essere superiore al 70%. Il grado di umidità del supporto deve essere al massimo del 3%.
<b>Essiccamento (a 23°C e 50% di umidità relativa dell'aria)</b>	Mano successiva dopo 24ore. Le temperature basse e l'umidità elevata dell'aria rallentano l'essiccamento.
<b>Resa</b>	400-500 g/m <sup>2</sup> / mano, in funzione del potere assorbente e della rugosità del supporto.
<b>Pulizia attrezzi</b>	Immediatamente dopo l'uso con acqua.
<b>Magazzinaggio</b>	Nelle latte originali non aperte si conserva per circa 1 anno; conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dal gelo.

### III. Ciclo di verniciatura

I cicli di verniciatura descritti e i supporti sono da intendersi come possibili esempi. Data la molteplicità delle condizioni dell'oggetto verificarne accuratamente l'idoneità.

#### Avvertenza importante

L'ulteriore trattamento/rimozione di strati di pittura come carteggiatura, saldatura, decapaggio, ecc. può produrre polvere e/o vapore pericolosi. Eseguire sempre queste operazioni in locali ben ventilati. Se necessario, indossare dispositivi di protezione individuale adeguati per le vie respiratorie.

## Ciclo di verniciatura

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

<b>Requisiti generali del supporto</b>	Il supporto deve essere stabile, pulito, solido, asciutto, nonché privo di efflorescenze, alghe, infestazione da funghi, strati a grana fine, strati sinterizzati e distaccanti.
<b>Preparazione generale del supporto</b>	Pulire il supporto, rimuovere in particolare sporcizia, fuliggine e residui sfarinanti. Riparare punti difettosi, buchi e danni con p.es. Universalmörtel*, Sanierungsmörtel*, Chromisil Armierungsmörtel*, Dichtungsmörtel* o altri stucchi idonei al supporto (su supporti minerali). Se necessario neutralizzare i rappezzi. Quando perfettamente asciutto applicare l'intonaco a gesso o a calce/cemento. Riferirsi alla scheda tecnica del rispettivo prodotto per il ciclo di verniciatura.

### MANO DI FONDO

<b>Intonaci stabili, poco e uniformemente assorbenti CS I &gt; 1,0 N/mm<sup>2</sup>, CS II, CS III e CS IV (P II e P III)</b>	A seconda della stagione e delle condizioni della temperatura, non trattare gli intonaci freschi per almeno 2-4 settimane. Applicare una mano di Polyton Haftbrücke non diluito.
<b>Calcestruzzo</b>	Il calcestruzzo deve avere 6 mesi. Applicare una mano di Polyton Haftbrücke non diluito

#### Indicazioni particolari:

Polyton Haftbrücke non deve assolutamente formare una pellicola chiusa e lucida sulla superficie. Il supporto deve essere assorbente affinché Polyton Haftbrücke possa penetrarvi. Non applicare una mano di finitura coprente a spruzzo!

## Ciclo di verniciatura (continua)

### MANO INTERMEDIA

**per tutti i supporti summenzionati** Per ottenere una superficie mordente applicare una mano di Polyton Haftbrücke.

### MANO DI FINITURA

**per tutti i supporti summenzionati** Verniciabile con tutti gli intonaci Polyton Kunststoffputz\*, Polyton Thermoputz Deck\* e Polyton Sandspritzputz\*.  
Avvertenza: per i vari cicli di verniciatura consultare le schede tecniche dei relativi rivestimenti di finitura.

\* Osservare la relativa scheda tecnica aggiornata.

#### 2.407 Herbol-Polyton Haftbrücke

Rivestimenti per pareti - Fondi / Fondo per intonaco

#### Istruzioni per lo smaltimento

Gettare le latte vuote, prive di residui nell'apposito contenitore per la raccolta differenziata dei rifiuti. Smaltire i residui di materiale conformemente al codice rifiuti UE 080112.

Tutte le indicazioni corrispondono allo stato attuale della tecnica. I cicli di verniciatura descritti non hanno pretesa di completezza e sono da intendersi esclusivamente come possibili esempi. Data la molteplicità di supporti e condizioni dell'oggetto, l'acquirente/l'utilizzatore non è esonerato dall'obbligo di verificare accuratamente e sotto la propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo previsto a seconda delle condizioni dell'oggetto di volta in volta presenti. Vigono inoltre le nostre condizioni generali di vendita.

Edizione: gennaio 2014  
Alla pubblicazione di una nuova versione, la presente perde di validità.

[www.herbol.ch](http://www.herbol.ch)



Akzo Nobel Coatings AG  
Täschmattstrasse 16  
CH -6015 Lucerna  
Telefono +41 / 41 268 14 14  
Telefax +41 / 41 268 13 18  
E-mail [info@herbol.ch](mailto:info@herbol.ch)  
[www.herbol.ch](http://www.herbol.ch)

