



Prodotto di fondo e mano intermedia per manufatti in legno

IMPIEGO

Prodotto di fondo per il trattamento di supporti in legno per interni. Ideale anche come mano intermedia di adesione per smalti su supporti metallici e in plastica precedentemente trattati con fondi specifici.

PROPRIETÀ

- Ottimo potere coprente.
- Buon potere di riempimento.
- Facilmente carteggiabile.
- Ottima distensione.

CARATTERISTICHE

Composizione: a base di resine alchidiche, pigmenti e cariche finemente macinati stabili alla luce.

Densità: ca. 1,240 kg/l (variabile in funzione del colore).

Valore limite UE per il contenuto COV: Cat. A/d: 300 g/l 2010. Questo prodotto contiene al massimo 299 g/l di COV.

Colori: bianco.

Confezioni: 2,5 l

Conservazione: conservare il prodotto nelle confezioni originali, ben chiuse e in ambiente asciutto, fresco e al riparo dal gelo.

MESSA IN OPERA

Applicazione: a pennello, rullo e spruzzo (anche airless: pressione: circa 120 - 160 bar - ugello: 0,012 inch - angolo: 60°).

Diluizione: pronto all'uso (anche per applicazione airless).

Condizioni d'applicazione: l'applicazione e l'essiccazione devono avvenire in condizioni di temperatura comprese tra +5°C e +30°C e con umidità relativa inferiore all'85%

Consumo teorico: da 80 ml/m² per mano.

Resa pratica: pennello e rullo: circa 8 - 10 m²/l per mano. Spruzzo: circa 7 - 10 m²/l per mano. La resa può variare in funzione delle caratteristiche di ruvidità, porosità ed assorbimento dei supporti e del sistema di applicazione adottato.

Essiccazione (a 23°C e 50% di UR):

- Fuori polvere: dopo circa 2 - 3 ore.
- Al tatto: dopo circa 3 - 4 ore.
- Sovraverniciabile: dopo circa 18 ore.
- Completamente essiccato: dopo circa 24 ore.

SISTEMI DI APPLICAZIONE

Il sistema di applicazione e la preparazione dei supporti devono essere valutati e scelti in funzione dello stato attuale e delle condizioni alle quali il supporto stesso sarà esposto.

Supporti: i supporti devono essere sani, puliti e asciutti. Sgrassare le superfici con diluenti o detergenti idonei per eliminare eventuali tracce di grasso, cera o sporco. Eliminare completamente eventuali parti in fase di distacco e vecchie mani di smalto, ...Su tutte le superfici, operare una leggera carteggiatura per favorire l'ottimale adesione del prodotto.

L'umidità dei supporti in legno non deve superare il 13%.

Supporti in legno nuovo: carteggiare accuratamente i supporti per garantire l'ottimale adesione del ciclo applicativo.

- Applicare una mano di fondo Profi Vorlack.
- Lasciare essiccare, eseguire una leggera carteggiatura per eliminare il pelo del legno, spolverare e pulire accuratamente.
- A finire applicare due mani di smalto della gamma Herbol.

PROFI VORLACK

Supporti in legno già verniciato: operare un'energica carteggiatura per eliminare completamente eventuali parti di smalto, in fase di distacco. Se necessario, sverniciare.

- Ritoccare le porzioni di legno scoperto con una mano di Profi Vorlack come mano di fondo. Lasciare essiccare e carteggiare.
- Applicare una mano di Profi Vorlack su tutta la superficie e lasciare essiccare.
- A finire applicare due mani di smalto della gamma Herbol.

INFORMAZIONI DI SICUREZZA

Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.
Per ulteriori informazioni consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

Herbol è un marchio di:

AKZO NOBEL COATINGS S.p.A.

UFFICIO COMMERCIALE e

SEDE AMMINISTRATIVA:

Via Pietro Nenni, 14

28053 Castelletto Sopra Ticino (NO)

Tel. 0331 916611



www.herbol.it
servizio.clienti@akzonobel.com

L'efficacia dei nostri prodotti e sistemi è basata su anni di esperienza pratica e ricerca condotta nei nostri laboratori. Garantiamo che la qualità del lavoro realizzato con i nostri prodotti, soddisfa i requisiti d'idoneità previsti da Akzo Nobel Coatings S.p.A., a condizione che tutte le istruzioni da noi impartite siano correttamente seguite e il lavoro sia stato eseguito secondo perizia e professionalità. Nel caso in cui il risultato finale sia stato influenzato negativamente da circostanze indipendenti dalla nostra volontà, ogni e qualsiasi responsabilità è espressamente esclusa e declinata. L'acquirente è tenuto a verificare se i prodotti consegnati sono adatti per l'uso previsto. Ci riserviamo di modificare il contenuto del presente documento, senza alcun preavviso. Non appena una nuova versione di questa scheda tecnica sarà disponibile, questa non sarà più valida.