



Smalto satinato di fondo e finitura, di prima qualità, per manufatti in legno

IMPIEGO

Smalto tixotropico di fondo, mano intermedia e finitura ad effetto satinato di elevata qualità, per i manufatti in legno in esterno.

PROPRIETA'

- Altamente elastico.
- Elevata permeabilità al vapore acqueo.
- Permette una duratura protezione nel tempo dall'azione degli agenti atmosferici.
- Privo di solventi aromatici.
- Il film è protetto contro la crescita di alghe e funghi.

CARATTERISTICHE

Composizione: a base di resine alchiliche ad alto solido, pigmenti finemente macinati stabili alla luce.

Densità: 1,25 ca. kg/l (variabile in funzione del colore).

Brillantezza: satinato (UNI EN ISO 2813 60° ca. 30 GU).

Valore limite UE per il contenuto COV: Cat. A/d: 300 g/l 2010.

Questo prodotto contiene al massimo 299 g/l di COV.

Colori: bianco e tinte disponibili su macchina colorimetrica.

Confezioni: Bianco: 0,75 e 2,5 l; Basi: 1 e 2,5 l

Conservazione: conservare il prodotto nelle confezioni originali, ben chiuse e in ambiente asciutto, fresco e al riparo dal gelo.

MESSA IN OPERA

Applicazione: a pennello e rullo.

Diluizione: pronto all'uso.

Condizioni d'applicazione: l'applicazione e l'essiccazione devono avvenire in condizioni di temperatura comprese tra +5°C e +30°C e con umidità relativa inferiore all'85%

Consumo teorico: circa 100 ml/m² per mano.

Resa pratica: circa 8 - 12 m²/l per mano. La resa può variare in funzione delle caratteristiche di ruvidità, porosità ed assorbimento dei supporti e del sistema di applicazione adottato.

Pulizia degli attrezzi: diluente Sikkens L o ragia minerale.

Essiccazione (a 23°C e 50% di UR):

- Fuori polvere: dopo circa 3 ore.
- Al tatto: dopo circa 6 ore.
- Sovraverniciabile: dopo circa 8 - 12 ore.
- Completamente essiccato: dopo circa 1 o 2 giorni.

SISTEMI DI APPLICAZIONE

Il sistema di applicazione e la preparazione dei supporti devono essere valutati e scelti in funzione dello stato attuale e delle condizioni alle quali il supporto stesso sarà esposto.

Supporti: i supporti devono essere sani, puliti e asciutti. Sgrassare le superfici con diluenti o detergenti idonei per eliminare eventuali tracce di grasso, cera, sporco, resina, ...

Eliminare completamente eventuali parti in fase di distacco come vecchie mani di smalto, ...

Su tutte le superfici, operare una leggera carteggiatura per favorire l'ottimale adesione del prodotto.

L'umidità dei supporti in legno non deve superare il 13%. Per legni in esterno, a rischio di contaminazione da parte del fungo dell'azzurramento, si consiglia un trattamento preliminare con prodotto fungicida adatto.

Supporti in legno nuovo: applicare tre mani di Venti 3Plus Satin (mano di fondo, mano intermedia e mano di finitura) per poter garantire lo spessore di film secco necessario per una protezione duratura nel tempo.

VENTI 3PLUS SATIN

Tra una mano e l'altra rispettare i tempi di essiccazione raccomandati; tra la prima e la seconda mano, eseguire una leggera carteggiatura per migliorare l'adesione ed eliminare il pelo del legno.

Supporti in legno già verniciato: operare un'energica carteggiatura per eliminare completamente eventuali parti di smalto, in fase di distacco. Se necessario, sverniciare.

- Ritoccare le porzioni di legno scoperto con Venti 3Plus Satin.
- Lasciare essiccare e carteggiare.
- Quindi applicare due mani di Venti 3Plus Satin. Tra una mano e l'altra rispettare i tempi di essiccazione raccomandati.

Raccomandazioni:

- Il raggiungimento delle complete caratteristiche di resistenza e di brillantezza del film si ottengono solo dopo circa una settimana.

INFORMAZIONI DI SICUREZZA

Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.
Per ulteriori informazioni consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

Herbol è un marchio di:

AKZO NOBEL COATINGS S.p.A.

UFFICIO COMMERCIALE e

SEDE AMMINISTRATIVA:

Via Pietro Nenni, 14

28053 Castelletto Sopra Ticino (NO)

Tel. 0331 916611



www.herbol.it
servizio.clienti@akzonobel.com

L'efficacia dei nostri prodotti e sistemi è basata su anni di esperienza pratica e ricerca condotta nei nostri laboratori. Garantiamo che la qualità del lavoro realizzato con i nostri prodotti, soddisfa i requisiti d'idoneità previsti da Akzo Nobel Coatings S.p.A., a condizione che tutte le istruzioni da noi impartite siano correttamente seguite e il lavoro sia stato eseguito secondo perizia e professionalità. Nel caso in cui il risultato finale sia stato influenzato negativamente da circostanze indipendenti dalla nostra volontà, ogni e qualsiasi responsabilità è espressamente esclusa e declinata. L'acquirente è tenuto a verificare se i prodotti consegnati sono adatti per l'uso previsto. Ci riserviamo di modificare il contenuto del presente documento, senza alcun preavviso. Non appena una nuova versione di questa scheda tecnica sarà disponibile, questa non sarà più valida.