



Herbol Classic Malerweiss

Matte, goed dekkende binnenmuurverf

I. Productomschrijving

Productomschrijving

Korte omschrijving

Matte binnenmuurverf op basis van een acrylaatdispersie.

II. Eigenschappen

Eigenschappen

Belangrijkste eigenschappen

- Oplosmiddel- en weekmakervrij
- Mat uiterlijk
- Geurarm
- Afwasbaar (klasse 3 volgens DIN EN 13300)
- Zeer goede dekkraft (klasse 1 volgens DIN EN 13300)
- Toepasbaar op glasweefselbehang (zorg dat lijmresten goed verwijderd zijn voor applicatie)
- Gemakkelijke verwerking

III. Toepassing

Toepassing

Ondergronden

Het behandelen van winddroog beton, schuurwerk, pleisterwerk, metselwerk, gips- en boardplaten e.d.
Tevens geschikt voor toepassing op glasweefselbehang (lijmresten goed verwijderen).

Toepassing

Als wasvaste afwerking voor binnenmuren en plafonds. Matte afwerklaag voor grote oppervlakken.

IV. Technische kenmerken

Technische kenmerken	
Dichtheid	Wit: 1,59 kg/l.
Bindmiddel	Acrylaatdispersie.
Glansgraad	Mat.
Pigment	Rutiel Titaandioxide.
Schrobvastheidsklasse	Afwasbaar, klasse 3 volgens DIN EN 13300.
Dekkrachtklasse	Zeer goede dekkraft, klasse 1 volgens DIN EN 13300.
Vaste stofgehalte	Wit: volume ca. 40%. Gewicht ca. 61%.
Leverbaar in de kleuren	Wit en mengbaar in lichte kleuren.

V. Verwerkingsgegevens

Verwerkingsgegevens	
Verwerkingscondities	Verwerkingstemperatuur: minimaal 5°C. Relatieve luchtvochtigheid: maximaal 85%.
Verwerkingsmethoden/gereedschap	Kwast, roller en spuitapparatuur.
Overschilderbaar	Na 4-5 uur.
Reiniging gereedschap	Met water.
Theoretisch rendement	Ca. 7 m ² /l per laag op een gladde ondergrond. Het rendement is afhankelijk van de applicatiemethode en de ruwheid, structuur en porositeit van de ondergrond. Praktisch verbruik per object te bepalen door een proefvlak.
Spuitgegevens airless	Spuitdruk: 160-180 bar. Spuitopening: 0,017-0,019 inch spuithoek 50°. Verdunnen met max. 5% water.
Praktische verwerkingsinstellingen	Bovengenoemde instellingen zijn een indicatie. Om het beste resultaat te verkrijgen wordt er geadviseerd om de instellingen af te stemmen op de omstandigheden ter plaatse en te beoordelen d.m.v. een proefvlak.

VI. Systeemopbouw

Systeemopbouw	
Vorbereiding van de ondergrond	Al het schilderwerk en de noodzakelijke voorbehandelingen moeten aan het object worden aangepast; d.w.z. ze moeten worden afgestemd op de toestand, de prestatie-eisen en de omstandigheden waaraan zij worden blootgesteld. Er moet voor worden gezorgd dat op een stevige en gezonde ondergrond kan worden gewerkt.
Voorbehandeling	Ondergrond grondig reinigen en ontdoen van loszittend materiaal. Niet intact zijnde lagen verwijderen. Nieuw pleisterwerk minstens 2 tot 4 weken onbehandeld laten.
Grondlaag (voorlak)	Grondlaag Herbol Zenit-Grund, maximaal verdund met 10% water.
Afwerking	Afwerken met twee lagen Herbol Classic Malerweiss.

VII. Veiligheid

Veiligheid	
Vlampunt volgens ISO 1516	Niet van toepassing.
VOS-EU-grenswaarde	EU-grenswaarde voor dit product (productcategorie A/a): 30 g/l dit product bevat <1 g/l VOC.
Voorwaarden en wetgeving	De in deze Technische Product Informatie vermelde gegevens zijn gebaseerd op de richtlijnen en wetgevingen geldende op de datum van uitgifte. De verwerker van dit product dient rekening te houden met de geldende wet- en regelgeving, betreffende o.a. gezondheid, veiligheid en milieu. Raadpleeg het veiligheidsblad, verkrijgbaar via uw verleverancier en/of www.veiligmetverf.nl

VIII. Artikelgegevens

Artikelgegevens	
Houdbaarheid	In onaangebroken verpakking tenminste 12 maanden. Vorstvrij bewaren.
Verpakkingen	12,5 liter.

Akzo Nobel Decorative Coatings B.V.
Postbus 3
2170 BA Sassenheim
T. 071 - 308 34 00
E info@herbol.nl

Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten.
Informeer of er geen recentere versie van de Product Informatie is uitgegeven.
Versie januari 2018

www.herbol.nl

A PRODUCT FROM
AkzoNobel

