



Laque Pour Métaux Satin- Mix



1. Description

Laque métallique, décorative et antirouille, en phase solvantée. En machine à teinter. Spécialement formulée pour servir de primer et laque.

Domaine d'application

Convenant à tout type de métal. Extérieur et intérieur.

Directement applicable sur les métaux ferreux. Métaux non-ferreux: traitez-les au préalable avec Hammerite Métaux Non Ferreux Primer.

Caractéristiques

Antirouille. Protection longue durée. Directement sur la rouille, sans primaire ni couche de fond (pour métaux ferreux). Résistant à l'eau.

Aspect

Satiné

Teintes

En machine à teinter.

Disponible en 2 bases: Base White et Base Clear.

Emballage

0.5l, 1l

2. Préparation du support

Métaux ferreux

Éliminez la rouille qui se détache et la peinture qui s'écaille au moyen d'une brosse métallique ou de papier de verre. Éliminer les saletés et la poussière à l'aide d' Hammerite Dégraisse-Métal. Rincez soigneusement à l'eau et laissez sécher.

Les supports piqués par la rouille peuvent être prétraités avec Hammerite No.1 Antirouille Primer pour une protection encore plus durable contre la rouille.

Métaux non-ferreux (zinc, aluminium, métal galvanisé,...)

Traitez-les au préalable avec Hammerite Métaux Non Ferreux Primer.

Surfaces déjà peintes

Faites tout d'abord un essai d'Hammerite Laque Pour Métaux et laissez sécher 1 heure. Si aucune réaction ne se produit, appliquez directement Hammerite Laque Pour Métaux. En cas de réaction, éliminez toute la peinture avant d'appliquer Hammerite Laque Pour Métaux.

3. Mode d'application

Mélangez légèrement la peinture avant utilisation.

Température d'application entre 10 et 25 °C.

Prêt à l'emploi.

Appliquez au minimum 2 couches (épaisseur de film sec: minimum 100 microns) à l'aide d'une brosse ou d'un rouleau.

Aussi applicable au pistolet. Contactez nous pour plus d'information.

Ne mélangez pas de la peinture de deux pots différents.

Rendement

12 m²/l par couche

Temps de séchage

Hors poussière: 5 à 6 h

Recouvrable: 24 h

Nettoyage des outils

Nettoyez les outils et éclaboussures de peinture au moyen d'Hammerite Diluant et Nettoie-Pinceaux.

4. Sécurité et stockage

Sécurité

Inflammable. Eviter le contact avec la peau et les yeux. Conserver hors de portée des enfants.

Ne pas jeter les résidus à l'égout.

Teneur en COV

Ce produit contient au maximum 400 g/l COV. Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/i): 500 g/l (2010).

Stockage

Conserver à l'abri du gel.

La présente notice, datée juillet 2014, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.32.000

En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Anti-Poison au numéro +32 (0)70.245.245
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2.254.22.11

www.hammerite.be