


Description

Vernis bi-composant avec durcisseur à base d'isocyanates et à séchage rapide en aérosol.


Spécialement conçu pour la réparation des phares. Ce produit peut être appliqué directement en une seule couche sur les supports en polycarbonate poncés.

Ce produit est activé en appuyant sur le bouton rouge sur la goupille du bas.

Préparation



1. Bien agiter pendant 1 minute



2. Placer le bouton vers le bas




3. Appuyer une fois sur le bouton pour activer



4. Agiter pendant au moins 2 minutes

Application




Distance environ 10 cm



1 couche

Évaporation



Avant durcissement
5 - 10 minutes à 20 °C

Après utilisation



Renverser l'aérosol pour nettoyer la buse

Séchage



20 °C
7 heures

60 °C
30 minutes

Protection



Lire la totalité de la fiche technique pour les renseignements détaillés sur le produit

Description

Vernis bi-composant avec durcisseur à base d'isocyanates et à séchage rapide en aérosol.

Spécialement conçu pour la réparation des phares. Ce produit peut être appliqué directement en une seule couche sur les supports en polycarbonate poncés.

Ce produit est activé en appuyant sur le bouton rouge sur la goupille du bas.

Produit et additifs

Lesonal 2K HS Optic Clear

Base chimique

2K HS Optic Clear - Résines acryliques
Durcisseur (intégré dans la bombe) - Polyisocyanates

Supports

Tous les phares en polycarbonate couramment utilisés

Préparation de la surface

Nettoyer avec le dégraissant Lesonal Degreaser WB200.

Poncer mécaniquement en procédant comme suit : P320 – P400 – P500 – P600 – P1000 – P1500 – P3000 humide

Nettoyer de nouveau avec le dégraissant Lesonal Degreaser WB200.

(Notez que le respect de la procédure de ponçage permet d'obtenir une adhérence et une esthétique exceptionnelles.)

Activation du produit

Presser le bouton rouge sur la goupille sous l'aérosol. Agiter pendant au moins 2 minutes avant utilisation. Après l'utilisation, renverser l'aérosol pour nettoyer la buse.

Application



Appliquer une couche.
Respecter un temps d'évaporation de 5 à 10 minutes.

Durée de vie en pot

Après le mélange, utiliser dans les 8 heures à 20 °C

(Pour une plus longue durée de vie en pot, stocker dans un endroit frais).

Temps de séchage



	à 20 °C	à 60 °C
Hors poussière	20 min	5 min
Temps de séchage avant manipulation	7 h	30 min

Épaisseur de couche

20 - 30 microns

Durée de conservation

1 an

COV

Le seuil limite de COV défini par l'UE pour ce produit (catégorie de produit : IIB.e) sous forme prête à l'emploi est de max. 840 g/litre.

La teneur en COV de ce produit sous forme prête à l'emploi est de max. 623 g/litre.

Attention

Ce produit contient des isocyanates. Porter des équipements de protection individuels adaptés et utiliser uniquement dans un environnement adapté pour l'application de produits contenant des isocyanates.

RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL

IMPORTANT Les informations contenues dans cette fiche technique n'ont pas pour ambition d'être exhaustives et sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances et les lois et réglementations en vigueur : toute personne utilisant ce produit à toute autre fin que celle spécifiquement recommandée dans la fiche technique, sans avoir obtenu au préalable une confirmation écrite de notre part de l'adéquation du produit à l'usage envisagé, le fait à ses propres risques. C'est toujours à l'utilisateur qu'il incombe de prendre toutes les mesures requises pour se conformer aux exigences des réglementations et de la législation locale. Toujours lire les fiches de sécurité et de données techniques de ce produit, si elles sont disponibles. Tous les conseils et informations que nous fournissons sur le produit (par cette fiche technique ou tout autre moyen) sont exacts à notre connaissance mais nous n'avons aucun contrôle sur la qualité ou l'état du support ou les nombreux facteurs susceptibles d'affecter l'utilisation et l'application du produit. À moins que nous n'ayons donné notre accord explicite par écrit ou autrement, nous n'acceptons aucune responsabilité pour ce qui est de la performance du produit ou pour des pertes ou dommages résultant de l'utilisation du produit. Tous les produits fournis et conseils techniques donnés sont assujettis à nos modalités de vente standard. Prière de demander une copie de ce document et de l'étudier attentivement. Les renseignements contenus dans cette fiche technique seront soumis à des modifications de temps à autre en fonction de l'expérience acquise et de notre politique de développement continu. C'est toujours à l'utilisateur qu'il incombe de vérifier si cette fiche technique a été mise à jour avant d'utiliser le produit.

Les marques des produits qui figurent dans cette fiche de données sont des marques de commerce ou sont sous licence d'AkzoNobel.

Siège

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, Pays-Bas. www.Lesonal.com