

Flexible Additive

Additif flexibilisant

01/01/2020

L1.08.02


DESCRIPTION

L'ajout de Flexible Additive augmente l'élasticité de 2K Filler 540 et 2K HS Primer Filler et permet ainsi de réparer les plastiques flexibles et très flexibles.

2K FILLER 540

Rapport de mélange Plastiques flexibles

4 2K Filler 540
1 Flexible Additive




Plastiques mous

2 2K Filler 540
1 Flexible Additive

Rapport de mélange Ponçable

5 2K Filler 540 mixture
1 Universal Hardener
1 Multi Thinner



Réglette G

Mouillé-sur-mouillé

5 2K Filler 540 mixture
1 Universal Hardener
2 Multi Thinner

Réglette G

**Version Mouillé-sur-mouillé
Conforme aux normes COV**


6 2K Filler 540 mixture
1 HS Hardener 420
3 Thinner 540 Non Sanding / Thinner HT

Réglette R

2K HIGH BUILD FILLER

Rapport de mélange Plastiques flexibles

4 2K High Build Filler
1 Flexible Additive



Plastiques mous

2 2K High Build Filler
1 Flexible Additive

Rapport de mélange


5 2K High Build Filler mixture
1 Universal Hardener
1 Multi Thinner

Flexible Additive

Additif flexibilisant

01/01/2020

L1.08.02




Réglette G

2K TOPCOAT

Rapport de mélange Plastiques flexibles


4 2K Topcoat
1 Flexible Additive



Plastiques mous

2 2K Topcoat
1 Flexible Additive

Rapport de mélange



5 2K Topcoat
2 Universal Hardener
0.5 Multi Thinner
Réglette A

APPLICATION TECHNIQUE

Application Appliquer les produits conformément aux recommandations de leur fiche technique.

Temps de séchage Les temps de séchage des produits mentionnés ci-dessus changent après addition de Lesonal Flexible Additive.

Stockage des produits Eviter les variations extrêmes des températures et les hauts niveaux d'humidité

Délai de stockage 2 ans à 20°C

Flexible Additive

Additif flexibilisant

01/01/2020

L1.08.02

Réservé exclusivement à l'usage professionnel :

NOTE IMPORTANTE: Les informations contenues dans cette fiche technique n'ont pas pour ambition d'être exhaustives et sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances et les lois et réglementations en vigueur : toute personne utilisant ce produit à toutes autres fins que celles spécifiquement recommandées dans la fiche technique, sans avoir obtenu au préalable une confirmation écrite de notre part de l'adéquation du produit à l'usage envisagé, le fait à ses propres risques. Il est toujours de la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre aux exigences des lois et réglementations locales. Toujours consulter la fiche de données de sécurité et la fiche technique du produit, si disponibles. Tous les conseils et informations que nous fournissons sur le produit (par cette fiche technique ou tout autre moyen) sont exacts en fonction de nos meilleures connaissances actuelles mais nous n'avons aucun contrôle sur la qualité ou l'état du support ou les nombreux facteurs susceptibles d'affecter l'utilisation et l'application du produit. Par conséquent, sauf accord contraire écrit de notre part, nous n'acceptons aucune responsabilité que ce soit sur les performances du produit ou sur toute perte ou dommage survenant consécutivement à l'utilisation du produit. Tous les produits commercialisés et les conseils techniques donnés sont soumis à nos conditions générales de vente. Une copie de ce document est disponible sur demande, réclamez le et lisez le attentivement. Les informations contenues dans cette fiche sont régulièrement sujettes à modification à la lumière de notre expérience et de notre politique de développement continu. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier que cette fiche de technique est la plus récente version existante avant toute utilisation du produit.

Les marques commerciales mentionnées dans cette fiche de données sont des marques déposées Akzo Nobel ou dont Akzo Nobel possède la licence.

Siège social :

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.lesonal.com