

# Gloss Reducer 01

Accessoires


01/09/2019

L1.08.06 EMEA

## DESCRIPTION

Gloss Reducer 01 peut être utilisé dans le Lesonal 2K Topcoat et le Topcoat HS 420. Lorsqu'il est ajouté à ces produits, il est possible de doubler l'apparence mate sur les pièces en plastique des automobiles comme les pare-chocs.

### Proportions de mélange



5 2K Topcoat  
2 Universal Hardeners  
0,5 Multi Thinners


5 Topcoat HS 420  
2 HS Hardener 420  
1 Thinner 420

### Réglette de mélange



A  
N

### Viscosité de pistolage



18-20 sec. 17-21 sec.  
Coupe DIN 4 Coupe DIN 4

### Équipement




Voir la fiche technique du vernis utilisé.

### Application



Voir la fiche technique du vernis utilisé.

### Temps d'évaporation



Voir la fiche technique du vernis utilisé.

### Temps de séchage



5 heures à 20 °C  
20 minutes à 60 °C

11 heures à 20 °C  
30 minutes à 60 °C

### Protection



Utiliser un équipement de protection respiratoire approprié  
AkzoNobel Car Refinishes recommande d'utiliser une protection respiratoire d'adduction d'air.

# Gloss Reducer 01

Accessoires

01/09/2019

L1.08.06 EMEA

## DESCRIPTION

Gloss Reducer 01 peut être utilisé dans le Lesonal 2K Topcoat et le Topcoat HS 420. Lorsqu'il est ajouté à ces produits, il est possible de doubler l'apparence mate sur les pièces en plastique des automobiles comme les pare-chocs.

## PRODUITS ET ACCESSOIRES

**Produits** Lesonal Gloss Reducer 01

**Pour utilisation dans** Lesonal 2K Topcoat  
Lesonal Topcoat HS 420

## METHODE D'UTILISATION

Matting 2K Topcoat	Mélange en fonction du volume :	2K Topcoat	Gloss reducer 01
	Demi-mat	100 doses	50 doses
	Mat	100 doses	100 doses

**Ratios du mélange** Remuer le mélange soigneusement avant d'ajouter le durcisseur ou le diluant.

**Réglette de mélange A** 5 volumes – 2K Topcoat Mixture  
2 volumes – Universal Hardeners  
0,5 volume – Multi Thinners

Matting Topcoat HS 420	Mélange en fonction du volume :	Topcoat HS 420	Gloss reducer 01
	Demi-mat	Plus de 80 % Toner 11 et 62	70 doses 30 doses
		Toutes les autres couleurs	50 doses 50 doses
	Matt		30 doses 70 doses

Remuer le mélange soigneusement avant d'ajouter le durcisseur ou le diluant.

**Réglette de mélange N** En cas d'utilisation de moins de 50 doses de Gloss reducer 01 :  
5 volumes – Topcoat HS 420 Mixture  
2 volumes – HS Hardener 420  
1 volume – Thinner 420

# Gloss Reducer 01

Accessoires

01/09/2019

L1.08.06 EMEA

<b>Réglette de mélange M</b>	En cas d'utilisation de <u>50 doses ou plus</u> de Gloss reducer 01 : 3 volumes – Topcoat HS 420 Mixture 1 volumes – HS Hardener 420 1 volume – Thinner 420
<b>Application et Équipement</b>	Appliquer les produits après avoir mélangé en suivant les recommandations indiquées dans les fiches techniques pertinentes.
<b>Temps de séchage</b>	Les temps de séchage des produits ci-dessus ne seront pas différents après l'ajout du Lesonal Gloss Reducer 01
<b>Conseils utiles</b>	Il n'est pas nécessaire d'ajouter des additifs flexibles.
<b>COV</b>	<b>2004/42/IIB(e)(840)484</b> Le seuil limite de COV défini par l'UE pour ce produit (catégorie de produit : IIB.e) sous forme prête à l'emploi est de max. 840 g/litre. La teneur en COV de ce produit sous forme prête à l'emploi est de 484 g/litre maximum.

<b>Akzo Nobel Car Refinishes bv.</b>	<b>Akzo Nobel Car Refinishes n.v.</b>
<b>Autolakken Nederland</b>	
<b>Postbus 3</b>	<b>Luchthavenlaan 33</b>
<b>2170 BA Sassenheim</b>	<b>BE- 1800 Vilvoorde</b>
<b>Tel: +31 713083333</b>	<b>Tel: +32 22 55 88 50</b>
<b>Internet: <a href="http://www.lesonal.nl">www.lesonal.nl</a></b>	<b>Internet: <a href="http://www.lesonal.be">www.lesonal.be</a></b>

**Réservé exclusivement à l'usage professionnel :**

**NOTE IMPORTANTE:** Les informations contenues dans cette fiche technique n'ont pas pour ambition d'être exhaustives et sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances et les lois et réglementations en vigueur : toute personne utilisant ce produit à toutes autres fins que celles spécifiquement recommandées dans la fiche technique, sans avoir obtenu au préalable une confirmation écrite de notre part de l'adéquation du produit à l'usage envisagé, le fait à ses propres risques. Il est toujours de la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre aux exigences des lois et réglementations locales. Toujours consulter la fiche de données de sécurité et la fiche technique du produit, si disponibles. Tous les conseils et informations que nous fournissons sur le produit (par cette fiche technique ou tout autre moyen) sont exacts en fonction de nos meilleures connaissances actuelles mais nous n'avons aucun contrôle sur la qualité ou l'état du support ou les nombreux facteurs susceptibles d'affecter l'utilisation et l'application du produit. Par conséquent, sauf accord contraire écrit de notre part, nous n'acceptons aucune responsabilité que ce soit sur les performances du produit ou sur toute perte ou dommage survenant consécutivement à l'utilisation du produit. Tous les produits commercialisés et les conseils techniques donnés sont soumis à nos conditions générales de vente. Une copie de ce document est disponible sur demande, réclamez le et lisez le attentivement. Les informations contenues dans cette fiche sont régulièrement sujettes à modification à la lumière de notre expérience et de notre politique de développement continu. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier que cette fiche de technique est la plus récente version existante avant toute utilisation du produit.

Les marques commerciales mentionnées dans cette fiche de données sont des marques déposées AkzoNobel ou dont AkzoNobel possède la licence.

**Siège social :** Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. [www.lesonal.com](http://www.lesonal.com)