

1K Etch Primer RTS

Primaires d'adhérence

01/01/2020

L2.03.03


DESCRIPTION

Primaire autosurfaçant décapant sans chromates en aérosol, à usage général pour les retouches sur les carrosseries de voitures ainsi que de véhicules utilitaires légers.

Bien agiter avant utilisation Agiter pendant plusieurs minutes une fois que la bille de mélange s'est détachée



Distance d'application Environ 20-30 cm




Application 1 à 2 x 1 couche



Temps d'évaporation Entre les couches
5-7 minutes à 20°C

Recouvrable dans
15 minutes et 24 heures à
20°C



Aérosol Renverser l'aérosol et enfoncer la buse après utilisation pour la nettoyer



Recouvrable avec Recouvrable avec les produits Lesonal suivants :



Lesonal 2K Topcoat
Lesonal Topcoat HS 420
Lesonal 1K Primer Filler (RTS)
Lesonal 1K Primer WB
Lesonal 2K HS Primer Filler
Lesonal 2K Filler 540 (RTS)
Lesonal 2K High Build Filler
Lesonal 2K Graphite Filler

Protection Utiliser une protection respiratoire adaptée



Akzo Nobel Car Refinishes recommande l'utilisation d'un respirateur à adduction d'air.

Lire la totalité de la fiche technique pour les renseignements détaillés sur le produit

1K Etch Primer RTS

Primaires d'adhérence

01/01/2020

L2.03.03

DESCRIPTION

Primaire autosurfaçant décapant sans chromates en aérosol, à usage général pour les retouches sur les carrosseries de voitures ainsi que de véhicules utilitaires légers.

PRODUIT ET ACCESSOIRES

Produit Lesonal 1K Etch Primer RTS


Base chimique 1K Etch Primer – Polyvinylbutyral

MÉTHODE D'UTILISATION

Supports Acier
Acier galvanisé
Aluminium

Préparation du support Acier – Poncer à sec au papier P180-P280
Acier galvanisé - poncer soigneusement au Scotch Brite 447 (rouge).
Aluminium - poncer soigneusement au Scotch Brite 447 (rouge).

Rapport de mélange Prêt-à-l'emploi 1K Etch Primer



APPLICATION TECHNIQUE

Application Appliquer une ou deux couches simples.
Température minimum de 15 °C.
Humidité relative maximale : 75%



Nettoyage Renverser l'aérosol et enfoncer la buse après utilisation pour la nettoyer



Séchage

Recouvrable après
15 minutes à 20°C

Recouvrable dans
24 heures à 20°C

1K Etch Primer RTS

Primaires d'adhérence

01/01/2020

L2.03.03



item

Épaisseur de couche 6 - 12 microns

Recouvrabilité Lesonal Topcoat HS 420
Lesonal 2K topcoat
Lesonal 1K Primer Filler RTS
Lesonal 2K HS Primer Filler
Lesonal 2K Filler 540
Lesonal 2K High Build Filler
Lesonal 2K Graphite Filler

Stockage du produit Éviter les fluctuations extrêmes de température et les niveaux élevés d'humidité

Durée de vie 1 an à 20°C

COV **2004/42/IIB(e)(840)720**
La valeur limite en COV de l'UE pour ce produit (catégorie de produit : IIB.e) sous forme prête à l'emploi est de max. 840 g/litre.
La teneur en COV de ce produit sous forme prête à l'emploi est de 720 g/litre maximum.

Akzo Nobel Car Refinishes bv.	Akzo Nobel Car Refinishes n.v.
Autolakken Nederland	
Postbus 3	Luchthavenlaan 33
2170 BA Sassenheim	BE- 1800 Vilvoorde
Tel: +31 713083333	Tel: +32 22 55 88 50
Internet: www.lesonal.nl	Internet: www.lesonal.be

Réservé exclusivement à l'usage professionnel :

NOTE IMPORTANTE: Les informations contenues dans cette fiche technique n'ont pas pour ambition d'être exhaustives et sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances et les lois et réglementations en vigueur : toute personne utilisant ce produit à toutes autres fins que celles spécifiquement recommandées dans la fiche technique, sans avoir obtenu au préalable une confirmation écrite de notre part de l'adéquation du produit à l'usage envisagé, le fait à ses propres risques. Il est toujours de la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre aux exigences des lois et réglementations locales. Toujours consulter la fiche de données de sécurité et la fiche technique du produit, si disponibles. Tous les conseils et informations que nous fournissons sur le produit (par cette fiche technique ou tout autre moyen) sont exacts en fonction de nos meilleures connaissances actuelles mais nous n'avons aucun contrôle sur la qualité ou l'état du support ou les nombreux facteurs susceptibles d'affecter l'utilisation et l'application du produit. Par conséquent, sauf accord contraire écrit de notre part, nous n'acceptons aucune responsabilité que ce soit sur les performances du produit ou sur toute perte ou dommage survenant consécutivement à l'utilisation du produit. Tous les produits commercialisés et les conseils techniques donnés sont soumis à nos conditions générales de vente. Une copie de ce document est disponible sur demande, réclamez le et lisez le attentivement. Les informations contenues dans cette fiche sont régulièrement sujettes à modification à la lumière de notre expérience et de notre politique de développement continu. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier que cette fiche de technique est la plus récente version existante avant toute utilisation du produit.

Les marques commerciales mentionnées dans cette fiche de données sont des marques déposées AkzoNobel ou dont AkzoNobel possède la licence.

Sième social : Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.lesonal.com

1K Etch Primer RTS

Primaires d'adhérence

01/01/2020

L2.03.03