

# 2K HS Extra Clear RTS

Blanke lak


01/01/2020

L1.05.06


## OMSCHRIJVING

Sneldrogende 2K blanke lak in een spuitbus. Kan worden gebruikt voor zowel spotrepair als ook panelrepair. Door indrukken van de rode knop onderaan de spuitbus wordt de blanke lak gemengd met de verharder.


### Mengverhouding



Goed schudden



Plaats knop op de pin op de onderzijde




Druk de knop in om te activeren



Goed schudden voor gebruik



Applicatie afstand: 20-30 cm




2 x 1 laag

### Reinigen spuitbus



Reinig de spuittip door de spuitbus om te keren.

### Uitdamptijden

Tussen de lagen:  
5 – 10 minuten bij 20°C

### Reinigen spuitbus



Reinig de spuittip door de spuitbus om te keren.

### Droging

20°C  
7 uur60°C  
30 minuten

### Persoonlijke bescherming

Gebruik geschikte ademhalingsbescherming  
AkzoNobel Car Refinishes adviseert het gebruik van verse luchtmaskers

Raadpleeg het volledige technische informatieblad voor uitgebreide informatie

# 2K HS Extra Clear RTS

Blanke lak

01/01/2020

L1.05.06

## OMSCHRIJVING

Sneldrogende 2K blanke lak in een spuitbus. Kan worden gebruikt voor zowel spotrepair als ook panelrepair. Door indrukken van de rode knop onderaan de spuitbus wordt de blanke lak gemengd met de verharder.

## PRODUCT EN ADDITIEVEN

**Product** 2k HS Extra Clear RTS

**Grondstofbasis** 2k HS Extra Clear RTS: Acrylaathars  
Hardener (geïntegreerd in de spuitbus): Isocyaan

### Werkwijze



Goed schudden voor gebruik (tot de kogel hoorbaar op en neer gaat in de bus)  
Plaats de rode knop op de pin aan de onderzijde van de spuitbus.  
Druk deze vervolgens krachtig in en schud de verpakking gedurende twee minuten.  
De filler en de verharder zijn nu gemengd en de spuitbus is klaar voor gebruik.  
Spuit de spuitbus na gebruik ondersteboven door om de spuittip schoon te houden.

### Ondergronden

Lesonal Basecoat SB  
Lesonal Basecoat WB  
Lesonal Basecoat WB GT

### Applicatie



Spuit 2 enkele lagen, met een uitdamp tijd van 5 tot 10 minuten tussen de lagen.  
Houd een afstand tot het object van 20-30 centimeter aan.

### Potlife

Na mengen is dit product gedurende 8 uur verwerkbaar bij 20°C.  
(De potlife kan verlengd worden door opslag in een koele omgeving)

### Laagdikte

50-60 µm per laag.

### Droging



	Bij 20°C	Bij 60°C
Stofdroog	20 minuten	5 minuten
Hanteerbaar	7 uur	30 minuten

# 2K HS Extra Clear RTS

Blanke lak 01/01/2020

L1.05.06

Houdbaarheid 1 jaar bij 20°C

## Reinigen spuitbus

Na gebruik de spuitbus omkeren en de houd de nozzle 2-3 seconden ingedrukt om de nozzle te reinigen.



## Verpakking

400 ml

## Let op!

Dit product bevat isocyanaten. Gebruik persoonlijke bescherming en gebruik alleen in een ruimte die speciaal is gemaakt voor de applicatie van isocyanaat houdende producten.

## VOS

**2004/42/IIB(E)(840)623**

De EU-grenswaarde voor dit product (product categorie IIB,e) in gebruiksklare vorm is max. 840 g/l VOS. Het VOS gehalte voor dit product in gebruiksklare vorm is max. 623 g/l.

<b>Akzo Nobel Car Refinishes bv.</b>	<b>Akzo Nobel Car Refinishes n.v.</b>
<b>Autolakken Nederland</b>	
<b>Postbus 3</b>	<b>Luchthavenlaan 33</b>
<b>2170 BA Sassenheim</b>	<b>BE- 1800 Vilvoorde</b>
<b>Tel: +31 713083333</b>	<b>Tel: +32 22 55 88 50</b>
<b>Internet: <a href="http://www.lesonal.nl">www.lesonal.nl</a></b>	<b>Internet: <a href="http://www.lesonal.be">www.lesonal.be</a></b>

### UITSLUITEND VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

#### BELANGRIJKE OPMERKING

De informatie in dit informatieblad beoogt niet volledig te zijn en het is gebaseerd op de huidige staat van onze kennis en van de heersende wetgeving. Eenieder die dit product gebruikt met een ander doel of een andere bestemming dan die welke specifiek is aanbevolen in het Technisch informatieblad, zonder dat voorafgaande schriftelijke bevestiging van ons is verkregen dat de toepassing van het product geschikt is voor het voor beoogd gebruiksdoel, doet zulks op eigen risico. Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle benodigde stappen te nemen om te voldoen aan alle vereisten die door lokale wet- en regelgeving worden gesteld. Raadpleeg altijd, indien beschikbaar het Veiligheid –en Technisch informatieblad voor dit product. Elk door ons gegeven advies of enige mededeling door ons gedaan ten aanzien van het product (in het informatieblad of anderszins) is naar ons beste weten juist, maar daarbij we hebben geen invloed op de kwaliteit of de staat van de ondergrond en de vele factoren die het gebruik en de applicatie van het product kunnen beïnvloeden. Om deze redenen aanvaarden wij, tenzij wij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen, geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de prestaties van het product noch met betrekking tot enig verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van het product. Op alle geleverde producten en technische adviezen zijn van toepassing onze standaard verkoopvoorwaarden- en condities. U dient een exemplaar hiervan op te vragen en zorgvuldig te bestuderen. De informatie in dit informatieblad zal van tijd tot tijd worden gewijzigd op grond van ervaringen en ons beleid van voortdurende productontwikkeling. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om vóór gebruik van het product te verifiëren of dit informatieblad nog actueel is.

De in dit informatieblad vermelde merkaanduidingen zijn beschermde merken van of zijn gelicentieerd aan Akzo Nobel.

#### Hoofd kantoor:

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. [www.lesonal.com](http://www.lesonal.com)