

2K Optic Clear

Blanke Lakken


01/01/2020

L1.05.26


Omschrijving

Tweecomponenten, isocynaathardende, sneldrogende blanke lak in spuitbus. Specifiek ontworpen voor koplampreparaties. Het product kan direct in één laag worden aangebracht over geschuurde polycarbonaatsubstraten. Het product wordt geactiveerd door op de rode knop op de pin aan de onderkant van de spuitbus te drukken.

Vorbereitung



1. 1 minuut goed schudden



2. Plaats de knop op de pin aan de onderkant van de spuitbus.



3. Eenmaal geactiveerd druk op de knop



4. Minstens 2 minuten schudden

Toepassing




Afstand ca. 10 cm



1 laag

Uitdampen



Voor het stoken
5 - 10 minuten bij 20°C

Na gebruik



Keer spuitbus om
om spuitbus te reinigen

Droging



20°C
7 uur

60°C
30 minuten

Bescherming



Gebruik geschikte ademhalingsbescherming
Akzo Nobel Car Refinishes adviseert het gebruik van verse luchtmaskers.

2K Optic Clear

Blanke Lakken

01/01/2020

L1.05.26

OMSCHRIJVING

Tweecomponenten, isocynaathardende, sneldrogende blanke lak in spuitbus. Specifiek ontworpen voor koplampreparaties. Het product kan direct in één laag worden aangebracht over geschuurde polycarbonaatsubstraten. Het product wordt geactiveerd door op de rode knop op de pin van de spuitbus aan de onderkant te drukken.

PRODUCT EN ADDITIEVEN

Product Lesonal 2K HS Optic Clear

Basis Grondstoffen 2K HS Optic Clear - Acrylharsen
Verharder (geïntegreerd in blik) - poly isocynaat harsen

TOEPASSING

Toepasbare ondergronden alle gangbare polycarbonaat koplampen

Oppervlak voorbehandeling Reinigen met Lesonal SB Degreaser Antistatic en Lesonal Degreaser WB200
Mechanisch schuren met de volgende stappen: P320 – P400 – P500 – P600 – P1000 – P1500 – P3000 nat
Reinigen met Lesonal Degreaser WB200

(Het volgen van de juiste geadviseerde schuurstappen draagt bij aan uitstekende hechtingseigenschappen en een helder uiterlijk van de koplamp).

APPLICATIE TECHNIEK

Productactivering Activeer het product door op de rode knop op de pen aan de onderkant van de spuitbus te duwen.
Schud gedurende minimaal 2 minuten vóór gebruik. Na gebruik de spuitbus omdraaien om de spuitmond te reinigen

Verwerking Spuit 1 vloeiende laag.
laat 5-10 minuten uitdampen bij 20°C.



2K Optic Clear

Blanke Lakken

01/01/2020

L1.05.26

Pot life Na activering te gebruiken binnen 8 uur bij 20° C
(Potlife kan worden verlengd door opslag in een koele omgeving).

Droging

	20°C	60°C
Stofvrij	20 min	5 min
Hanteerbaar	7 uur	30 min

Laagdikte 20 – 30 microns

Product opslag Vermijd extreme temperatuurschommelingen en hoge luchtvochtigheid

Shelf life 1 jaar bij 20°C

VOS**2004/42/IIB(e)(840)640**

De EU-grenswaarde voor dit product (productcategorie: IIB.e) in gebruiksklare vorm is max. 840 g / l VOC.

Het VOC-gehalte van dit product in gebruiksklare vorm is max. 640 g / liter.

2K Optic Clear

Blanke Lakken

01/01/2020

L1.05.26

Waarschuwing Dit product bevat isocyanaten. Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen en alleen gebruiken in een omgeving die is ontworpen voor de toepassing van isocyanaat producten bevatten.

Akzo Nobel Car Refinishes bv.	Akzo Nobel Car Refinishes n.v.
Autolakken Nederland	
Postbus 3	Luchthavenlaan 33
2170 BA Sassenheim	BE- 1800 Vilvoorde
Tel: +31 713083333	Tel: +32 22 55 88 50
Internet: www.lesonal.nl	Internet: www.lesonal.be

UITSLUITEND VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

BELANGRIJKE OPMERKING

De informatie in dit informatieblad beoogt niet volledig te zijn en het is gebaseerd op de huidige staat van onze kennis en van de heersende wetgeving. Eenieder die dit product gebruikt met een ander doel of een andere bestemming dan die welke specifiek is aanbevolen in het Technisch informatieblad, zonder dat voorafgaande schriftelijke bevestiging van ons is verkregen dat de toepassing van het product geschikt is voor het voor beoogd gebruiksdoel, doet zulks op eigen risico. Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle benodigde stappen te nemen om te voldoen aan alle vereisten die door lokale wet- en regelgeving worden gesteld. Raadpleeg altijd, indien beschikbaar het Veiligheids –en Technisch informatieblad voor dit product. Elk door ons gegeven advies of enige mededeling door ons gedaan ten aanzien van het product (in het informatieblad of anderszins) is naar ons beste weten juist, maar daarbij we hebben geen invloed op de kwaliteit of de staat van de ondergrond en de vele factoren die het gebruik en de applicatie van het product kunnen beïnvloeden. Om deze redenen aanvaarden wij, tenzij wij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen, geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de prestaties van het product noch met betrekking tot enig verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van het product. Op alle geleverde producten en technische adviezen zijn van toepassing onze standaard verkoopvoorwaarden- en condities. U dient een exemplaar hiervan op te vragen en zorgvuldig te bestuderen. De informatie in dit informatieblad zal van tijd tot tijd worden gewijzigd op grond van ervaringen en ons beleid van voortdurende productontwikkeling. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om vóór gebruik van het product te verifiëren of dit informatieblad nog actueel is.

De in dit informatieblad vermelde merkaanduidingen zijn beschermde merken van of zijn gelicentieerd aan Akzo Nobel.

Hoofd kantoor:

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.lesonal.com