

Flexible Additive

Speciale producten

01/01/2020

L1.08.02

OMSCHRIJVING


Flexibel additief verhoogt de flexibiliteit van producten zodat ze kunnen worden toegepast op flexibele en zachte kunststof auto-onderdelen.

Voor gebruik in:

- 2K Filler 540
- 2K High Build Filler
- 2K Graphite Filler
- 2K Topcoat
- 2K MS Clear Fast
- 2K HS Extra Clear

2K FILLER 540

Mengverhouding Flexibele Plastics




4 2K Filler 540
1 Flexible Additive

Zachte Plastics

2 2K Filler 540
1 Flexible Additive

Mengverhouding

Schuurversie



5 2K Filler 540 mixture
1 Universal Hardener
1 Multi Thinner

Maatlat G

Nat in Nat

5 2K Filler 540 mixture
1 Universal Hardener
2 Multi Thinner

Maatlat G

Nat in nat VOS compliant

6 2K Filler 540 mixture
1 HS Hardener 420
3 Thinner 540 Non Sanding / Thinner HT

Maatlat R



Flexible Additive

Speciale producten



01/01/2020

L1.08.02

2K HIGH BUILD FILLER

Mengverhouding	Flexibele Plastics	4	2K High Build Filler
		1	Flexible Additive
	Nat in nat plastics	2	2K High Build Filler
		1	Flexible Additive
Mengverhouding		5	2K High Build Filler mixture
		1	Universal Hardener
		1	Multi Thinner
			Maatlat G

2K GRAPHITE FILLER

Mengverhouding	Flexible Plastics	4	2K Graphite Filler
		1	Flexible Additive
	Soft Plastics	2	2K Graphite Filler
		1	Flexible Additive
Mengverhouding	Sanding	4	2K Graphite Filler mixture
		1	Universal Hardener
		0.8	Multi Thinner
			Maatlat V
	Non sanding	3	2K Graphite Filler mixture
		1	Universal Hardener
		0.6	Multi Thinner
			Maatlat W


Flexible Additive

Speciale producten

01/01/2020


L1.08.02

2K TOPCOAT

	Mengverhouding	Flexible Plastics	4	2K Topcoat
			1	Flexible Additive
		Soft Plastics	2	2K Topcoat
			1	Flexible Additive


	Mengverhouding		5	2K Topcoat
			2	Universal Hardener
			0.5	Multi Thinner
				Maatlat A

2K MS CLEAR FAST

	Mengverhouding	Flexible Plastics	4	2K MS Clear Fast
			1	Flexible Additive
		Soft Plastics	2	2K MS Clear Fast
			1	Flexible Additive

	Mengverhouding		2	2K MS Clear Fast mixture
			1	Universal Hardener
			10%	Multi Thinner
				Maatlat D

2K HS EXTRA CLEAR

	Mengverhouding	Flexible Plastics	4	2K HS Extra Clear
			1	Flexible Additive
		Soft Plastics	2	2K HS Extra Clear
			1	Flexible Additive

	Mengverhouding		2	2K HS Extra Clear mixture
			1	Universal Hardener
			10%	Multi Thinner
				Maatlat D

Flexible Additive

Speciale producten

01/01/2020

L1.08.02

APPLICATIE TECHNIEK

Applicatie



Breng de producten zoals gebruikelijk aan volgens de aanbevelingen in de relevante technische fiches.

Droging



Het mengsel Filler – Flexible Additive vervolgens aanmaken volgens voorschrift van het betreffende product.

Meng in een blik met rechte kanten. Goed roeren voor gebruik!

Noot: Houd bij toepassing van Flexible Additive rekening met een iets langere droogtijd van het betreffende product!

Noot: De schuurversie van de 2k HS Premium Filler mag absoluut niet toegepast worden op zachte ondergronden!

Product opslag

Vermijd extreme temperatuurschommelingen en hoge luchtvochtigheid

Houdbaarheid

2 jaar bij 20°C

Akzo Nobel Car Refinishes bv.	Akzo Nobel Car Refinishes n.v.
Autolakken Nederland	
Postbus 3	Luchthavenlaan 33
2170 BA Sassenheim	BE- 1800 Vilvoorde
Tel: +31 713083333	Tel: +32 22 55 88 50
Internet: www.lesonal.nl	Internet: www.lesonal.be

UITSLUITEND VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

BELANGRIJKE OPMERKING

De informatie in dit informatieblad beoogt niet volledig te zijn en het is gebaseerd op de huidige staat van onze kennis en van de heersende wetgeving. Eenieder die dit product gebruikt met een ander doel of een andere bestemming dan die welke specifiek is aanbevolen in het Technisch informatieblad, zonder dat voorafgaande schriftelijke bevestiging van ons is verkregen dat de toepassing van het product geschikt is voor het voor beoogd gebruiksdoel, doet zulks op eigen risico. Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle benodigde stappen te nemen om te voldoen aan alle vereisten die door lokale wet- en regelgeving worden gesteld. Raadpleeg altijd, indien beschikbaar het Veiligheids –en Technisch informatieblad voor dit product. Elk door ons gegeven advies of enige mededeling door ons gedaan ten aanzien van het product (in het informatieblad of anderszins) is naar ons beste weten juist, maar daarbij we hebben geen invloed op de kwaliteit of de staat van de ondergrond en de vele factoren die het gebruik en de applicatie van het product kunnen beïnvloeden. Om deze redenen aanvaarden wij, tenzij wij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen, geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de prestaties van het product noch met betrekking tot enig verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van het product. Op alle geleverde producten en technische adviezen zijn van toepassing onze standaard verkoopvoorwaarden- en condities. U dient een exemplaar hiervan op te vragen en zorgvuldig te bestuderen. De informatie in dit informatieblad zal van tijd tot tijd worden gewijzigd op grond van

Flexible Additive

Speciale producten

01/01/2020

L1.08.02

ervaringen en ons beleid van voortdurende productontwikkeling. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om vóór gebruik van het product te verifiëren of dit informatieblad nog actueel is.

De in dit informatieblad vermelde merkaanduidingen zijn beschermde merken van of zijn gelicentieerd aan Akzo Nobel.

Hoofd kantoor:

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.lesonal.com