

Bodyfiller Universal

Plamuren


01/01/2020

L3.02.03

OMSCHRIJVING

Universele twee-componenten polyesterplamuur voor het opvullen en strakmaken van deuken en oneffenheden in plaatwerk gemaakt van staal, verzinkt staal en aluminium. Gemakkelijk aan te brengen en goed schuurbaar.

Mengverhouding



100 Bodyfiller Universal
2 Bodyfiller Hardener

Applicatie



Applicatietijd
3-4 minuten bij 20°C

Droging



15-20 minuten bij 20°C

Laatste schuurstep voor bodyfiller



P120 – P220

Laatste schuurstep randafwerking



P280 – P320

Overspuitbaar met



Alle Lesonal Fillers
(met uitzondering van watergedragen producten)

Persoonlijke bescherming



Gebruik geschikte ademhalingsbescherming
AkzoNobel Car Refinishes adviseert het gebruik van verse luchtmaskers

Raadpleeg het volledige technische informatieblad voor uitgebreide informatie

Bodyfiller Universal

Plamuren

01/01/2020

L3.02.03

OMSCHRIJVING

Universele twee-componenten polyesterplamuur voor het opvullen en strakmaken van deuken en oneffenheden in plaatwerk gemaakt van staal, verzinkt staal en aluminium. Gemakkelijk aan te brengen en goed schuurbaar.

PRODUCT EN ADDITIEVEN

Product Bodyfiller Universal
Bodyfiller Hardener


Grondstofbasis Bodyfiller Universal Polyester harsen
Bodyfiller Hardener Organische peroxide

Ondergronden Kaal staal
Verzinkt staal
Aluminium
Glasvezelversterkt polyester

Noot: Breng voor optimale roestwering vooraf een laag 2k Epoxy Primer aan.
Breng niet aan over 1k Etch Primer of gelijkwaardige producten!

Voorbehandeling van de ondergrond Reinig de ondergrond met Antistatic Degreaser SB, maak de ondergrond schoon met een droge schone doek.
Schuur zorgvuldig met droog schuurpapier grofte P120. Voordat u polyesterplamuur aanbrengt moet u de ondergrond stofvrij maken en zorgvuldig ontvetten met Lesonal Antistatic Degreaser SB

Mengverhouding 100 gewichtsdelen Bodyfiller Universal
2 gewichtsdelen Hardener Bodyfiller Universal



Meng zorgvuldig op een schone ondergrond totdat een gelijkmatige kleur bereikt is

Potlife Na menging moet het product binnen 3-4 min gebruikt worden.

Droging bij 20°C bij 40°C
Schuurbaar na 20 minuten 10 minuten
Vermijd temperaturen hoger dan 70°C.

Bodyfiller Universal

Plamuren

01/01/2020

L3.02.03

Schuurgroftes	Methode	Voorschuren	Laatste schuurstap
	Droog	P220	P320
	Alleen droog te schuren!		

Overspuitbaar met

Lesonal 1k Primer Filler (RTS)
Lesonal 1k Primer Filler (RTS)
Lesonal 2k HS Primer Filler
Lesonal 2k Filler 540 (RTS)
Lesonal 2k Epoxy Primer
Lesonal 2K High Build Filler
Lesonal 2K Graphite Filler
UV Filler (aerosol)
Lesonal 1K Etch Primer (RTS)

Opslag

Vermijd extreme temperatuurschommelingen en hoge luchtvochtigheid

**Reinigen
Spuiteparatuur**

Multi Thinner

Kleur

Beige

VOS**2004/42/II(b)(250)120**

De EU-grenswaarde voor dit product (product categorie IIB.b) in gebruiksklare vorm is max. 250 g/l VOS. Het VOS-gehalte voor dit product in gebruiksklare vorm is max. 120 g/liter

Bodyfiller Universal

Plamuren

01/01/2020

L3.02.03

Akzo Nobel Car Refinishes bv.	Akzo Nobel Car Refinishes n.v.
Autolakken Nederland	
Postbus 3	Luchthavenlaan 33
2170 BA Sassenheim	BE- 1800 Vilvoorde
Tel: +31 713083333	Tel: +32 22 55 88 50
Internet: www.lesonal.nl	Internet: www.lesonal.be

UITSLUITEND VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

BELANGRIJKE OPMERKING

De informatie in dit informatieblad beoogt niet volledig te zijn en het is gebaseerd op de huidige staat van onze kennis en van de heersende wetgeving. Eenieder die dit product gebruikt met een ander doel of een andere bestemming dan die welke specifiek is aanbevolen in het Technisch informatieblad, zonder dat voorafgaande schriftelijke bevestiging van ons is verkregen dat de toepassing van het product geschikt is voor het voor beoogd gebruiksdoel, doet zulks op eigen risico. Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle benodigde stappen te nemen om te voldoen aan alle vereisten die door lokale wet- en regelgeving worden gesteld. Raadpleeg altijd, indien beschikbaar het Veiligheids- en Technisch informatieblad voor dit product. Elk door ons gegeven advies of enige mededeling door ons gedaan ten aanzien van het product (in het informatieblad of anderszins) is naar ons beste weten juist, maar daarbij we hebben geen invloed op de kwaliteit of de staat van de ondergrond en de vele factoren die het gebruik en de applicatie van het product kunnen beïnvloeden. Om deze redenen aanvaarden wij, tenzij wij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen, geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de prestaties van het product noch met betrekking tot enig verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van het product. Op alle geleverde producten en technische adviezen zijn van toepassing onze standaard verkoopvoorwaarden- en condities. U dient een exemplaar hiervan op te vragen en zorgvuldig te bestuderen. De informatie in dit informatieblad zal van tijd tot tijd worden gewijzigd op grond van ervaringen en ons beleid van voortdurende productontwikkeling. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om vóór gebruik van het product te verifiëren of dit informatieblad nog actueel is.

De in dit informatieblad vermelde merkaanduidingen zijn beschermde merken van of zijn gelicentieerd aan Akzo Nobel.

Hoofd kantoor:

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.lesonal.com