

Bodyfiller Plastic

Plamuren


01/01/2020

L3.02.09

OMSCHRIJVING

Tweecomponenten polyester bodyfiller special geschikt voor deukjes en oneffenheden in plastic body parts.

Mengverhouding



100 Bodyfiller Plastic
2.5 BPO Paste

Applicatie



Applicatietijd
4-5 minuten bij 20°C

Droging



30 minuten bij 20°C

Laatste schuurstep voor bodyfiller



Laatste schuurstep P120 - P220

Laatste schuurstep randafwerking



Laatste schuurstep voor scherpe kanten P320 - P400

Overspuitbaar met



Overspuitbaar met elke Lesonal primer / filler
Met uitzondering van watergedragen producten.

Persoonlijke bescherming



Gebruik geschikte ademhalingsbescherming
AkzoNobel Car Refinishes adviseert het gebruik van verse luchtmaskers

Raadpleeg het volledige technische informatieblad voor uitgebreide informatie

Bodyfiller Plastic

Plamuren

01/01/2020

L3.02.09

OMSCHRIJVING

Tweecomponenten polyester bodyfiller special geschikt voor deukjes en oneffenheden in plastic body parts.

PRODUCT / BIJBEHORENDE MATERIALEN

Product Bodyfiller Plastic

Hardener BPO Paste

Grondstofbasis Bodyfiller Plastic – polyesterhars
BPO Paste – peroxide

HOE TE GEBRUIKEN

Ondergrond Hedendaags gebruikte kunststoffen in de automotive industrie

Vorbewerking ondergrond Voor het schuren de ondergrond goed reinigen met Lesonal Degreaser.

Ontvetten en schuur de ondergrond grondig met P180 gevolgd door P220 (droogschuren).
Verwijder schuurstof en ontvet opnieuw.

Mengverhouding (op gewicht) 100 delen – Bodyfiller Plastic
2.5 delen – BPO Paste

Potlife Na menging, gebruiken binnen 4-5 min. bij 20°C.

Reinigen apparatuur Gebruik Multi Thinners of nitrocellulose thinner.

Droogtijd **Schuur droog** **bij 20° C** **bij 40° C**
30 min. 20 min.

Zorg dat de temperatuur bij het drogen de 70°C niet overschrijdt.

Aanbevolen schuurgroftes **Methode** **Eerste schuurstap** **Laatste schuurstap**
Droog, machinaal of met de hand P220 P320

Bodyfiller Plastic

Plamuren

01/01/2020

L3.02.09

Overspuitbaar met

- 1K Primer Filler (RTS)
- 2K HS Primer Filler
- 2K Filler 540 (RTS)
- 2K High Build Filler
- 2K Epoxy Primer
- 2K Graphite Filler
- 1K Etch Primer (RTS)

Kleur Zwart

Houdbaarheidstermijn

- Bodyfiller Plastic – 1 jaar
- BPO Paste – 1 jaar

VOS **2004/42/II(b)(250)140**
 De EU limit grenswaarde voor dit product (product categorie: IIB.b) in gebruiksklare vorm is max. 250 g/liter VOC.
 Het VOS gehalte van dit product in gebruiksklare vorm is max. 140 g/liter.

Akzo Nobel Car Refinishes bv.	Akzo Nobel Car Refinishes n.v.
Autolakken Nederland	
Postbus 3	Luchthavenlaan 33
2170 BA Sassenheim	BE- 1800 Vilvoorde
Tel: +31 713083333	Tel: +32 22 55 88 50
Internet: www.lesonal.nl	Internet: www.lesonal.be

UITSLUITEND VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

BELANGRIJKE OPMERKING

De informatie in dit informatieblad beoogt niet volledig te zijn en het is gebaseerd op de huidige staat van onze kennis en van de heersende wetgeving. Eenieder die dit product gebruikt met een ander doel of een andere bestemming dan die welke specifiek is aanbevolen in het Technisch informatieblad, zonder dat voorafgaande schriftelijke bevestiging van ons is verkregen dat de toepassing van het product geschikt is voor het voor beoogd gebruiksdoel, doet zulks op eigen risico. Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle benodigde stappen te nemen om te voldoen aan alle vereisten die door lokale wet- en regelgeving worden gesteld. Raadpleeg altijd, indien beschikbaar het Veiligheids –en Technisch informatieblad voor dit product. Elk door ons gegeven advies of enige mededeling door ons gedaan ten aanzien van het product (in het informatieblad of anderszins) is naar ons beste weten juist, maar daarbij we hebben geen invloed op de kwaliteit of de staat van de ondergrond en de vele factoren die het gebruik en de applicatie van het product kunnen beïnvloeden. Om deze redenen aanvaarden wij, tenzij wij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen, geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de prestaties van het product noch met betrekking tot enig verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van het product. Op alle geleverde producten en technische adviezen zijn van toepassing onze standaard verkoopvoorwaarden- en condities. U dient een exemplaar hiervan op te vragen en zorgvuldig te bestuderen. De informatie in dit informatieblad zal van tijd tot tijd worden gewijzigd op grond van ervaringen en ons beleid van voortdurende productontwikkeling. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om vóór gebruik van het product te verifiëren of dit informatieblad nog actueel is.

De in dit informatieblad vermelde merkaanduidingen zijn beschermde merken van of zijn gelicentieerd aan Akzo Nobel.

Hoofd kantoor:

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.lesonal.com