

# Hardener WB








Speciale producten

01/01/2020

L5.01.01

## OMSCHRIJVING

Speciale Basecoat WB / WB GT additief voor motorruimtekleuren, designwerk en meerdere kleuren applicatie.

		Zwenk voor gebruik de Basecoat WB / WB GT meerdere malen om	
<b>Mengverhouding</b>		100 Basecoat WB 10 Hardener WB	
<b>Spuitapparatuur</b>		Spuitopening: 1.3 – 1.4 mm	Spuitdruk: 1.7-2.2 bar inlaatdruk HVLP max 0.6-0.7 bar bij de luchtkap
<b>Applicatie</b>		Applicatie metallic kleuren: Volle laag – dun gesloten laag – nevelaag	Applicatie uni kleuren: 2 x 1 laag
<b>Uitdamptijd</b>		Tussen de lagen: Tot volledig mat bij 25°C	Voor de blanke lak: 15 minuten bij 25°C
<b>Overspuitbaar met</b>		<b>Alle Lesonal blanke lakken</b>	
<b>Persoonlijke bescherming</b>		Gebruik geschikte ademhalingsbescherming AkzoNobel Car Refinishes adviseert het gebruik van verse luchtmaskers	

Raadpleeg het volledige technische informatieblad voor uitgebreide informatie

# Hardener WB

Speciale producten

01/01/2020

L5.01.01

## OMSCHRIJVING

Speciale Basecoat WB / WB GT additief voor motorruimtekleuren, designwerk en meerdere kleuren applicatie.

## PRODUCT EN ADDITIEVEN

**Product** Hardener WB

**Grondstofbasis** Isocyaanaat hars

## GEBRUIKSAANWIJZING

**Toepasbaar in** Basecoat WB / WB GT

**Potlife** 1½ uur bij 20°C  
 Noot: Voeg geen Hardener WB aan Basecoat WB / WB GT kleuren die Ready Mixed Additief bevatten.  
 De potlife wordt dan drastisch verkort.

### Afstelling



**Spuitpistool:**  
 HVLP Gravity  
 LVLP/HR Gravity

**Spuitopening:**  
 1.3-1.4 mm  
 1.3-1.4 mm

**Spuitdruk**  
 0.7 bar (aan de luc)  
 1.7-2.2 bar (inlaatdruk)

Raadpleeg de gebruikershandleiding van het gebruikte spuitpistool

## APPLICATIEPROCES

### Applicatie



#### Metallic en parelmoerkleuren

Breng een enkele vloeiende laag aan. Laat uitdampen totdat de laag volledig mat is.  
 Breng een volgende lichtere laag aan en laat uitdampen totdat de laag volledig mat is.  
 Als de dekking is bereikt, werk dan af met een uitnevellaag door de afstand tot het object te vergroten.

# Hardener WB

Speciale producten

01/01/2020

L5.01.01

## Effen kleuren

Nog een enkele laag aanbrengen en laten uitdampen tot volledig mat.  
Herhaal indien nodig tot volledige dekking is bereikt.

Vermijd te veel temperatuurschommelingen

## Droging

Droog absoluut **niet** met infrarood

<b>Akzo Nobel Car Refinishes bv.</b>	<b>Akzo Nobel Car Refinishes n.v.</b>
<b>Autolakken Nederland</b>	
<b>Postbus 3</b>	<b>Luchthavenlaan 33</b>
<b>2170 BA Sassenheim</b>	<b>BE- 1800 Vilvoorde</b>
<b>Tel: +31 713083333</b>	<b>Tel: +32 22 55 88 50</b>
<b>Internet: <a href="http://www.lesonal.nl">www.lesonal.nl</a></b>	<b>Internet: <a href="http://www.lesonal.be">www.lesonal.be</a></b>

### UITSLUITEND VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

#### BELANGRIJKE OPMERKING

De informatie in dit informatieblad beoogt niet volledig te zijn en het is gebaseerd op de huidige staat van onze kennis en van de heersende wetgeving. Eenieder die dit product gebruikt met een ander doel of een andere bestemming dan die welke specifiek is aanbevolen in het Technisch informatieblad, zonder dat voorafgaande schriftelijke bevestiging van ons is verkregen dat de toepassing van het product geschikt is voor het voor beoogd gebruiksdoel, doet zulks op eigen risico. Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle benodigde stappen te nemen om te voldoen aan alle vereisten die door lokale wet- en regelgeving worden gesteld. Raadpleeg altijd, indien beschikbaar het Veiligheids –en Technisch informatieblad voor dit product. Elk door ons gegeven advies of enige mededeling door ons gedaan ten aanzien van het product (in het informatieblad of anderszins) is naar ons beste weten juist, maar daarbij we hebben geen invloed op de kwaliteit of de staat van de ondergrond en de vele factoren die het gebruik en de applicatie van het product kunnen beïnvloeden. Om deze redenen aanvaarden wij, tenzij wij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen, geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de prestaties van het product noch met betrekking tot enig verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van het product. Op alle geleverde producten en technische adviezen zijn van toepassing onze standaard verkoopvoorwaarden- en condities. U dient een exemplaar hiervan op te vragen en zorgvuldig te bestuderen. De informatie in dit informatieblad zal van tijd tot tijd worden gewijzigd op grond van ervaringen en ons beleid van voortdurende productontwikkeling. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om vóór gebruik van het product te verifiëren of dit informatieblad nog actueel is.

De in dit informatieblad vermelde merkaanduidingen zijn beschermde merken van of zijn gelicentieerd aan Akzo Nobel.

#### Hoofd kantoor:

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. [www.lesonal.com](http://www.lesonal.com)