

LUXOL®

A BRAND FROM
AkzoNobel

TECHNICKÝ LIST

LUXOL

ZÁKLADNÍ BARVA NA OKNA



Vysoká vydatnost a kryvost



Výborná přilnavost k podkladu



Vynikající vzhled filmu



INFORMACE O PRODUKTU

Popis výrobku	Luxol Základní barva na okna je krycí syntetická podkladová barva na dřevo, zejména pro základní nátěry dřeva a dřevěných prvků jako jsou okenní rámy, okna, dveře nebo podhledy v interiéru i exteriéru. Je dostupná v bílém odstínu se saténovým vzhledem. Nátěr je specifický výbornou přilnavostí k podkladu a vysokou kryvostí.
Vlastnosti nátěrového filmu	<ul style="list-style-type: none">• Výsledný vzhled: Matný• Určení: Pro použití v interiéru a exteriéru.• Ostatní: Vysoká kryvost, odolný vůči mechanickému opotřebení
Teoretická vydatnost	9-12 m ² /l v jedné vrstvě
Počet vrstev	1-2 vrstvy interiéru i exteriéru
Zasychání	suchý na dotyk: 6-10h brousitelný/druhý nátěr: 16h proschlý: 24h <i>Platí pro jednu vrstvu o standardní tloušťce při teplotě +20 °C a relativní vlhkosti vzduchu 50 %, při dobrém větrání. Snížení teploty nebo zvýšení vlhkosti může prodloužit dobu schnutí.</i>
Barevné odstíny	Bílý
Balení	0,75l, 2,5l, 4l <i>Informace o aktuální nabídce balení najdete v ceníku, katalogích nebo letáčích o produktech.</i>

ZÁKLADNÍ BARVA NA OKNA

VOC	Limitní hodnota VOC (kat. A/d): 300 g/l (2010). Produkt obsahuje max. 299 g/l VOC.
Základní složení	Na bázi rozpouštědel.
Hustota	1,457 g/cm ³
Ředidlo	Neředí se.
Doba použitelnosti	5 let od data výroby. <i>Identifikační údaje výrobku a datum výroby jsou uvedeny na jednotlivých obalech.</i>
Certifikáty	Pracujeme podle systému řízení jakosti ISO 9001:2008.

POUŽITÍ VÝROBKU

Příprava výrobku	Před použitím barvu důkladně promíchejte. Nepřidávejte cizí složky, neředte.
Příprava podkladu	Výrobek nanášejte na suché, čisté dřevo opatřené napouštědlem LUXOL IMPREGNANT. Před použitím obsah důkladně promíchejte. Odstraňte případné staré nátěry. Doporučení pro bezpečnou přípravu povrchu Při broušení suché vrstvy barvy může vznikat prach. Tam, kde je to možné, by mělo být vždy použito broušení za mokra. Pokud nelze zabránit vystavení účinkům pomoci lokálního odsávání, musí být použity vhodné respirační ochranné prostředky.
Natírání	Způsob nanášení: Štětce, váleček nebo vysokotlaké stříkání Airless. V 1–2 vrstvách. Interval mezi nanášením jednotlivých vrstev je 16 hodin. Jednotlivé vrstvy jemně přebruste po uschnutí. Barva je suchá na dotyk a odolná proti prachu po 6 až 10 hodinách. Nátěr provádějte za stálého a suchého počasí při teplotách 5–30 °C. Na proschlý základní nátěr nanášejte vrchní barvu LUXOL BARVA NA OKNA nebo DULUX UNIVERSAL. Upozornění: Reklamacce barevných odstínů bude uznána pouze tehdy, pokud byl před realizací proveden zkušební nátěr a tento byl u nás reklamován. Při použití stejné výrobní šarže je zaručen stejný barevný odstín. Barevné odstíny různých šarží doporučujeme před aplikací smíchat ve větší nádobě. Typ, povrch a předchozí nátěr dřeva ovlivňují výsledný odstín nátěru, proto doporučujeme provést zkušební nátěr před finální aplikací.
Čištění malířského nářadí	Běžným syntetickým ředidlem. Před čištěním odstraňte ze štětce a válečku co nejvíce barvy.

DALŠÍ INFORMACE

ZÁKLADNÍ BARVA NA OKNA

Skladování a přeprava	<p>Výrobek si uchová své užité vlastnosti v původním neotevřeném obalu minimálně do 60 měsíců od data uvedeného na obale. Při dopravě a skladování chraňte před mrazem. Skladujte v suchém skladu při teplotách 5–30 °C.</p> <p><i>Podrobné pokyny jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku, odstavec 7 a 14.</i></p>
Bezpečnostní zásady	Informace jsou dostupné v Bezpečnostním listu výrobku
Doplňkové informace	<p>Informace obsažené v tomto technickém listě jsou přesné a pravdivé, výrobce ale neodpovídá za škody vzniklé špatným skladováním, přepravou nebo používáním produktu. Tyto informace proto nepředstavují záruku výrobce v právním slova smyslu. Účelem technického listu je poskytnout obecné pokyny k používání produktu při dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví, založené na naší znalosti chování, způsobu skladování a používání produktu.</p> <p>V každém případě je nutné dodržovat zákony a eventuální práva třetích osob.</p> <p>Vyhrazujeme si právo na změnu obsahu technického listu bez předchozího upozornění.</p> <p>S připomínkami a dotazy se, prosím, obraťte na číslo bezplatné infolinky 800 100 701 (pondělí-pátek), nebo na adresu:</p> <p style="text-align: center;">Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. BB Centrum – budova BETA Vyskočilova 1481/4 140 00 Praha 4 – Michle</p>
Datum aktualizace	Leden 2015