

TECHNICKÝ LIST

LUXOL INTERIÉROVÝ LAK

AQUA LESK/ MAT



Výborná spracovateľnosť



Rýchle zasychanie



Vynikajúci rozliv



INFORMÁCIE O PRODUKTE

Popis výrobku	Luxol Interiérový lak AQUA je bezfarebný lak pre nátery drevených plôch v interiéri, ako je napríklad nábytok, drevené obloženie, stoličky, stoly, dvere a iné dekoratívne predmety z dreva. Produkt má vynikajúcu spracovateľnosť, rozlievanie a finálny vzhľad, ktorý je dostupný v lesku i matu. Produkt je na vodnej báze, rýchlo schne a nezapácha.
Vlastnosti náterového filmu	<ul style="list-style-type: none"> • Výsledný vzhľad: Lesklý alebo matný • Určenie: Pre vnútorné použitie • Ostatné: Odolný proti poškrabaniu, jednoduchá aplikácia, rýchlo schne a nezapácha
Teoretická výdatnosť	16-21m ² /l v jednej vrstve
Počet vrstiev	1-2 vrstvy
Zasychanie	Náter je suchý na dotyk po 2 hodinách. Ďalšiu vrstvu možno nanášať po 2 hodinách. Úplné vytvrdnutie cca po 4 hodinách. <i>Platí pre jednu vrstvu o štandardnej hrúbke pri teplote +20 ° C a relatívnej vlhkosti vzduchu 50%, pri dobrom vetraní. Zníženie teploty alebo zvýšenie vlhkosti môže predĺžiť dobu schnutia.</i>
Farebné odtiene	<i>Bezfarebný lesk, mat</i>
Balenie	0,75l a 2,5l Informácie o aktuálnej ponuke balení nájdete v cenníku, katalógoch alebo letákoch o produktoch.
VOC	Limitná hodnota VOC (kat. A / e): 130g / l (2010). Produkt obsahuje max 129g / l VOC.

TECHNICKÝ LIST

LUXOL INTERIÉROVÝ LAK

AQUA LESK/ MAT

Základní zloženie	Na vodnej báze
Hustota	1,0-1,5 g/cm ³
Riedidlo	Neriedi sa.
Doba použiteľnosti	4 roky od dátumu výroby. Identifikačné údaje výrobku a dátum výroby sú uvedené na jednotlivých obaloch.
Certifikáty	Pracujeme podľa systému riadenia kvality ISO 9001:2008.

POUŽITIE VÝROBKU

Príprava výrobku	Pred použitím farbu dôkladne premiešajte. Nepridávajte cudzie zložky, neriedte.
Príprava podkladu	Produkt nanášajte v 2-3 vrstvách na čisté, suché, obrúsené drevo. Pred použitím obsah dôkladne premiešajte. Odporúčania pre bezpečnú prípravu povrchu: <i>Pri brúsení suchej vrstvy farby môže vzniknúť prach. Tam, kde je to možné, by malo byť vždy použité brúsenie za mokra. Pokiaľ sa nedá zabrániť vystaveniu účinkom pomocou lokálneho odsávania, musia byť použité vhodné respiračné ochranné prostriedky.</i>
Natieranie	Výrobok nanášajte štetcom alebo valčekom. Teplota podkladu a okolia nesmie pri aplikácii klesnúť pod 15 ° C. Interval medzi nanášaním jednotlivých vrstiev je 2 hodiny. Pred nanosením nasledujúcej vrstvy je vhodné predchádzajúcej náter prebrúsiť jemným brúsny papierom. Náter vykonávajte pri teplotách 15-30 ° C. Pomôcky a znečistené miesta ihneď čistite vodou.
Čistenie maliarskeho náradia	Čistou vodou. Pred čistením odstráňte zo štetca čo najviac farby.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Skladovanie a preprava	Výrobok si uchová svoje úžitkové vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale minimálne do 48 mesiacov od dátumu uvedeného na obale. Pri doprave a skladovaní chráňte pred mrazom. Skladujte v suchom sklade pri teplotách 5-30 ° C. <i>Podrobné pokyny sú uvedené v bezpečnostnom liste výrobku, odsek 7 a 14.</i>
Bezpečnostné zásady	Informácie sú dostupné v Bezpečnostnom liste výrobku
Doplňkové informácie	Informácie obsiahnuté v tomto technickom liste sú presné a pravdivé, výrobca ale nezodpovedá

TECHNICKÝ LIST

LUXOL INTERIÉROVÝ LAK

AQUA LESK/ MAT

	<p>za škody vzniknuté nesprávnym skladovaním, prepravou alebo používaním produktu. Tieto informácie preto nepredstavujú záruku výrobcu v právnom slova zmysle. Účelom technického listu je poskytnúť všeobecné sprievodcu inštrukciami produktu pri dodržiavaní zásad bezpečnosti a ochrany zdravia, založené na našej znalosti správania, spôsobu skladovania a používania produktu.</p> <p>V každom prípade je nutné dodržiavať zákony a eventuálne práva tretích osôb.</p> <p>Vyhradzujeme si právo na zmenu obsahu technického listu bez predchádzajúceho upozornenia. S pripomienkami a otázkami sa, prosím, obracajte na číslo bezplatnej infolinky +421 263 814 558 (pondelok - piatok), alebo na adresu:</p> <p style="text-align: center;">Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. Organizačná zložka SK Kopčianska 65 851 01 Bratislava</p>
Dátum aktualizácie	Január 2015