

1. POPIS VÝROBKU

Luxol Základná farba na okná je krycia syntetická podkladová farba na drevo, najmä na základné nátery dreva a drevených prvkov ako sú okenné rámy, okná, dvere alebo podhľady v interiéri i v exteriéri. Je dostupná v bielom odtieni so saténovým vzhľadom. Náter je špecifický výbornou príľnavosťou k podkladu a vysokou krycou schopnosťou.

2. ODPORÚČANIE PRE BEZPEČNÚ PRÍPRAVU POVRCHU

Pri brúsení suchej vrstvy farby u starého náteru môže vzniknúť prach. Tam, kde je to možné, by malo byť vždy použité brúsenie za mokra. Pokiaľ nejde zabrániť vystaveniu účinkom pomoci lokálneho odsávania, musia byť použité vhodné respiračné ochranné prostriedky.

3. NÁVOD NA POUŽITIE

Výrobok nanášajte na suché, čisté drevo ošetrené napúšťadlom LUXOL IMPREGNACE. Pred použitím obsah dôkladne premiešajte. Neriedte. Odstráňte prípadné staré nátery. Nanášajte štetcom, valčekom alebo striekaním v 1–2 vrstvách. Interval medzi nanášaním jednotlivých vrstiev je 16 hodín. Jednotlivé vrstvy jemne prebrúste po uschnutí. Farba je suchá na dotyk a odolná proti prachu po 4 až 6 hodinách. Náter robte pri stálom a suchom počasí pri teplotách 5–30 °. Na preschnutý základný náter nanášajte vrchnú farbu LUXOL BARVA NA OKNA.

Upozornenie:

Reklamáciu farebných odtieňov uznávame len vtedy, ak bol pred realizáciou na objekte vykonaný skúšobný náter, a ten bol u nás reklamovaný. Pri použití rovnakej výrobnéj šarže je zaručený ten istý farebný odtieň. Farebné odtiene rôznych šarží doporučujeme pred aplikáciou zmiešať vo väčšej nádobe. Bezfarebný odtieň nie je vhodný do exteriéru. Typ, povrch a predchádzajúci náter dreva ovplyvňujú výsledný odtieň náteru, preto odporúčame previesť skúšobný náter pred finálnou aplikáciou.

4. DOBA SCHNUTIA

suchý na dotyk: 4–6 h

brúsiteľný/druhý náter: 16 h

preschnutý: 24 h

Uvedené data platia pri teplote 20 °C a vlhkosti 50 %. Nízka teplota a vysoká vlhkosť môže výrazne ovplyvniť rýchlosť schnutia.

5. BALENIE

Bielamatná v baleniach 0,75 l / 2,5 l / 4 l

6. TEORETICKÁ VÝDATNOSŤ

12–14 m²/l v jednej vrstve

7. ČISTENIE NÁRADIA

Bežným syntetickým riedidlom. Pred čistením odstráňte zo štetca čo najviac farby.

8. SKLADOVANIE

Výrobok si uchová svoje úžitkové vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale minimálne do 5 rokov od dátumu uvedeného na víčku. Skladujte na suchom mieste pri teplotách 5–25 °C. Horľavá kvapalina II. triedy nebezpečnosti.

DODÁVA A ĎALŠIE INFORMÁCIE POSKYTUJE:

Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. organizačná zložka SK, Kopčianska 65, 851 00 Bratislava 5
Infolinka: +421 263 814 558

9. BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A PRVÁ POMOC

Osoby a zvieratá by sa nemali zdržovať v ošetrovanom priestore, dokedy náter nezaschne. Produktom neošetrujte drevo v priamom kontakte s potravinami a krmivami. Nepoužívajte prázdne nádoby na skladovanie potravín. Nevylievajte do kanalizácie. Nepoužitý výrobok alebo prázdny obal so zvyškami výrobku odovzdajte v zberni nebezpečného odpadu alebo odovzdajte osobe, ktorá je oprávnená nakladať s nebezpečnými odpadmi.

Pokyny pre prvú pomoc

Pri nadýchaní vyjdite na čerstvý vzduch. Pokiaľ postihnutý nedýcha, poskytnite umelé dýchanie a zavolajte lekára. Pri zasiahnutí pokožky dôkladne umyte vodou a mydlom alebo vhodným čistiacim prostriedkom pre pokožku. Pri zasiahnutí očí okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekára. Pri požití vypláchnite ústa vodou, NEVYVOLÁVAJTE ZVRACANIE, ihneď vyhľadajte lekára.

Bezpečnostné vety:

S2 Uchovávať mimo dosahu detí.

S24/25 Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.

S29 Nevypúšťať do kanalizačnej siete.

S46 V prípade požitia, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.

S51 Používajte len na dobre vetranom mieste.

Nebezpečné látky: destiláty (ropné), hydrogenované, ľahka frakcia.

Obsahuje bután-2-ón-oxím, kobaltnatú soľ. Môže spôsobiť alergickú reakciu.

Hustota: 0,9–1,3 g/cm³

VOC cca 0,27 kg/kg

TOC cca 0,2 kg/kg

sušina cca 68 obj. %

EU limitná hodnota VOC kategória A (g) OR: 350 g/l

Max. obsah VOC vo výrobku pripravenom na použitie 349 g/l.

10. DISTRIBÚTOR

Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. organizačná zložka SK

Kopčianska 65

851 00 Bratislava 5

Infolinka: +421 263 814 558

www.luxol.sk

11. DÁTUM VYDANIA

november 2012

Údaje odpovedajú našim súčasným vedomostiam a znalostiam. Je nutné dodržiavať príslušné smernice, normy a remeselné pravidlá. V prípade pochybností alebo nejasností sa obrate na našich technických poradcov.

DODÁVA A ĎALŠIE INFORMÁCIE POSKYTUJE:

Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. organizačná zložka SK, Kopčianska 65, 851 00 Bratislava 5
Infolinka: +421 263 814 558