

Ferro Decor



Déscription

2 en 1 : Primaire et laque de finition antirouille. En phase solvantée.

Domaine d'application

Métaux ferreux (fer, acier). Intérieur et extérieur.

Caractéristiques

Efficacité renforcée par la présence d'une pigmentation antirouille dans chaque couche du système de protection. Simplicité d'emploi: 1 seul produit pour une protection complète.

Aspect

Haut brillant ou aspect métallisé ou mat (noir).

Teintes

9 couleurs prêt à l'emploi.
Aussi disponible en machine à teinter.

Emballage

0,5l, 2,5l

Mode d'emploi

Bien remuer avant l'emploi. Brosse et rouleau laquer. Prêt à l'emploi.
Ne pas appliquer à des températures inférieures à + 10°C. Nettoyage des outils: white spirit.

Rendement

14 m²/l par couche

Temps de séchage

Hors poussière: 5 à 6 h.
Recouvrable: 24 h.

Supports / Application

Métaux ferreux (fer, acier).

Préparation nouveaux supports

Éliminer les éventuelles traces de rouille (poncer, broser à la brosse métallique).

Brosser, dépeussier et dégraisser au thinner synthétique.

Appliquer 1 couche de Ferro Decor. Egrener avec une éponge abrasive fine ou du papier à poncer P240 et dépeussier.

Préparation rénovation

- Si l'écaillage est local: éliminer par ponçage les parties qui n'adhèrent plus ou mal. Si l'écaillage est général: éliminer complètement les anciennes couches. Dégraisser ensuite au thinner synthétique, poncer et dépeussier.
- Laver/dégraisser les anciennes couches bien adhérentes à l'eau ammoniacale (9 parts d'eau et 1 part d'ammoniaque). Veillez à ce que le support soit propre, exempt de poussière et sec.
- Rouille: éliminer toutes les couches de peinture endommagées et les couches qui recouvrent la rouille (à la brosse métallique, au grattoir ou au papier à poncer). Dégraisser au thinner synthétique.

Finition

Appliquer 2 à 3 de couches Ferro Decor.

Remarque: si l'attente dépasse 48 h entre les couches de Ferro Decor, dépolir et poncer (minimum P240) la couche précédente de Ferro Decor.

Sécurité et stockage

Sécurité

Inflammable. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Conserver hors de portée des enfants.

Ne pas jeter les résidus à l'égout. Fiche SDS: www.levis.info

Teneur en COV

Ce produit contient au maximum 500 g/l COV. Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/i): 500 g/l (2010).

Stockage

Conserver à l'abri du gel.

La présente notice, datée avril 2014, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.24.111
En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Anti-Poison au numéro +32 (0)70.245.245
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2.254.22.11
www.levis.info