



UN COUP DE NEUF *en un tour de main!*

Levis simply refresh haute température (spray)



Description

Peinture satinée de qualité résistante à la chaleur à **base de solvant**, applicable **sans primer**. Résiste à 600 °C. Conçue spécialement pour les barbecues, poêles, chaudières, feux ouverts, tuyaux en métal ferreux ou non ferreux, le verre...

Domaine d'application

Spécialement conçue pour les barbecues, poêles, chaudières, feux ouverts, tuyaux en métal ferreux ou non ferreux, le verre... Convient aussi pour les blocs moteurs. A l'intérieur et à l'extérieur.

Caractéristiques

Facile à appliquer. Contient un agent antirouille. Résiste jusqu'à 600°C.
Le durcissement définitif de la peinture sera obtenu lors de la première chauffe.

Aspect

Satin

Teintes

Noir (Simply Black).

Emballage

0,4l

Mode d'emploi

Produit prêt à l'emploi. Secouer pendant 2 à 3 minutes avant l'emploi. Appliquer par des températures entre 10°C et 25 °C. Ne pas appliquer par temps humide. Nettoyage des outils au white spirit..

Rendement

± 5 m²/l/couche 0,4 L = ± 2 m²

Temps de séchage

Recouvrable à l'aide du même produit après 10 minutes.

Supports / Application

Metaux ferreux et non ferreux, verre,...

Préparation

Une bonne préparation est indispensable pour une bonne adhérence de la peinture. La surface doit être complètement froide. Ensuite, nettoyez, éliminez l'ancienne peinture si elle adhère mal et poncez les pièces non adhérentes et la rouille. Dégraissez soigneusement. Poncez soigneusement et dépoussiérez. Protéger les abords avant de peindre.

- Des surfaces non traitées : nettoyez soigneusement et dégraissez, de préférence à l'essence de nettoyage ou à l'acétone.
- Éliminez la peinture ancienne qui adhère mal par ponçage. Ensuite, dégraissez à nouveau.
- Métal rouillé: éliminez la rouille.
- Avant de commencer à peindre: poncez soigneusement (grain P180-P240) et dépoussiérez.

Finition

Secouez la bombe pendant 2 à 3 minutes avant l'emploi. Tenez la bombe à la verticale et appliquez en couches fines et uniformes à 25-30 cm de distance. Attendez au moins 10 min. entre 2 couches successives. Appliquez les différentes couches perpendiculairement(Entrecroiser) l'une à l'autre. Lors de la première utilisation, après 48 heures au moins, faire monter la température du support progressivement.

Conseils supplémentaires

Lors de la première utilisation, après au moins 48 heures, faire augmenter la température progressivement.

Le durcissement définitif de la peinture sera obtenu lors de la première chauffe.

La peinture Levis Simply Refresh Haute température ne peut être recouverte dans les 6 mois suivant son application.

Sécurité et stockage

Sécurité

Inflammable. Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles.
Eviter le contact avec la peau et les yeux. Conserver hors de portée des enfants.
Utiliser seulement dans un endroit bien ventilé.

Stockage

Conserver dans un endroit bien ventilé. Conserver à l'abri du gel. A protéger contre les rayons solaires et ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Bien refermer l'emballage après usage.

La présente notice, datée 19-11-2021, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements : tél. +32 (0)800.24.111

En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Antipoison au numéro +32 (0)70.245.245

Akzo Nobel Paints Belgium NV/SA, Everest Office Park, Leuvensesteenweg 248 B, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2.254.22.11

www.levis.info