

# Duol Hout Buiten Satin



## Productomschrijving

2 in 1: grondverf én lak speciaal voor hout. Op solvent basis.

### Toepassing

Speciaal voor hout buiten. Toepasbaar op nieuw hout en op oude lagen in goede staat.

### Eigenschappen

Eén-pot systeem. Gemakkelijke verwerking, hoge dekkracht, goede kantendekking. Ademende verffilm die ervoor zorgt dat de verf niet afbladdert. Weersbestendig en zeer goed afwasbaar.

### Aspect

Zijdeglans.

### Kleuren

23 kant en klare kleuren (zie kleurdocumentatie).  
Ook beschikbaar in andere kleuren op de mengmachine.

### Verpakkingen

0,75l, 2,5l

## Verwerking

Voor gebruik langzaam omroeren. Verwerking met borstel en lakrol. Gebruiksklaar. Verwerkingstemperatuur tussen 10 °C en 25 °C. Reiniging gereedschap met Levis Ontvetter & Borstelreiniger.

### Rendement

10 à 12 m<sup>2</sup>/l per laag

### Droogtijd

Stofdroog: 6 uur

Overschilderbaar: 24 uur

## Ondergronden en gebruiksaanwijzing

Hout.

### Vorbereiding nieuwe ondergronden

Barstjes, gaten en oneffenheden in hout opvullen met het geschikte Polyfilla product.  
Gewoon hout (bv. grenen, vuren, meranti, eik...): ontvetten met Levis Ontvetter & Borstelreiniger.  
Hout met kleurstoffen (bv. afzelia, merbau,...): ontvetten met ammoniakwater (9 delen water en 1 deel ammoniak). Vervolgens het hout licht opschuren met schuurpapier korrel P150-220 en ontstoffen. Het hout moet droog zijn.

### Vorbereiding bij renovatie

- Barstjes, gaten en oneffenheden in hout opvullen met het geschikte Polyfilla product.
- Slecht hechtende verf weg schuren. Indien het afbladderen algemeen is: de oude lagen volledig verwijderen. Daarna ontvetten met Levis Ontvetter & Borstelreiniger, schuren en ontstoffen.
- Goed hechtende oude lagen afwassen/ontvetten met ammoniakwater (9 delen water en 1 deel ammoniak). Mat schuren en ontstoffen.
- Vochtig hout (merkbaar door afbladderen, blazen): het probleem van de infiltratie oplossen en het hout laten drogen vooraleer te herschilderen.
- Vergrijzing door UV-stralen volledig weg schuren tot op het gezonde hout, eerst grof dan fijn.
- Houtrot: aangetast hout behandelen met Xyladecor Combi. De slechte delen vervangen door nieuw hout of herstellen. Spleten en gaten opvullen met het geschikte Polyfilla product.

### Afwerking

Breng 2 lagen Duol Hout Buiten Satin aan.  
Licht opschuren tussen 2 lagen (schuurpapier met korrel P240).

## Veiligheid en bewaring

### Veiligheid

Ontvlambaar product. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Buiten bereik van kinderen bewaren. Afval niet in de gootsteen werpen.

### VOS gehalte

Dit product bevat maximaal 300 g/l VOS. EU grenswaarde voor dit product (categorie A/d): 300 g/l (2010).

### Bewaring

Blik goed her sluiten. Vorstvrij bewaren.

Deze technische steekkaart, op datum van 1-4-2014, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies : tel. +32 (0)800.24.111  
In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Anti-Gifcentrum contacteren op nummer : +32 (0)70.245.245  
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustaaf Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2.255.22.11  
[www.levis.info](http://www.levis.info)