

EXPERT



Hout Lak Buiten Sneldrogend Satin



Productomschrijving

Kwalitatieve, watergedragen zijdeglans acrylaatlak.

Toepassing

Toepasbaar op hout en aanverwanten. Ook geschikt voor ferro- en non-ferrometaal en harde kunststoffen. Ideaal voor ramen en deuren. Ontwikkeld voor gebruik buiten, maar kan ook binnen worden toegepast.

Eigenschappen

Gemakkelijke verwerking, geurarm. Snel overschilderbaar: 2 lagen in 1 dag. Zeer hoge dekkraft. Perfect egaal eindresultaat. Zeer goed kleur- en glansbehoud. Ademend en afwasbaar.

Aspect

Zijdeglans

Kleur

Wit, zwart en kastanje als kant en klare kleur. Uitgebreide kleurkeuze op de mengmachine.

Verpakkingen

0,75l en 2,5l

Verwerking

Voor gebruik goed omroeren. Verwerking met borstel of lakrol. Gebruiksklaar. Verwerkingstemperatuur tussen 10 °C en 25 °C. Niet aanbrengen bij te vochtig weer. Reiniging gereedschap met warm water en zeep.

Rendement

12 m²/l per laag

Droogtijd

Stofdroog: 1 uur

Overschilderbaar: 6 uur

Ondergronden en gebruiksaanwijzing

Hout en aanverwanten, ferro metaal, non-ferro metaal (aluminium, zink, koper, galvanisé), PVC.

Vorbereiding nieuwe ondergronden

- *Hout en aanverwanten*

Barstjes, gaten en oneffenheden in hout opvullen met het geschikte Polyfilla product.

Gewoon hout (bv. grenen, vuren, meranti, eik): ontvetten met Levis Ontvetter & Borstelreiniger. Hout met kleurstoffen (bv. afzelia, merbau): ontvetten met ammoniakwater (9 delen water en 1 deel ammoniak). Vervolgens het hout licht opschuren met schuurpapier korrel P180-220 en ontstoffen.

Het hout moet droog zijn alvorens 1 laag Levis Expert Hout Primer Buiten aan te brengen. Na droging, schuren en ontstoffen.

- *Ferro metaal (ijzer, staal) buiten*

Eventueel aanwezig roest verwijderen (schuren, metaalborstel). Afborstelen, ontstoffen en ontvetten met Levis Ontvetter & Borstelreiniger. 1 à 2 lagen Hammerite Nr.1 Antiroest primer of Hammerite Menie aanbrengen. Indien nodig, na droging, de onzuiverheden wegschuren met schuurpapier P240 en ontstoffen.

- *Non-ferro metaal (aluminium, zink, koper, galvanisé)*

Oxidatie verwijderen met een harde borstel, schuurspons of schuurpapier. Afborstelen, ontstoffen en ontvetten met Levis Ontvetter & Borstelreiniger. Licht opschuren en ontstoffen.

1 laag Levis Expert Special Primer Buiten aanbrengen. Na droging, schuren en ontstoffen.

- *PVC*

Ontvetten met Levis Ontvetter & Borstelreiniger of met ammoniakwater (9 delen water en 1 deel ammoniak). Licht opschuren en ontstoffen.

1 laag Levis Expert Special Primer Buiten aanbrengen. Na droging, schuren en ontstoffen.

Voorbereiding bij renovatie

- Barstjes, gaten en oneffenheden in hout opvullen met het geschikte Polyfilla product.
- Slecht hechtende verf weg schuren. Indien het afbladderen algemeen is: de oude lagen volledig verwijderen. Daarna ontvetten met Levis Ontvetter & Borstelreiniger, schuren en ontstoffen.
- Goed hechtende oude lagen afwassen/ontvetten met ammoniakwater (9 delen water en 1 deel ammoniak). Mat schuren en ontstoffen.
- Vochtig hout (merkbaar door afbladderen, blazen): het probleem van de infiltratie oplossen en het hout laten drogen vooraleer te herschilderen.
- Geoxideerde oppervlakken grondig afborstelen met een harde borstel of schuren met een schuurpons of schuurpapier en ontstoffen.
- Buiten: Vergrijzing door UV-stralen volledig weg schuren tot op het gezonde hout, eerst grof dan fijn.
- Buiten: Houtrot: aangetast hout behandelen met een geschikt product van Xyladecor. De slechte delen vervangen door nieuw hout of herstellen. Spleten en gaten opvullen met het geschikte Polyfilla product.
- Zeker een primer aanbrengen op kale en de herstelde plekken (zie nieuwe ondergronden).

Afwerking

Breng 3 lagen Levis Expert Hout Lak Buiten Sneldrogend Satin aan.

Licht opschuren tussen 2 opeenvolgende lagen (schuurpapier met korrel P240).

Veiligheid en bewaring

Veiligheid

Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Buiten bereik van kinderen bewaren. Afval niet in de gootsteen werpen.

VOS gehalte

Dit product bevat maximaal 130 g/l VOS. EU grenswaarde voor dit product (categorie A/d): 130 g/l (2010).

Bewaring

Verpakking goed hersluiten. Vorstvrij bewaren.

Deze technische steekkaart, op datum van 1-6-2024, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.24.111

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Antigifcentrum contacteren op nummer: +32 (0)70.245.245

Akzo Nobel Paints Belgium NV/SA, Everest Office Park, Leuvensesteenweg 248 B, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2.254.22.11

www.levis.info