



EEN OPFRISBEURT *in een handomdraai!*

## Levis simply refresh hittebestendig(spray)



### Productomschrijving

Kwalitatieve zijdeglans hittebestendige verf(spray) op **solventbasis** die toepasbaar is **zonder primer**. Bestand tot 600 °C. Speciaal voor barbecue, kachel, verwarmingsketel, open haard, leidingen in ferro- en non-ferrometalen, glas,....

### Toepassing

Speciaal voor barbecue, kachel, verwarmingsketel, open haard, leidingen in ferro- en non-ferrometalen, glas,... Ook geschikt voor motorblokken. Voor gebruik binnen en buiten.

### Eigenschappen

Gemakkelijk aan te brengen. Bevat een antiroestmiddel. Bestand tot 600 °CM. Een optimale krasvastheid wordt verkregen na het eerste gebruik van het geschilderde verwarmingselement.

### Aspect

Zijdeglans

### Kleuren

Zwart (Simply Black)

### Verpakkingen

0,4l

## Verwerking

Gebruiksklaar product. 2 à 3 minuten schudden voor gebruik. Verwerkingstemperatuur tussen 10 °C en 25 °C. Niet aanbrengen bij te vochtig weer. Reiniging gereedschap met white spirit.

### Rendement

± 5m<sup>2</sup>/l/laag 0,4L=± 2 m<sup>2</sup>

### Droogtijd

Overschilderbaar met zichzelf na 10 minuten

## Ondergronden en gebruiksaanwijzing

*Toepasbaar op ferro- en non-ferrometalen, glas...*

### Vorbereiding

Een goede voorbereiding is noodzakelijk voor een goede aanhechting van de verf. Het te schilderen oppervlak moet volledig afgekoeld zijn. Reinig vervolgens, verwijder oude verf en schuur loszittende delen en roest weg. Ontvet grondig. Schuur grondig en ontstof. De omgeving afdekken alvorens met de spray te schilderen.

- Het te schilderen oppervlak grondig reinigen en ontvetten, bij voorkeur met wasbenzine of aceton.
- Oude verflagen wegschuren. Daarna terug ontvetten.
- Metaal met roest: roest verwijderen.
- Steeds het te schilderen oppervlak opschuren met schuurpapier korrel P180-240 en grondig ontstoffen alvorens aan het schilderen te gaan.

### Afwerking

De spuitbus gedurende 2 minuten schudden voor gebruik. De spuitbus rechthouden en in 2 à 3 dunne gelijkmatige lagen aanbrengen op 25 à 30 cm spuitafstand. Minimaal 10 minuten laten tussen 2 opeenvolgende lagen. Lagen kruislings ten opzichte van elkaar aanbrengen.

### Extra advies voor na het schilderen

Bij eerste gebruik, na minimaal 48 uur, de temperatuur geleidelijk laten stijgen. Een optimale krasvastheid wordt verkregen na het eerste gebruik van het geschilderde verwarmingselement. Levis Simply Refresh Hittebestendig(spray) is niet overschilderbaar binnen de 6 maanden na toepassing.

## Veiligheid en bewaring

### Veiligheid

Ontvlambaar. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen.

Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Buiten bereik van kinderen bewaren.

Toe te passen in de goed geventileerde ruimte.

Lege verpakkingen en (verf)resten afvoeren als chemisch afval.

### Bewaring

Bewaren op een goed geventileerde plaats, beschermd tegen vorst en direct zonlicht. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C. Verpakking goed sluiten.

Deze technische steekkaart, op datum van 26-10-2021, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.24.111

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Antigifcentrum contacteren op nummer: +32 (0)70.245.245

Akzo Nobel Paints Belgium NV/SA, Everest Office Park, Leuvensesteenweg 248 B, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2.255.22.11

[www.levis.info](http://www.levis.info)