

Murtex Siloxane

Produktbeskrivelse

Murtex Siloxane er en helmat, diffusionsåben og vejrbestandig facademaling, beregnet til mineralske facader som puds, beton, tegl, mm. Murtex Siloxane har særlig gode vand- og smudsafvisende egenskaber og høj kulørbestandighed.

Behandling

Underlaget skal være rent, tørt, fri for begroninger, samt fast og bæredygtigt for malebehandling.

Ubehandlet puds, beton skal være fast, sammenhængende og genemtørt (ensartet hvidtør). Nye pudsoverflader skal være afhærdede mindst 4 uger inden malebehandling. Ubehandlet puds, beton, letbeton grundes med Murtex Waterproof eller Professional Microdispers. Der færdigmaltes 2 gange med Murtex Siloxane.

Tidligere malede flader afrenses for løstsiddende malinglag. Tilsmudsede flader vaskes med Original Grundrens. Begroninger behandles med Original Husrens og afrenses. Blanke flader matslibes. Dårligt bundne og smittende underlag nedvaskes til ren, fast og smitbefri bund. Sugende overlader grundes med Murtex Waterproof eller Professional Microdispers. Der færdigmaltes 1-2 gange med Murtex Siloxane.

Anbefales kun til udendørs brug. Påfør ikke malingen i direkte solskin eller på overflader opvarmet af solen, eller ved udsigt til nedbør eller dugdannelse indenfor 4 timer efter påføring. Påfør ikke produktet ved temperaturer i luft eller underlag på under +5°C. eller over max. +25°C. Den relative luftfugtighed skal være mellem 40-80% RF. (65% RF optimalt) under påføring og i produktets tørretidsperiode.

Sikkerhed og miljø

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig materiale fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. - Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egne personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på www.nordsjo.dk.



TEKNISKE DATA

Anvendelsesområde: Udendørs
Bindemiddel: Silikoneharpiks emulsion
Glans: 3 - helmat
Rækkeeve: Ny malning 4-6 m²/liter.
Rækkeeve: Ommaling 6-8 m²/liter.
Tørretid v. 23°C/50% RF: 1 time
Genmalingsstør v. 23°C/50% RF: Efter 12 timer
Vægtfylde: 1.3 kg/l
Tørstofindhold: Vol %: 42,1
Vanddampdiffusion: $S_d = 0,1$ m. / -
 $Z = 0,3 \text{ GPa} \cdot \text{s} \cdot \text{m}^2/\text{kg}$
Kuldioxiddiffusion: $S_d = 18$ m. / -
 $Z = 72 \text{ GPa} \cdot \text{s} \cdot \text{m}^2/\text{kg}$
Temperaturforhold ved påføring: Min +5°C. - Max +25°C i luft og underlag
Luftfugtighed RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)
Påføring: Pensel, rulle, sprøjte
Fortynding: Vand. Max. 10 %
Standard Farver/Baser: BW Hvid, BM, BC
Emballage størrelse: 1-, 2,5-, 10 liter
Rengøring af værkøj: Vand
Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt lukket original emballage.
MAL kode: (1993): OO-1
VOC Indhold: EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/c): 40 g/l (2010). Dette produkt indeholder max. 2 g/l VOC

Rev: Juni 2018