

# Professional Betonlasur EFC 800

Februar 2015

## Produktbeskrivelse

Betonlasur EFC 800 er en transparent vandfortyndbar og lugtsvag lak til støvbinding af betongulve og flintcote gulve. Betonlasur EFC 800 har god indtrængningsevne i betonunderlaget og giver en hård og slidstærk overflade, der er let rengøre og holde støvfri.

Betonlasur EFC 800 er diffusionsåben og derfor velegnet til behandling af gulve i kældre, garager, lagerlokaler, parkeringsdæk, m.m.

## Behandling

Omrøres eller omrystes grundigt inden brug.

Nye, ubehandlede betongulve skal være gennemtørre (maks. 4% fugt), samt være faste og rene, frie for støv, betonslamlag, membran-hærdningsmidler, voksmidler, olie, fedt, m.m. Betonoverflader afrenses for betonslamlag med diamantslibning. Overflader der skal behandles afrenses for løstsiddende materiale og støvsuges omhyggeligt.

Tilsmudsede overflader rengøres med Maxi 3 grundrens. For optimal vedhæftning skal blanke og hårde overfladebehandlinger matslibes til ensartet overfladeruhed. Evt. skader som huller, revner udbedres med egnet gulvspartel inden lakering.

Nordsjö Betonlasur EFC 800 kan påføres med en bred anstryger eller med kortluvet malerulle. Ved behandling af større gulvarealer kan Betonlasur EFC 800 påføres med lavtrykssprøjte med et maksimalt tryk på 0,7 bar. For bedste resultat skal lakken umiddelbart efter påsprøjtningen, efterstryges med pensel, anstryger eller malerulle. Ubehandlede betongulve behandles min. 2 gange med Betonlasur EFC 800 indtil overfladen fremstår ensartet. Flintcote gulve skal behandles mindst 3 gange. - 1. stryging påføres i et fyldigt lag.

## Vedligeholdende behandling:

Slidte og trafikerede områder kan vedligeholdes efter behov med Betonlasur EFC 800, uden at hele gulvet behøver omlakering. Overflader rengøres med først med Grundrens. For optimal vedhæftning skal overfladen matslibes til ensartet overfladeruhed inden påføring af Betonlasur EFC 800. Afhængig af underlagets ind sugning og slidagegrad påføres lakken 1-2 gange

## Bemærkning

Påfør ikke produktet ved lave temperaturer. Gulvets og luftens temperatur skal minimum være +10°C og maksimalt +25°C. Luftfugtighed må max. være 80% RF.

OBS! Anvendt værktøj rengøres straks efter brug med koldt vand inden lakken tørrer ind.



## TEKNISKE DATA

**Anvendelsesområde:** Indendørs

**Bindemiddel:** Akryldispersion

**Glans:** Halvblank

**Rækkeevne:** 6-8 m<sup>2</sup>/liter.

**Tørretid v. 23°C/50% RF:** 2 timer,

**Genbehandlingstør v. 23°C/50% RF:** Efter 2 timer

**Brugstør:** Efter 8 timer

**Temperaturforhold ved påføring:** Min +10°C. -

Max +25°C i luft og underlag

**Luftfugtighed RF:** 40-80%RF (65%RF optimalt)

**Påføring:** Pensel, rulle, lavtrykssprøjte

**Fortynding:** Vand

**Standard Farver/Baser:** Farveløs

**Emballage størrelse:** 10 liter

**Rengøring af værktøj:** Vand

**Opbevaring:** Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt lukket original emballage.

**MAL kode:** (1993): 00-1

**VOC Indhold:** EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/i): 140 g/l (2010). Dette produkt indeholder max. 10 g/l VOC