

Professional P6

Januar 2017

Produktbeskrivelse

Diffusionsåben, mat acrylmaling, der giver en robust overflade med høj slidstyrke og vejrbestandighed.

Anvendes indendørs til overfladebehandling af lofter, vægge, fx., stue, værelser, samt kontor- og mødelokaler m.m., samt udendørs til mineralske facader af puds, beton, teglsten, kalciumsilikat- og cementfiberplader og tidligere malede flader.

Behandling

Underlaget skal være rent, tørt, fast og smittefrit, samt bæredygtigt for malebehandling. Ubehandlet puds, beton skal være fast, sammenhængende og gennemført (ensartet hvidtørt). Tidligere malede flader afrenses for løstsiddende malinglag. Tilsmudsede flader vaskes med Grundrens. Blanke flader matslibes. Dårligt bundne underlag som limfarve og kalk nedvaskes til ren, fast og smittefri bund og grundes med Professional Binder.

Ujævnheder, huller og revner spartles med f.eks Spartel Grov, Spartel Medium eller Spartel Fin, indendørs. Udendørs anvendes cementspartelmasse.

Indendørs: Ubehandlet puds, beton, letbeton, gipskartonplader og spartlede flader grundes med Professional Mikrodispers eller Professional Grund+. Der færdigmales normalt 2 gange med Professional P6.

Udendørs: Ubehandlet puds, beton, cementfiberplader og teglsten grundes med Professional Mikrodispers. Der færdigmales normalt 2 gange med Professional P6.

Udendørs malearbejde:

Mal ikke i direkte solskin eller ved udsigt til nedbør eller dugdannelse indenfor 8 timer efter påføring. Mal ikke under +5°C. Den relative luftfugtighed må maksimalt være 80% under påføring og i produktets tørreperiode.

Sikkerhed og miljø

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt. Fjern mest mulig maling fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning.

Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn.



TEKNISKE DATA

Type: Acryldispersion

Anvendelsesområde: Indendørs og udendørs

Glans: 6 - mat

Rækkeevne: 6-8 m²/liter.

Tørretid v. 23°C/50% RF: 2 timer

Genmalingstør v. 23°C/50% RF: Efter 6 timer

Tørstofindhold: Vægt %: 53. Vol %: 38

Vaskbarhed: Klasse 1 iht. EN13300

Temperaturforhold ved påføring: Min +5°C. - Max +25°C i luft og underlag

Luftfugtighed RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)

Påføring: Pensel, rulle, sprøjte

Fortyndning: Vand. Max. 10 %

Standard Farver/Baser: Hvid, Lys Råhvid, Råhvid /Base White, Base, Medium, Base Clear

Emballage størrelse: 2,5-, 5-, 10 L

Rengøring af værktøj: Vand

Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt tillukket original emballage.

MAL kode: (1993): 00-1

Miljømærkning: Svanen, Licens Nr. 396-003,

VOC Indhold: (kat. A/a): 30 g/l (2010). Indhold: max. 1 g/l VOC

Denne deklaration gælder for hvid kulør. For andre kulører kan værdierne variere.