

Nordsjö

Professional Tagmaling



Produktbeskrivelse

Halvmat, diffusionsåben plastalkyd tagmaling med robust og vejrbestandig overflade. Anvendes på faste, stærke, velafrensede fiberarmerede cementtagplader, betontagsten og teglsten (uglaserede). Professional Tagmaling indeholder begroingshæmmende midler.

Behandling

Produktet omrøres grundigt før og under brugen. Underlaget skal være rent, tørt (max. 15 % fugt), fast og bæredygtigt, samt være fri for biofilm og begroinger som alger, mos og skimmel.

- Afrensning af asbestholdige tage skal udføres med specielt miljøgodkendt metode og rensedyr.
- Reparation og udbedring af fejl, skader, revner, utætheder.
- Eventuel udskiftning af beskadigede tagplader.
- 1 x Grundning med Professional Tagmaling, fortyndet med 10% vand
- 1 x Færdigmaling med Professional Tagmaling, ufortyndet

Bemærk

Anbefales kun til udendørs brug. Taghældning skal være min. 22°. Malearbejdet bør udføres i en stabil tørvejrperiode. Mal ikke i direkte sol eller på solopvarmede overflader, eller ved udsigt til nedbør eller dugdannelse indenfor 6 timer efter påføring. Mal ikke under +5°C eller over +25°C. Den relative luftfugtighed må maksimalt være 80% under påføring og i produktets tørretidsperiode.

Sikkerhed og miljø

Sørg for at åbnet og brugt emballage gentages forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig maling fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. - Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenvær



TEKNISKE DATA

Anvendelsesområde: Udendørs
Bindemiddel: Akryl/Alkyd Emulsion
Glans: 20 - halvmat
Tørstofindhold: Vægt %: 64,5 Vol %: 49,6
Vanddampdiffusionsmodstand: Z(H₂O)-værdi: 2
Rækkeevne: Ca. 4-5 m²/liter. Afhænger af underlagets ind sugning og påført lagtykkelse.
Tørretid v. 23°C/50% RF: 2 timer - Afhænger af påført lagtykkelse, temperatur og luftfugtighed
Genmalingstør v. 23°C/50% RF: Efter 8 timer
Temperaturforhold ved påføring: Min +5°C. - Max +25°C i luft og underlag
Luftfugtighed RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)
Påføring: Pensel, rulle, sprøjte
Fortynding: Vand. Max. 10 %
Standard Farver: Sort
Emballage: 10 Liter og 100 Liter
Rengøring af værktøj: Vand
Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt lukket original emballage.
MAL kode: (1993): 00-1
VOC Indhold: EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/c): 40 g/l (2010)

Rev: Marts 2024

AkzoNobel

Akzo Nobel Deco A/S. Tel 32698000

Oplysninger og data i dette datablad er baseret på vores nuværende viden og på gældende lovgivning. Oplysningerne er ikke udtømmende. Enhver brug af produktet til andet formål end det der er angivet i det tekniske datablad sker på brugerens eget ansvar, medmindre der inden brugen er indhentet skriftlig bekræftelse fra os om produktets egnethed til det angivne formål. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Læs altid sikkerhedsdatablade og det tekniske datablad på www.nordsjo.dk. Råd og udsagn om produktet givet fra os er ifølge vores viden korrekte, men vi har ingen kontrol over kvaliteten eller tilstanden af underlaget eller de mange faktorer der påvirker brug og påføring af produktet. Medmindre andet er skriftligt oplyst fra vores side, påtager vi os derfor intet ansvar for produktets ydeevne eller for tab eller skade forårsaget af brug af produktet. Alle produkter udbudt/leveret og teknisk rådgivning er genstand for vores almindelige salgsvilkår og -betingelser. Der tages forbehold for ændringer i dette datablad, som følge af ny viden og vores politik om løbende udvikling. Det er brugerens ansvar at kontrollere at dette datablad er det senest udsendte før produktet anvendes. AkzoNobel, Nordsjö og the Flourish er varemærker tilhørende The AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2022.