

Professional Traditional Hæftegrund

August 2014

Produktbeskrivelse

Professional Traditional Hæftegrunder er en specialgrundmaling med særdeles gode vedhæftningsegenskaber til maling indendørs af nyt og tidligere malet træværk. Hæftegrunder er også velegnet som vedhæftningsgrunder på de fleste typer hårde overflader, såsom laminat, hård PVC, keramiske fliser m.m.

Behandling

Underlaget skal være rent, tørt og matslebet. Påfør Professional Traditional Hæftegrunder. For bedste resultat skal Hæftegrunder tørre natten over og mellemslibes inden der færdigmales med Professional Traditional Snickeri. Mal ikke under +5 °C.

Sikkerhed og miljø

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig maling fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. - Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatoblade på www.nordsjo.dk.



TEKNISKE DATA

Type: Alkyd

Anvendelsesområde: Indendørs

Glans: helmat

Rækkeevne: 5-8 m²/liter.

Tørretid v. 23°C/50% RF: 10 time

Genmalingstør v. 23°C/50% RF: Efter 16 timer

Temperaturforhold ved påføring: Min +5°C. - Max +25°C i luft og underlag

Luftfugtighed RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)

Påføring: Pensel, rulle, sprøjte

Fortynding: Min. terpentin, max. 10 %

Standard Farver/Baser: Hvid

Emballage størrelse: 0,5L, 1L, 2,5L og 10 liter

Rengøring af værktøj: Penseltrens

Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt tillukket original emballage.

MAL kode: (1993): 00-1

VOC Indhold: EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/g): 350 g/l (2010). Dette produkt indeholder max. 349 g/l VOC

Denne deklaration gælder for hvid kulør. For andre kulører kan værdierne variere.