

Professional Traditional Metal Paint

September 2015

Produktbeskrivelse

Professional Traditional Metal Paint er en rustbeskyttende toplagsmaling til jern, metal- og stålplader udendørs.

Professional Traditional Metal Paint giver en fyldig, blank overfladefinish, der er slidstærk og vejrbestandig. Er varmefast op til 80° C.

Behandling

Produktet omrøres grundigt før og under brug.

Underlaget skal være rent, tørt, fast og smittefrit, samt bæredygtigt for malebehandling.

Jern og stål afrenses for rust, glødeskal, fedt, olie, snavs og lignende forureninger. Rent jern og stål affedtes med celluloseforynder. Forbehandlingsgrad: Jern og stål afrenses ved skrabning/stålbørstning til forbehandlingsgrad St 2. (ISO 8501-1) eller ved sandblæsning til forbehandlingsgrad SA 2 1/2.

Jern, stål og forzinket jern grundmales 1-2 gange med Professional Traditional Metal Primer til minimum 40 µm. tør lagtykkelse, afhængig af korrosionskategori. Ved korrosionskategori C3, C4 grundmales til minimum 80 µm. lagtykkelse.

Der færdigmales 2 gange med Professional Traditional Metal Paint til minimum 80 µm. tør lagtykkelse, ved korrosionskategori. C3, C4.

Tidligere malede flader

Tilsmudsede flader vaskes med Original Grundrens. Løstsiddende materiale fjernes. Blanke flader matslibes. Bart jern/stål affedtes og grundmales 1-2 gange med Professional Traditional Metal Primer til der er opnået minimum 40 µm. tør lagtykkelse, afhængig af korrosionskategori.

Der færdigmales 1-2 gange med Professional Traditional Metal Paint til der er opnået minimum 40 µm. tør lagtykkelse, afhængig af korrosionskategori

Bemærkning

Påfør ikke produktet i direkte solskin eller ved udsigt til nedbør eller dugdannelse indenfor 2 timer efter påføring. Mal ikke under +5°C. Den relative luftfugtighed må maksimalt være 80% under påføring og i produktets tørretid.

Sikkerhed og miljø

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig maling fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. - Ved stibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på www.nordsjo.dk.



TEKNISKE DATA

Anvendelsesområde: Udendørs

Bindemiddel: Alkyd

Glans: 70 - Blank

Rækkeevne: 6-8 m²/liter.

Tørretid v. 23°C/50% RF: 2 timer

Genmalingsstør v. 23°C/50% RF: Efter 12 timer

Temperaturforhold ved påføring: Min +5°C. - Max +25°C i luft og underlag

Luftfugtighed RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)

Påføring: Pensel, rulle

Fortynding: Min. terpentin

Standard Farver/Baser: Hvid, Base White, Base, Medium, Base Clear, sort

Emballage størrelse: 1-, 2,5-, 10 L

Rengøring af værktøj: Min. terpentin, Penselrens

Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt tillukket original emballage.

MAL kode: (1993): 2-1

VOC Indhold: EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/i): 500 g/l (2010). Dette produkt indeholder max. 470 g/l VOC

Denne deklaration gælder for hvid kulør. For andre kulører kan værdierne variere.