

# Tinova Primer Exterior

September 2014

## Produktbeskrivelse

Tinova Primer Exterior er en vandfortyndbar alkydgrundmaling til grund- og mellemmalning af nyt træ, tryk- og vacuumimpregneret træ, samt tidligere malede/træbeskyttede overflader.

Tinova Primer Exterior har god dybdeindtrængning og porefyldning på nyt træ, samt sikrer optimal vedhæftning til tidligere malede overflader. Tinova Primer Exterior bidrager endvidere til mindsket fugtoptagning i træet, hvilket forlænger behandlingens holdbarhed.

## Behandling

Træet skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt. Træværk må maksimalt indeholde 16% fugt - døre og vinduer dog maksimalt  $12\% \pm 3\%$  fugt. Alge-, mosbegroninger og lignende fjernes med Original Husrens.

Nyt træ, tryk- og vacuumimpregneret træ grundes med Tinova Wood Base Oil. Herefter grundmales med Tinova Primer Exterior. Der færdigmales normalt 2 gange med Tinova Træbeskyttelser.

Tidligere malet træværk vaskes med Grundrens og efterskylles med rent vand. Løstsiddende og dårligt hæftende maling fjernes. Blanke flader matslibes. Evt. bart træ pletgrundes med Tinova Wood Base Oil og pletmales herefter med Tinova Primer Exterior. Hele overfladen kan med fordel mellemmales med Tinova Primer Exterior, for at opnå optimalt vedhæftning og en ensartet sugende bund. Der færdigmales normalt 2 gange med Tinova Træbeskyttelser.

## Påføring

Produktet omrøres grundigt inden brug. Påføres bedst med syntetisk pensel eller anstryger, kortluvet malerulle eller ved sprøjtning. Ved påføring med rulle eller sprøjtning skal overfladen efterstryges med pensel eller anstryger.

## Bemærkning

Anbefales kun til udendørs brug. Påfør ikke produktet i direkte solskin eller ved udsigt til nedbør eller dugdannelse indenfor 6 timer efter påføring. Mal ikke under  $+5^{\circ}\text{C}$ . Den relative luftfugtighed må maksimalt være 80% under påføring og i produktets tørretidsperiode.

## Sikkerhed og miljø

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig materiale fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. - Ved stibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egne personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på [www.nordsjo.dk](http://www.nordsjo.dk).



## TEKNISKE DATA

**Anvendelsesområde:** Udendørs  
**Bindemiddelttype:** Alkyd/Olie Emulsion  
**Rækkeevne:** 4-8 m<sup>2</sup>/liter.  
**Tørretid v. 23°C/50% RF:** 6 timer  
**Overmalbar v. 23°C/50% RF:** Efter 16 timer  
**Temperaturforhold ved påføring:** Min  $+5^{\circ}\text{C}$ . - Max  $+25^{\circ}\text{C}$  i luft og underlag  
**Luftfugtighed RF:** 40-80%RF (65%RF optimalt)  
**Påføring:** Pensel, rulle, sprøjte  
**Fortynding:** Vand. Max. 10 %  
**Farve:** Hvid  
**Emballage størrelse:** 1,2,5, 5 og 10 liter  
**Rengøring af værktøj:** Sæbevand  
**Opbevaring:** Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt lukket original emballage.  
**MAL kode:** (1993): 00-1  
**VOC Indhold:** EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/ø): 130 g/l (2010). Dette produkt indeholder max. 85 g/l VOC

Denne deklaration gælder for hvid kulør. For andre kulører kan værdierne variere.