

Tinova Traditional Allround Oil

Januar 2016

Produktbeskrivelse

Tinova Traditional Allround Oil anvendes som vandafvisende behandling af træterrasser, havemøbler og lignende udendørs træ af fyr, gran, ceder, (ej lærk), samt trykimpregneret træ. Tinova Traditional Allround Oil har god dybdeindtrængning i træet og giver god beskyttelse mod fugtindtrængning.

Behandling

Omrøres før og under brug.

Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt, samt være fri for begroninger. Fritstående og ventileret udvendigt træ må max. indeholde 16 vægt% fugt.

Begroninger behandles med Original Husrens og afrenses. Tilsudsede overflader rengøres med Original Grundrens. Træ der er grånet (nedbrudt) af vejrliget, nedsætter overfladebehandlings vedhæftning til træunderlaget og forringer behandlingens levetid. Vejrgrånede træoverflader slibes til trærent inden behandling med Tinova Traditional Allround Oil.

Tinova Traditional Allround Oil påføres 1-2 gange til træet er mættet med olie. Efter hver behandling aftørres overfladen for overskydende olie (efter ca. 15-20 min.), da olien ikke må danne overfladefilm.

Vedligeholdende behandling foretages efter ca. ½ - 1 år eller efter behov.

Tinova Traditional Allround Oil må ikke anvendes alene som farveløs slutbehandling uden tilsat pigment.

Bemærkning

Produktet anbefales kun til udendørs brug. Påfør ikke produktet i direkte solskin eller ved udsigt til nedbør eller dugdannelse indenfor 6 timer efter påføring. Påfør ikke produktet under +5°C. Den relative luftfugtighed må maksimalt være 80% under påføring og i produktets tørreperiode.

Risiko for selvantændelse.

Anvendte materialer som f.eks. klude, afdækning og lignende vædet med Tinova Traditional Allround Oil kan selvantænde og skal derfor destrueres straks efter brug.

Sikkerhed og miljø

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig materiale fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. - Ved stibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på www.nordsjo.dk.



TEKNISKE DATA

Anvendelsesområde: Udendørs

Bindemiddel: Alkyd/olie

Rækkeevne: 8-10 m²/liter.

Tørretid v. 23°C/50% RF: 8 timer

Genbehandlingstør v. 23°C/50% RF: Efter 16 timer

Temperaturforhold ved påføring: Min +5°C. - Max +25°C i luft og underlag

Luftfugtighed RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)

Påføring: Pensel, rulle

Fortynding: Min. terpentin. Max. 10 %

Standard Farver/Baser: Base Clear (farveløs)

Emballage størrelse: 1-, 2,5-, 5 liter

Rengøring af værktøj: Min. terpentin

Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt lukket original emballage.

MAL kode: (1993): 1-1