

Nordsjö Tinova Transparent Exterior



Produktbeskrivelse

Nordsjö Tinova Transparent Exterior er en højteknologisk transparent træbeskyttelse med lang holdbarhed, til behandling af træfacader og andet udendørs træværk. Nordsjö Tinova Transparent Exterior er specielt udviklet til det nordiske klima og indeholder et unikt patenteret bindemiddel, der giver ekstra dyb indtrængning, samt giver optimal holbarhed og beskyttelse af træet. Anvendes Nordsjö Tinova Transparent Exterior i system med Nordsjö Tinova Wood Base Oil, resulterer det i en holdbarhed af behandlingen i op til 8 år.

Behandling

Underlaget skal være rent, tørt, fast og smittefrit, samt være bæredygtigt for en malebehandling. Fritstående og ventileret udv. træværk må max. indeholde 16 vægt% fugt. - døre og vinduer maksimalt 12± 3 vægt% fugt.

Nyt/ubehandlet træ:

Nyt træ, trykimprægneret og vacuumimpr. træ grundes med Nordsjö Tinova Wood Base Oil. Der færdigbehandles normalt 2 gange med Tinova Transparent Exterior.

Tidligere behandlet træ:

Tidligere behandlede flader afrenses for løstsiddende træbeskyttelse til fast underlag. Tilsmudsede flader rengøres med Nordsjö Original Universal grundrens og efterskylles med rent vand for sæberester. Begroningsvækst behandles med egnet bekæmpelsesmiddel og afrenses. Halvblanke og blanke flader matslibes. Smittende overflader vaskes og slibes til det er smittefrit. Grånet og nedbrudt træ bortslibes til ren og fast træoverflade. Bart træ pletgrundes med Nordsjö Tinova Wood Base Oil.

Der færdigbehandles normalt 2 gange med Nordsjö Tinova Transparent Exterior.

Påføring

Produktet omrøres grundigt før og under brug. Undlad at påføre træbeskyttelse ved temperaturer under +5 °C eller ved høj relativ luftfugtighed (>80%). Påfør ikke produktet i direkte solskin eller ved udsigt til nedbør eller dugdannelse indenfor 6 timer efter påføring.

Sikkerhed og miljø

Sørg for at åbnet og brugt emballage gentages forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig materiale fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til lokal modtageordning. - Ved slibning af overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på www.nordsjo.dk.

AkzoNobel

Akzo Nobel Deco A/S. Tel 32698000



TEKNISKE DATA

Anvendelsesområde: Udendørs

Bindemiddel: Modificeret alkydemulsion

Glans: Halvmat

Rækkeevne ved nybehandling: 8-10 m²/liter.

Rækkeevne ved ombehandling: 6-8 m²/liter.

Tørretid v. 23°C/50% RF: 8 timer

Genbehandling v. 23°C/50% RF: Efter 12 timer

Temperaturforhold ved påføring: Min +5°C. - Max +25°C i luft og underlag

Luftfugtighed RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)

Påføring: Pensel, rulle, sprøjte

Fortyndning: Vand. Max. 10 %.

Standard Farver/Baser: Base Clear, 362

Black&Brown, 361 Black

Emballage: 1-, 2,5- og 10 Liter

Rengøring af værktøj:Vand

Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt tillukket original emballage.

MAL kode: (1993): 00-3

VOC Indhold: EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/e): 130 g/l (2010). indeholder max. 55 g/l VOC.

Rev: Maj 2025

Oplysninger og data i dette datablad er baseret på vores nuværende viden og på gældende lovgivning. Oplysningerne er ikke udtømmende. Enhver brug af produktet til andet formål end det der er angivet i det tekniske datablad sker på brugerens eget ansvar, medmindre der inden brugen er indhentet skriftlig bekræftelse fra os om produktets egnethed til det angivne formål. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Læs altid sikkerhedsdatablade og det tekniske datablad på www.nordsjo.dk. Råd og udsagn om produktet givet fra os er ifølge vores viden korrekte, men vi har ingen kontrol over kvaliteten eller tilstanden af underlaget eller de mange faktorer der påvirker brug og påføring af produktet. Medmindre andet er skriftligt oplyst fra vores side, påtager vi os derfor intet ansvar for produktets ydeevne eller for tab eller skade forårsaget af brug af produktet. Alle produkter udbudt/leveret og teknisk rådgivning er genstand for vores almindelige salgsvilkår og -betingelser. Der tages forbehold for ændringer i dette datablad, som følge af ny viden og vores politik om løbende udvikling. Det er brugerens ansvar at kontrollere at dette datablad er det senest udsendte før produktet anvendes. AkzoNobel, Nordsjö og the Flourish er varemærker tilhørende The AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2025.