

Nordsjö Murtex Silicate Primer



Produktbeskrivelse

Nordsjö Murtex Silicate Primer er en 1-komponent bindende grunning beregnet til bruk på utvendige porøse og sugende underlag av betong, mur/puss, fibersementplater og tegl, samt gamle silikat- og mineralske underlag.

Behandling

Underlaget skal være godt rengjort. Det er viktig at underlaget er fast og godt bundet.

Maling

Dårlig bundne og krittende underlag børstes nøye til fast underlag. Sprekker/riss skrapes og repareres med en masse som samvirker med det eksisterende materialet. Sterkt sugende flater, f.eks. flater som tidligere har vært malt med kalkmaling skal seises med Nordsjö Murtex Silicate Primer fortynnet med vann 1:1. Godt bundet underlag skal ikke forbehandles. Grunn med Nordsjö Murtex Silicate blandet med Murtex Silicate Primer 2:1. Ferdigmal med Nordsjö Murtex Silicate, eventuelt fortynnet med maks 10 % vann. Ved påføring oppnås best resultat og fargestabilitet med kryssrulling.

Advarsel

Nordsjö Murtex Silicate er sterkt etsende på glass, keramikk, fliser, naturstein og metall. Beskytt omkringliggende overflater mot søl og benytt alltid beskyttelsesbriller og arbeidshansker. Mal aldri hvis temperaturen på flaten som skal males er under +10°C eller ved høy relativ luftfuktighet (>80 %).

Helse og miljø

Lukk godt igjen åpne lokk. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling. Flytende malingrester og såpevann må ikke slippes i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres til gjenvinning. For ytterligere informasjon - se sikkerhetsdatabladet.

Se: www.tomtogtort.no

Teknisk data

Bruksområde: Utendørs

Bindemiddel: Kalivannglass

Støvtørr: +23°C 50 % RF: 1 time

Overmalbar: 12 timer

Luft/Objekt temp: Min +5°C Maks + 25°C

Luftfuktighet RF: 40-80 % RF (65 % RF optimalt)

Fortynning: Vann

Verktøy: Pensel, rull og sprøyte

Forbruk, nymaling: 5-7 m²/l

Emballasje: 2,5 liter og 10 liter

Rengjøring: Såpevann

Oppbevares: Frostfritt

VOC: (kat. A/c) 40 g/l. Inneh. maks 25 g/l.

Øvrig

Rør godt om før bruk. Mal ikke i direkte sol eller ved mulighet for regn eller dugg de nærmeste timene etter slutføring av arbeidet.

Denne deklarasjonen gjelder farge hvit. For andre farger kan sifferverdiene variere.

Rev. Februar 2024

AkzoNobel

AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies