

Nordsjö Supermatt



Produktbeskrivelse: Nordsjö Supermatt er en helmatt dekkende maling for utvendige trefasader. Produktet er lett å påføre og har meget god dekkevne som gjør det enkelt å nå et godt sluttresultat. Supermatt er basert på akryl/alkyd teknologi med spesielt fyllingsmiddel som gir en holdbar og robust overflate. Ved bruk av Supermatt i system med Nordsjö Tinova Wood Base Oil og Nordsjö Tinova PrimerExterior resulterer det i en livslengde på opp til 10 år.

Behandling: Underlaget skal være rent, fast og tørt (max 16 vekt-%)

Nymaling: Impregnering med Nordsjö Tinova Wood Base Oil på endevend og utsatte deler av konstruksjonen. Nordsjö Tinova Wood Base Oil kan med fordel brukes på hele konstruksjonen. Grunning med Nordsjö Tinova Primer Exterior. Mal 2 strøk med Nordsjö Supermatt.

Ommaling: Fasaden vaskes med Nordsjö Original Universal Vask. Etterskylles rikelig med vann. Ved vekst av sopp og alger skal overflatene behandles med Nordsjö Sopp- og algemiddel. La flatene tørke før maling. Skrap og børst vekk all løstsittende maling til fast underlag. Blanke flater mattslipes for god vedheft. Gråtre slipes ned til friskt og godt bundet underlag. Trerene flater impregneres med Nordsjö Tinova Wood Base Oil. Mal 2 strøk med Nordsjö Supermatt. Tidligere beisede oveflater vaskes/børstes, samt blanke flater mattslipes. Rør godt om i spannet før arbeidet begynner. Mal ikke i direkte sollys eller ved risiko for regn innen de nærmeste timene.

Øvrig: Produktet inneholder mugghindrende midler for å redusere risikoen for muggvekst på den malte flaten. Under visse forhold, f.eks. langsom tørking p.g.a værforhold kan en liten andel av midlet brytes ned og forårsake gulning. Denne gulningen er midlertidig og forsvinner vanligvis etter 2-6 måneders eksponering for sollys. Kvaliteten på malingen og beskyttelsen mot muggvekst påvirkes ikke.

Teknisk data

Bruksområde: Utendørs

Bindemiddel: Akryl/Alkyd

Glans: 5

Støvtørr: +23°C 50 % RF: 2 timer

Overmalbar: +23°C 50 % RF: 4 timer

Luft/temp: Min +5°C Maks +25°C

Luftfuktighet RF: 40-80 % RF (65 % RF optimalt)

Fortynning: Vann

Verktøy: Pensel, rull og sprøyte

Forbruk: 4-6 m²/liter ved nymaling

Forbruk: 6-8 m²/liter ved ommaling

Embalasje: 2,5 liter og 10 liter

Baser: BW, BC

Rengjøring: Såpevann

Oppbevares: Frostfritt

VOC: (kat. A/e): 130 g/l. Inneholder maks 2 g/l.

Helse og miljø: Lukk godt igjen åpne lokk. Brukt verktøy rengjøres omgående etter bruk. Flytende malingsrester og såpevann må ikke tømmes i avløpet, men leveres til For ytterligere informasjon - se Skkerhets-databladet. Denne deklarasjonen gjelder BW. For andre farger kan sifferverdiene variere.

Se: www.tomtogtort.no

Rev. April 2024

AkzoNobel

AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies