

# Nordsjö Akrylfug

April 2021



## Produktbeskrivelse

Nordsjö Akrylfug er en vanntynnbar, slipbar fugemasse/sparkel som brukes til tetting/sparkling av fuger og sprekker f.eks. rundt vinduer, dører og vegger. Den har svært god vedheft mot alle rene og faste overflater som betong, gips, tegl og tre. Anbefales ikke til glass eller metall, og bør ikke brukes sammen med asfalt og bitumen.

## Forbehandling

Flatene skal være rene, faste og fri for støv, olje eller andre forurensninger.

## Påføring

Påføring bør utføres ved temperaturer over +5° C. til +40° C. og luftfuktighet mellom 40-80 % RH.

Nordsjö Akrylfugemasse påføres normalt med fugepistol. Press ut fugemassen, slik at den fyller fugen helt.

## Fordeling

Umiddelbart etter påføringen, presses massen i kontakt med sidene, slik at massen fordeles jevnt på flatene. Slett deretter ut fugemassen med en fuktet fugepinne, sparkel eller fuktig pensel.

## Vedlikehold

Om fugen er skadet, men vedheften fortsatt er bra, skjæres den skadene flaten bort og ny fug legges. Fugflaten er slipbar etter 1-3 uker. Om vedheft er nødvendig, fjern fugemassen helt og rengjør og fug iht. instruksjonene under avsnittet "Forbehandling". Brukt verktøy rengjøres umiddelbart med vann.

## Helse og miljø

Rester av fugemasse og såpevann må ikke helles ut i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres for gjenvinning. [www.tomtogetort.no](http://www.tomtogetort.no)

**Bruksområde:** Innendørs

**Bindemiddel:** Akryl

**Fyllingsgrad:** Kan brukes til fugebredde opptil 15mm

**temperaturbestandighet:** -25C til +80C

**Påføring:** Fugepistol med skrånåret munnstykke

**Tørketid:** Bearbeidings tid 5-10 min.

**Ved tynne sjikt:** Overflatetørr ca. 10 min

**Gjennomtørr** 1-7 døgn, avhengig av sjiktykkelse

**Tørr fuge er overmalbar med de fleste malingstyper**

**Densitet:** 1,6

**Overmalbar:** Ja

**Emballasje:** 300 ml

**Rengjøring:** Vann

**Lagringstid:** 24 mnd i uåpnet forpakning

**Oppbevaring:** Frostfritt

**Lagringstid:** 24 mnd i uåpnet emballasje



AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies