

Nordsjö Våtromslim

Juni 2016



Produktbeskrivelse

Brukes til montering av våtromstapeter og glassfibervev. Også godt egnet som overlappingslim.

Forarbeid

Dårlig bundne og sterkt sugende underlag forlimes med lim utspedd med like deler vann. Tette underlag skal være forankrede og godt rengjorte.

Påføring og oppsetting

Underlaget skal være jevnt, rent og tørt. Ujevnheter sparkles med våtsterk sparkel før sliping. Følg også produsentens anvisninger om forarbeid. Påfør limet jevnt på veggen med en rull. Ha ikke lim på større flater om gangen enn hva som kan monteres innen ca. 15-30 minutter avhengig av underlag, temperatur og luftfuktighet. Monter vegg materialet i vått lim på sugende underlag, men vent ca. 10 minutter ved tette underlag. Monter vegg materialet i følge produsentens anvisninger. Press fast materialet nøye slik at all luft presses ut. Slutfør etter produsentens anbefalinger. Før rommet tas i bruk er det på sugende respektive tette underlag krav om en tørketid på ca. 2 respektive 7 døgn. Monteringstid 0-30 minutter, avhengig av underlag, temperatur og luftfuktighet.

Helse og Miljø

Lim- og malingssjikt kan ved sliping eller behandling med varmpistol avgi helsefarlig støv eller røyk. Sørg for å arbeide i ventilerte rom. Bruk passende personlig verneutstyr ved dårlig ventilasjon. Se informasjon på sikkerhetsdatabladet. Lukk godt igjen åpnede lokk. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling. Flytende malingrester og såpevann må ikke tømmes i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres til gjenvinning.

Se: www.tomtogtort.no

Teknisk data

Bruksområde: Innendørs

Bindemiddel: P.V.A. og stivelse

Verktøy: Pensel, rull og sprøyte

Forbruk: 4-5 m²/liter

Tørrestoff: ca 27%

Moneringstid: 0-30 minutter avhengig av underlag, temperatur og luftfuktighet.

Luft/temp: Min +18°C

Luftfuktighet RF: 30-70 % RF (65%RF optimalt)

Emballasje: 1, 5 og 15 liter

Rengjøring av verktøy: Vann

Oppbevares: Frostfritt



AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies.