Nordsjö ONE Super Tech

Produktbeskrivelse
Nordsjö ONE Super Tech er en selvrensende heldekkende trebeskyttelse til utvendig panel. Den fyldige konsistensen gjør det mulig å påføre et tykkere sjikt, hvilket gir malingen en meget god dekkevne og gjør den suveren som kantdekk. Når malingen benyttes i system med Nordsjö Tinova Wood Base Oil og Nordsjö Tinova Primer Exterior vil malingen beskytte treverket og holde seg pen i opptil 16 år.

Behandling
Underlaget skal være tørt (max 16 % fukt), rent, fast og bæredyktig, samt fritt for begroinger.

Nymaling
Impregner nytt, ubehandlet tre med Nordsjö Tinova Wood Base Oil, først og fremst på endetre og utsatte deler av konstruksjonen. Nordsjö Tinova Wood Base Oil kan med fordel benyttes på hele konstruksjonen. Grunn hele overflaten med Nordsjö Tinova Primer Exterior. Ferdigmal 2 ganger med Nordsjö ONE Super Tech.

Ommaling
Overflaten vaskes med Nordsjö Original Universal Vask. Etterskylles rikelig med vann. Ved vekst av sopp og alger skal overflaten behandles med Nordsjö Original Sopp- og algemiddel. La flaten tørke før maling.
Løstsittende maling fjernes til underlaget er fast. Blanke flater mattslipes for å få god vedheft. Nedbrutt tre slipes ned til friskt tre. Trerene flater impregneres først med Tinova Wood Base Oil. Grunn deretter med Tinova Primer Exterior. Ferdigmal 2 ganger med ONE Super Tech. Tidligere beisede flater vaskes/børstes, samt ferdigmales 2 ganger med ONE Super Tech. Ved behov, grunn først med Tinova Primer Exterior.

Miljø
Dette produktet oppfyller kravet til miljømerket Svanen. Minimer forbruket ditt ved å finne ut hvor mye du trenger. Ta vare på rester slik at du kan bruke dem igjen.
Se: www.tomtogtort.no

Teknisk data
Bruksområde: Utendørs
Bindemiddel: Akryl
Glans: Halvmatt 30
Støvtørr: +23°C 50 % RF: 1 time
Overmalbar: 2 timer
Luft/Objekt temp: Min +5°C Maks + 25°C
Luftfuktighet RF: 40-80 % RF (65 % RF optimalt)
Fortynning: Vann
Verktøy: Pensel, rull og sprøyte
Forbruk, nymaling: 4-6 m2/l
Forbruk, ommaling: 6-8 m2/liter
Emballasje: 1, 2,5, og 10 liter
Baser: BW, BC, Red 234, Svart
Rengjøring: Såpevann
Oppbevares: Frostfritt
VOC: (kat. A/d) 130 g/l. Inneh. maks 2 g/l.
Øvrig
Omrøres grundig før og under bruk. Mal ikke i direkte sol, under +5°C eller ved høy relativ luftfuktighet (>80 %).Denne deklarasjonen gjelder farge hvit. For andre farger kan sifferverdiene variere.

Rev. Februar 2024

AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies