

Nordsjö ONE Super Tech



Produktbeskrivelse: Nordsjö ONE Super Tech er en selvrensende heldekkende trebeskyttelse til utvendig panel. Den fylldige konsistensen gjør det mulig å påføre et tykkere sjikt, hvilket gir malingen en meget god dekkevne og gjør den suveren som kantdekk. Når malingen benyttes i system med Nordsjö Tinova Wood Base Oil og Nordsjö Tinova Primer Exterior vil malingen beskytte treverket og holde seg pen i opptil 16 år.

Behandling: Underlaget skal være tørt (max 16 % fukt), rent, fast og bæredyktig, samt fritt for begroinger.

Nymaling: Impregner nytt, ubehandlet tre med Nordsjö Tinova Wood Base Oil, først og fremst på endetre og utsatte deler av konstruksjonen. Nordsjö Tinova Wood Base Oil kan med fordel benyttes på hele konstruksjonen. Grunn hele overflaten med Nordsjö Tinova Primer Exterior. Ferdigmal 2 ganger med Nordsjö ONE Super Tech.

Ommaling: Overflaten vaskes med Nordsjö Original Universal Vask. Etterskylles rikelig med vann. Ved vekst av sopp og alger skal overflaten behandles med Nordsjö Original Sopp- og algemiddel. La flaten tørke før maling. Løstsittende maling fjernes til underlaget er fast. Blanke flater mattslipes for å få god vedheft. Nedbrutt tre slipes ned til friskt tre. Treene flater impregneres først med Tinova Wood Base Oil. Grunn deretter med Tinova Primer Exterior. Ferdigmal 2 ganger med ONE Super Tech. Tidligere beisede flater vaskes/børstes, samt ferdigmales 2 ganger med ONE Super Tech. Ved behov, grunn først med Tinova Primer Exterior.

Omrøres grundig før og under bruk.

Mal ikke i direkte sol, under +5°C eller ved høy relativ luftfuktighet (>80 %).

Øvrig: Produktet inneholder mugghindrende midler for å redusere risikoen for muggvekst på den malte flaten. Under visse forhold, f.eks. langsom tørking p.g.a værforhold kan en liten andel av midlet brytes ned og forårsake gulning. Denne gulningen er midlertidig og forsvinner vanligvis etter 2-6 måneders eksponering for sollys. Kvaliteten på malingen og beskyttelsen mot muggvekst påvirkes ikke.

Teknisk data

Bruksområde: Utendørs

Bindemiddel: Akryl

Glans: Halvmatt 30

Støvtørr: +23°C 50 % RF: 1 time

Overmalbar: 2 timer

Luft/Objekt temp: Min +5°C Maks + 25°C

Luftfuktighet RF: 40-80 % RF (65 % RF optimalt)

Fortynning: Vann

Verktøy: Pensel, rull og sprøyte

Forbruk, nymaling: 4-6 m²/l

Forbruk, ommaling: 6-8 m²/liter

Emballasje: 1, 2,5, og 10 liter

Baser: BW, BC, Red 234, Svart

Rengjøring: Såpevann

Oppbevares: Frostfritt

VOC: (kat. A/d) 130 g/l. Inneh. maks 2 g/l. Denne deklarasjonen gjelder farge hvit. For andre farger kan siferverdiene variere.

Helse og Miljø: Dette produktet oppfyller kravet til miljømerket Svanen. Minimer forbruket ditt ved å finne ut hvor mye du trenger. Ta vare på rester slik at du kan bruke dem igjen. Se: www.tomtogtort.no

Rev. April 2024

AkzoNobel

AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies