

Nordsjö Original Parkettlakk Matt



Produktbeskrivelse

Nordsjö Original Parkettlakk Matt er en vanntynnbar, 1-komponentlakk for parkett- og tregulv. Den er også egnet til bruk på ubehandlet kork, tretrapper og treverk innendørs. Nordsjö Original Parkettlakk Matt er luktsvak og gir en slitesterk overflate. Nordsjö Original Parkettlakk Matt kan blandes i en rekke beisfarger eller brukes klar.

Behandling, ulakkerte gulv

Slip overflaten ren for smuss og ujevnheter. Støvsug gulvet godt. Gulvet skal være tørt (5-15 % fuktinnhold). Stryk lakken tynt ut med pensel eller rull. Etter tørk, når overflaten igjen har fått en jevn fargetone (ca. 1 time), mellomslip overflaten lett for hånd med slipepapir 150 og støvsug. Topplakker med Nordsjö Original Parkettlakk Matt. Ved behov, f.eks. på myke treslag som furu, gran og bøk, lakker ytterligere ett strøk. Ikke benytt Nordsjö Original Parkettlakk Matt på brunbøk, diamant-furu og donau-ek. OBS! Oljerike treslag, som f.eks. teak, må behandles omgående etter sliping. Ved lakkering i sammenheng med beis- eller lasurbehandling, kontakt Nordsjö for råd.

Behandling, tidligere lakkerte gulv

Rengjør gulvet med et grovrengjøringsmiddel, slik at det blir fritt for smuss og fett. Vask gulvet med eddiksyrt vann (3 dl 24% eddiksprit til 8-10 l vann). Mattslip flaten med 120-150 slipepapir og støvsug nøye. Lakker gulvet 1-2 ganger med Nordsjö Original Parkettlakk Matt. Innflytting av møbler kan skje etter 1 døgn, tepper etter 1 uke. Lakker aldri når temperaturen er under +10° grader.

Helse og Miljø

Malingssjikt kan ved sliping eller behandling med varmpistol avgi helsefarlig støv eller røyk. Sørg for å arbeide i ventilerte rom. Bruk passende personlig verneutstyr (støvmaske) ved dårlig ventilasjon. Se informasjon på sikkerhetsdatabladet. Lukk godt igjen åpne lokk. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling. Flytende malingrester og såpevann må ikke tømmes i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres for gjenvinning.

Se: www.tomtogtort.no

AkzoNobel

AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Teknisk data

Bruksområde: Innendørs

Bindemiddel: Polyuretan/Akryldispersjon

Glans: Matt 10

Støvtørr: +23°C 50 % RF: 1 time

Overmalbar: 8 timer

Innflyttingsklar: ca. 24 timer

Luft/temp: Min +5°C

Luftfuktighet RF: 40-80 % RF (65 % RF optimalt)

Fortynning: Vann

Verktøy: Pensel og rull

Forbruk: 6-10 m²/l

Emballasje: 1, 2,5 og 5 liter

Rengjøring: Såpevann

Oppbevares: Frostfritt

VOC: (kat A/i) 140 g/l. Inneh. maks 90 g/l

Miljø

Minimer forbruket ditt ved å finne ut hvor mye du trenger. Ta vare på rester slik at du kan bruke dem igjen. Gjennom å bruke disse minsker du produktets miljøpåvirkning.

Rev. Oktober 2024